

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090800	スギ	105	330	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001				36.1	0.44	13.1	51.3	1787.6	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090801	スギ	105	330	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.9	4990	3	36.1	0.46	13.1	50.5	1787.3	1
002	13.1	4416	1	50.2	0.43	9.52	50.8	1787.2	1
003	20.2	5053	3	60.6	0.38	7.92	51.1	1787.5	2
004	16.7	5182	2	55.9	0.43	8.6	50.3	1787.4	1
005	14.1	4773	1	36	0.47	13.16	51.1	1787.4	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090802	スギ	105	210	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.6	3752	2	89.7	0.57	6.88	50.9	605.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090803	スギ	105	240	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.3	4526	2	80.1	0.56	7.19	50.7	827.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090804	スギ	105	105	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.4	1511	2	115.1	1.75	7.47	50.1	241.1	4
002	15	1755	2	98.4	1.72	8.42	50.1	241.4	3
003	18.2	1349	2	75.4	2.25	10.97	50.3	241.1	2
004	16.3	1368	2	69.8	2.47	11.89	50.3	241.1	2
005	15.6	1735	2	102.1	2.07	8.52	50.1	241.2	4
006	15.9	1592	2	122.4	1.48	6.86	50.2	241.2	5
007	16.5	1565	2	140.9	1.14	5.8	50.7	241.2	6
008	17.1	1626	2	75.9	2.1	10.78	50.1	241.2	2
009	17.9	1437	2	78.5	2.09	10.47	50.2	241	2
010	15.5	1557	2	88.6	1.88	9.31	50.1	241	3
011	15.9	1783	2	110.8	1.69	7.63	50.4	241.4	4
012	18.8	1462	2	104.4	1.23	7.53	50.4	241.2	4
013	18.2	1124	2	72.7	2.16	11.21	50.3	241.2	2
014	16.4	1367	2	75.7	2.5	11.19	50.1	241.1	2
015	15.2	1461	2	121.6	1.5	6.91	50.3	241.2	5
016	17	1861	2	101.9	1.75	8.2	50.5	241.2	4
017	16.9	1352	2	94.2	2.02	9.01	50.1	241.2	3
018	17.6	1570	2	117.3	1.48	7.09	50.2	241.1	4
019	17.4	1795	2	101.5	1.88	8.35	50.6	241.1	4
020	18.7	1456	2	89.4	1.89	9.25	50.2	241.2	3
021	16.6	1483	2	77.2	1.96	10.48	50.2	241	2
022	18.1	1382	2	88.3	1.74	9.19	50.4	241.2	3
023	16.4	1502	2	118	1.63	7.2	50.5	241.1	4
024	17.3	1460	2	101.5	1.67	8.14	50.6	241.2	4
025	17.9	1096	2	88.2	2	9.47	50.2	241.3	3
026	15.7	1602	2	74.7	2.25	11.05	50.3	241.1	2
027	17.7	1352	2	103	1.96	8.35	50.3	241.2	4
028	16.9	1230	2	77.7	2.38	10.86	50.1	241.2	2
029	15.6	1288	2	65	2.85	12.96	50.3	241.1	2
030	16	1773	2	92.3	1.87	9	50.4	241.3	3
031	18.3	1673	2	101.1	2.01	8.52	50.3	241.3	4

032	13.6	1032	1	66	2.39	12.34	50.5	241.2	2
033	17.7	1510	2	110.9	1.57	7.5	50.4	241.2	4
034	17.6	1416	2	76.1	2.17	10.81	50.5	241.3	2
035	17.8	1398	2	121.8	1.37	6.76	50.6	241.1	5
036	17	1337	2	69.1	2.27	11.79	50.3	241.2	2
037	16.6	1194	2	93	1.88	8.95	50.5	241.3	3
038	17.5	1539	2	120.6	1.66	7.11	50.4	241	5
039	17.5	1642	2	114.2	1.65	7.41	50.2	241	4
040	17.5	1425	2	93.5	1.91	8.93	50.6	241.1	3
041	18.1	1377	2	82.4	2.32	10.31	50.2	241.2	3
042	17.5	1625	2	110	1.89	7.88	50.2	241.3	4
043	16.1	1530	2	91.4	1.75	8.95	50.2	241.1	3
044	17.2	1669	2	121.9	1.44	6.84	50.5	241.4	5
045	16.7	1409	2	66.9	2.45	12.29	50.1	241.1	2
046	17	1410	2	93.4	1.79	8.83	50.4	241.2	3
047	18	1237	2	70.4	2.39	11.71	50.5	241	2
048	15.9	1284	2	82.9	1.97	9.9	50.4	241.1	3
049	16	1349	2	109.6	1.84	7.86	50	241.4	4
050	17.8	1266	2	66.3	2.59	12.51	50	241	2
051	17.2	1367	2	74.2	2.42	11.31	50.1	241.4	2
052	17.7	1382	2	81.6	2.49	10.55	50.4	241.3	3
053	16.7	1620	2	99.6	1.72	8.33	50.2	241.2	3
054	17.9	1580	2	108.4	1.82	7.88	50.6	241.1	4
055	18	1547	2	116.7	1.72	7.36	50.2	241.1	4
056	16.8	1407	2	66.4	2.67	12.58	50.3	241.3	2
057	16.8	1452	2	125.5	1.64	6.88	50.4	241.1	5
058	17.8	1270	2	99.3	2.08	8.69	50.6	241.1	3
059	15.2	1626	2	91.8	2.29	9.46	50.2	241.2	3
060	17.3	1105	2	84.7	2.08	9.84	50.4	241.1	3
061	10.2	1194	1	91.6	1.98	9.17	50.1	241.2	3
062	15.6	1087	2	63.9	2.86	13.14	50.5	241.1	2
063	16.3	1415	2	114.8	1.56	7.29	50.4	241.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090901	スギ	105	105	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.8	1965	2	110.3	3.28	12.98	50.2	181.1	4
002	18.6	1563	2	77.9	5.93	19.67	50.2	181.2	2
003	16.7	1791	2	52.9	7.71	27.96	50.1	181.2	1
004	16.7	2008	2	85	5.42	18	50.2	181.1	3
005	17.3	1950	2	115.1	3.53	12.83	50.1	181.1	4
006	17.8	1791	2	128.8	9.42	17.72	50.3	181.1	5
007	17.7	1986	2	88.3	4.66	16.77	50.2	181.1	3
008	17.2	1359	2	74.7	5.52	19.85	50.1	181.1	2
009	17.1	2032	2	111.5	3.38	12.97	50.3	181.2	4
010	17.4	2071	2	80.4	4.98	18.26	50.4	181.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090902	スギ	105	240	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.6	3482	3	77.9	0.29	4.77	50.5	1260.5	2
002	10.8	2638	1	59.9	0.27	6.1	51	1260.6	1
003	16.3	2707	2	67	0.29	5.5	51	1260.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090903	スギ	105	300	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22.6	3764	3	67.4	0.16	4.37	50.6	1970	2
002	16	3060	2	50.7	0.2	5.79	50.9	1969.8	1

003	16.7	3575	2	38.9	0.29	7.57	51.1	1969.9	1
-----	------	------	---	------	------	------	------	--------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090904	スギ	105	210	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.1	3068	3	80.7	11.05	6.17	51.2	965.2	3
002	20.9	2431	3	73.2	0.37	5.75	50.2	965	2
003	21.2	2478	3	68.5	0.35	6.1	51	965.5	2
004	12.8	3016	1	85.8	0.33	4.92	51.2	965.5	3
005	11.4	2375	1	60	0.45	7.02	50.5	965.2	2
006	16.9	2382	2	60.3	0.5	7.04	50.2	965.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090905	スギ	105	180	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.3	2219	2	65	0.68	7.61	50.5	709.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090907	スギ	105	150	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.9	1574	2	85	0.86	7	50.9	492.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090908	ヒノキ	105	105	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.4	1676	2	139.9	1.48	6.18	50.5	241.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090909	ヒノキ	120	120	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.1	2387	2	108.2	0.83	6.61	50.5	360.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090910	スギ	105	150	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.3	2933	2	99.6	1.54	10.55	50.2	370.3	3
002	17.9	2380	2	102.1	1.64	10.43	50.1	370.2	4
003	16.4	2619	2	89.5	1.44	11.46	50.4	370.4	3
004	16.2	2902	2	63.9	2.55	16.58	50.3	370.4	2
005	18.3	2775	2	84	1.61	12.29	50.3	370.3	3
006	15.8	2935	2	90	1.97	11.94	50.4	370.5	3
007	17.8	2449	2	69.5	2.25	15.14	50.1	370	2
008	17	2544	2	78.8	2.13	13.49	50.7	370.3	2
009	16	2673	2	86.3	2.06	12.45	50.3	370.1	3
010	16.7	2570	2	87.1	1.6	11.9	50.1	370.2	3
011	17.9	3195	2	93.4	1.61	11.21	50.2	370.2	3
012	17	2988	2	95.8	1.69	11.05	50.3	370.2	3
013	16.7	2596	2	103.3	1.39	10.06	50.5	370.2	4
014	17.4	3037	2	61.2	2.92	17.58	50.1	370.2	2
015	17.9	3586	2	95.7	1.6	10.97	50.3	370.2	3
016	18.8	2974	2	79.5	2.07	13.35	50.2	370.2	2
017	17.9	2417	2	74.3	2.11	14.18	50	370.2	2
018	17.8	3537	2	85.9	1.9	12.34	50.2	370.2	3
019	—	—	—	84.7	1.41	12	50.3	370.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090911	マツ	105	390	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

001	22.7	9100	3	63.8	0.27	6.22	50.5	2430.7	2
002	20.4	9310	3	47.1	0.28	8.33	51.2	2430.3	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090912	マツ	120	390	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.8	10767	2	60.4	0.25	6.72	51.5	2853.2	2
002	17.2	11544	2	61.1	0.23	6.63	50.9	2853	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09090913	スギ	105	180	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.1	2822	2	61.4	1.49	11.12	50.4	415.1	2
002	17.8	3257	2	82	1.33	8.54	50.5	415.3	3
003	14.8	3723	1	76.9	1.44	9.13	50.4	415.1	2
004	17	4031	2	89.4	1.03	7.65	50.3	415.2	3
005	18.7	4054	2	76.1	1.29	9.07	50.6	415.5	2
006	17.3	2930	2	79.8	1.34	8.82	50.3	418.3	2
007	17.5	2755	2	76.2	1.13	8.89	50.7	415.4	2
008	17.7	3128	2	81	1.11	8.42	50.2	415.4	3
009	12.7	2718	1	64.6	1.26	10.4	50.7	415	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091001	スギ	105	105	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.4	1697	2	93.1	1.84	8.91	50.4	241.3	3
002	18.2	1535	2	111	1.59	7.51	50.5	241.1	4
003	17.9	1261	2	85.8	1.96	9.63	50.4	241.3	3
004	15.5	1425	2	102.5	1.77	8.19	50.4	241.3	4
005	15.1	1558	2	95.2	2.32	9.22	50.7	241.2	3
006	18.3	1726	2	104.3	2.03	8.34	50.1	241.1	4
007	18.6	1459	2	94.8	1.77	8.72	50	241.2	3
008	16.3	1406	2	126.7	1.5	6.69	50.4	241.1	5
009	16.9	1118	2	102.7	1.98	8.39	50.5	241.5	4
010	16.1	1801	2	93.1	2.1	9.17	50.3	241.2	3
011	17.4	1744	2	94.7	1.75	8.69	50.5	241.2	3
012	15.8	1293	2	84.8	2.26	10.01	50.4	241.1	3
013	17.5	1070	2	69.2	2.22	11.74	50.3	241.4	2
014	15.1	1304	2	62.1	2.26	12.84	50.4	241.1	2
015	17.2	1418	2	89.4	1.91	9.27	50.2	241.1	3
016	16.5	1397	2	102.5	1.87	8.29	50.2	241.2	4
017	16.8	1118	2	96.5	1.73	8.55	50.3	241.2	3
018	16.8	1595	2	114.1	1.6	7.36	50.3	241	4
019	17.4	1526	2	122.4	1.27	6.64	50.5	241.2	5
020	18.9	1477	2	122.3	1.54	6.92	50.3	241.1	5
021	17	1324	2	85	1.92	9.65	50.5	241.1	3
022	16.4	1812	2	77.9	1.92	10.37	50.3	241.2	2
023	16.1	1064	2	64.6	2.81	12.98	50.3	241	2
024	16.7	1301	2	76.9	2.23	10.79	50.2	241.2	2
025	18.5	1526	2	125.7	1.58	6.8	50.6	241	5
026	16.9	978	2	78.1	2.44	10.86	50.3	241	2
027	19	1477	2	97.1	1.84	8.61	50.4	241.2	3
028	17	1112	2	91.2	1.88	9.1	50.2	241.2	3
029	15.9	1346	2	73.4	2.59	11.56	50.1	241.2	2
030	15.8	1358	2	76.5	2.54	11.15	50.1	241.1	2
031	16.7	1146	2	86	1.86	9.51	50.2	241.1	3
032	17.1	1307	2	55.4	3.12	15	50.1	241.1	1
033	17.8	1292	2	115.2	1.75	7.47	50.2	241.4	4
034	15.6	1441	2	109.9	1.45	7.44	50.2	241.1	4

035	17.9	1308	2	56.6	2.92	14.56	50	241.3	1
036	16.3	1426	2	103	1.88	8.27	50.2	241.2	4
037	16.6	1474	2	92.3	2.13	9.26	50.4	241.4	3
038	15.8	1149	2	89.2	1.82	9.2	50.3	241.4	3
039	15.2	1464	2	105	2.04	8.3	50.3	241	4
040	18	1246	2	61.1	2.27	13.03	50.4	241.1	2
041	17.7	1290	2	65.3	2.44	12.52	50.1	241	2
042	16.4	1398	2	116.2	1.21	6.88	50.3	241.4	4
043	14.8	1509	1	120.7	1.22	6.67	50.2	241.1	5
044	17.5	1226	2	101.9	1.56	8.02	50.2	241.1	4
045	15.1	1813	2	87.4	1.82	9.35	50.2	241.2	3
046	18.2	1786	2	95.6	1.74	8.64	50	241.3	3
047	13.1	1593	1	122.6	1.4	6.76	50.5	241.2	5
048	18.1	1443	2	103.6	2.02	8.37	50.2	241.1	4
049	15.8	1273	2	116.3	1.7	7.36	50.2	241.1	4
050	17.8	1470	2	83	2.29	10.21	50.4	241.2	3
051	18.1	1241	2	99.9	1.8	8.38	50.5	241.2	3
052	17.3	1317	2	90.7	2.02	9.27	50.4	241.2	3
053	16.9	1114	2	81.6	2.3	10.37	50	241.1	3
054	15.9	1480	2	104.7	1.92	8.2	50.3	241	4
055	16.5	1401	2	96.4	2.1	8.92	50.6	241.3	3
056	17.5	1717	2	89.5	1.93	9.27	50.4	241.1	3
057	19.8	1274	2	98.9	1.85	8.5	50.5	241.3	3
058	15	1400	2	95.9	2.1	8.96	50.5	241.4	3
059	18.3	1565	2	108.1	1.71	7.8	50.3	241.3	4
060	18.1	1600	2	106.7	1.65	7.81	50.4	241.1	4
061	17	1393	2	84.6	2.23	10.01	50.1	241	3
062	18.2	1198	2	77.7	2.66	11.12	50.3	241.1	2
063	16.5	1179	2	88.8	2.02	9.43	50.3	241.2	3
064	14	1484	1	89.3	2.05	9.42	50.2	241.1	3
065	17.8	1131	2	86.1	2.03	9.67	50.3	241.1	3
066	15.3	1788	2	84.7	2.24	10.02	50	241.1	3
067	18.6	1441	2	92.8	2.02	9.1	50.6	241.3	3
068	18.5	1272	2	104.9	1.92	8.2	50.1	241.3	4
069	17.7	1612	2	100.7	1.86	8.4	50.2	241.2	4
070	18.2	1513	2	115.9	1.26	6.94	50.3	241.3	4
071	17.7	984	2	80.6	2.67	10.84	50.1	241.1	3
072	18.1	1407	2	85.2	2.34	10.06	50.3	241.2	3
073	15.9	1808	2	98.5	1.97	8.65	50.2	241.1	3
074	17.2	1598	2	94.4	2.13	9.1	50.4	241.3	3
075	19.5	1455	2	101.8	1.88	8.35	50.2	241.2	4
076	17.1	1740	2	106.2	1.67	7.86	50.4	241.2	4
077	17.1	1778	2	115.1	1.75	7.46	50.5	241.2	4
078	18.7	1578	2	118.3	1.55	7.1	50.7	241.2	4
079	19	1462	2	101.5	1.89	8.37	50.4	241.2	4
080	18.1	1778	2	111.4	1.53	7.42	50.8	241.2	4
081	18	1091	2	92.6	2.11	9.22	50.3	241.3	3
082	13.7	1613	1	82.4	2.09	10.07	50.3	241.2	3
083	19.1	1492	2	80.3	2.36	10.56	50.2	241.2	3
084	18	1366	2	87.6	1.95	9.46	50.2	241.1	3
085	18.9	1537	2	95.4	1.76	8.66	50.2	241.2	3
086	17.4	1220	2	73.2	2.44	11.44	50.1	241.2	2
087	18.1	1211	2	87.4	1.97	9.51	50	241.1	3
088	18.4	1701	2	83.7	2.49	10.36	50	241.1	3
089	17.1	1196	2	92.5	1.99	9.1	50.3	241.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091002	スギ	105	105	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

001	15.3	1651	2	100.2	4.65	15.32	50.3	181.1	4
-----	------	------	---	-------	------	-------	------	-------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091003	スギ	105	360	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.1	5124	2	70	0.17	3.57	51.1	2836.4	2
002	19.4	4604	2	47.4	0.16	5.18	50.5	2836.1	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091004	スギ	105	330	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	13.2	4963	1	45.4	0.29	10.34	51.5	1787.6	1
002	23.9	5102	3	40	0.51	11.92	50.9	1787.3	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091005	スギ	105	270	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22.6	4158	3	54.3	0.55	9.31	50.8	1040.4	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091006	スギ	105	240	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.9	4616	3	74.2	0.51	7.67	51.1	827.3	2
002	14.3	4602	1	86.2	0.54	6.71	50.5	827.5	3
003	21.4	4886	3	76.5	0.54	7.48	50.7	827.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091007	スギ	105	210	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	11.7	2430	1	58.3	0.44	7.2	50.3	965.4	1
002	21.5	3203	3	105.4	0.24	3.98	50.5	965.4	4
003	16.5	2382	2	58.3	0.35	7.1	50.8	965.1	1
004	18.3	3915	2	82.4	0.57	7.44	50.6	605.1	3
005	23	4069	3	84.9	0.66	7.34	50.2	605.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091008	スギ	105	180	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.4	2332	2	65.5	0.54	7.42	50.8	709.4	2
002	14	2996	1	95.1	0.51	5.25	50.7	709.6	3
003	17.3	2496	2	63.4	0.43	7.54	50.5	709.6	2
004	17.2	3442	2	78.1	0.52	6.29	50.4	709.4	2
005	19.2	3168	2	79.8	0.39	6.03	50.9	709.2	2
006	17.7	2575	2	88.4	0.28	5.38	50.3	709.5	3
007	17.8	2755	2	93.9	0.33	5.13	50.4	709.4	3
008	16.1	2320	2	88.5	0.42	5.51	50.5	709.1	3
009	18.2	2727	2	76.6	1.2	8.93	50.2	415.2	2
010	17.5	3308	2	76.6	0.88	8.61	50.1	415.2	2
011	17.8	3315	2	69.4	1.3	9.83	50.3	415.3	2
012	18.7	3278	2	76.2	1.31	9.07	50.2	415.1	2
013	17.3	3053	2	82.8	1.03	8.17	50.6	415.1	3
014	17.9	2938	2	72.6	1.05	9.2	50.4	415.1	2
015	17.4	4782	2	81.7	1.31	8.55	50.4	415.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091009	スギ	105	150	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16	2505	2	88.9	1.7	11.78	50.1	370	3

002	17	2653	2	95.8	1.53	10.9	50.1	370.3	3
003	17	3267	2	103.9	1.5	10.13	50.6	370.4	4
004	13.1	2637	1	72.2	1.76	14.16	50.3	370	2
005	17.7	2896	2	90	1.5	11.45	50.5	370.2	3
006	17.4	2448	2	60.8	2.91	17.66	50.2	370.2	2
007	17.3	2349	2	115	1.52	9.31	50.3	370	4
008	15.3	2510	2	97.3	1.6	10.81	50.5	370.3	3
009	16.5	2661	2	103	1.54	10.24	50.4	370.3	4
010	17	2718	2	104.2	1.84	10.44	50.3	370.2	4
011	17.5	2494	2	99.8	1.29	10.27	50.6	370.4	3
012	17.4	2540	2	107.1	1.99	10.36	50.3	370.2	4
013	17.4	2765	2	92.9	2.03	11.67	50.7	370.3	3
014	18	2358	2	79.2	1.91	13.24	50.1	370.4	2
015	17.6	2568	2	83.9	1.97	12.66	50.3	370.3	3
016	19.2	1960	2	56.9	0.98	10.15	50.3	492.1	1
017	16.3	1992	2	94.5	0.72	6.25	50.5	492.5	3
018	18.3	1956	2	68.3	0.64	8.29	50.3	492.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091010	スギ	105	300	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.3	5929	3	60.1	0.43	11.61	50.3	1969.4	2
002	23.7	5599	3	56	0.44	12.44	50.9	1969.6	1
003	20.9	6353	3	57.9	0.33	11.92	51.5	1969.2	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091101	スギ	105	210	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.5	2724	2	75.4	0.38	5.6	51.8	965.4	2
002	24.3	3034	3	95.6	0.4	4.52	51	965.4	3
003	15.8	2574	2	74.9	0.31	5.57	50.8	965.5	2
004	22.8	2965	3	67.4	0.35	6.19	51	965.2	2
005	18.6	3265	2	65	0.39	6.45	50.9	965.6	2
006	19.8	3480	2	62.3	0.5	6.82	50.6	965.2	2
007	20.6	2989	3	68.9	0.4	6.12	50.9	965.5	2
008	19.1	3401	2	87.4	0.31	4.82	51	965.7	3
009	19.9	3131	2	63.3	0.36	6.58	50.9	965.6	2
010	13.3	2890	1	60.2	0.54	7.08	51	965.5	2
011	12.3	2945	1	89.4	0.26	4.67	50.5	965.3	3
012	23.1	2643	3	57.3	0.32	7.19	50.5	965.2	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091102	ヒノキ	120	120	5400	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.4	4756	2	127.7	6.77	23.25	50.1	180.3	5
002	18	4873	2	132.5	5.73	21.6	50.1	180.2	5
003	18.6	4967	2	102.9	8.04	28.43	50.3	180.1	4
004	18.8	4824	2	111	7.54	26.47	50.1	180.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091401	スギ	105	180	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.9	2611	2	95.8	0.47	5.17	51.4	709.4	3
002	17.4	2384	2	78.7	0.56	6.29	50.4	709.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091501	スギ	105	360	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

001	21.7	9163	3	66.3	0.17	6.52	50.7	2126.5	2
002	18.2	6648	2	52.9	0.44	8.39	51	2126.3	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091502	スギ	105	300	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	24.4	5239	3	54.5	0.46	9.62	50.9	1477.6	1
002	23.6	5808	3	58.2	0.51	9.1	50.9	1477.6	1
003	22.3	4815	3	47.5	0.43	10.95	50.5	1477.4	1
004	23.2	5347	3	62.8	0.58	8.54	50.7	1477.7	2
005	16.5	5848	2	74.7	0.32	7.01	51.4	1477.6	2
006	23.1	4423	3	63.1	0.31	4.8	51	1970	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091503	スギ	105	270	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.5	5283	3	70.4	0.38	7.41	50.3	1080.6	2
002	23.8	5486	3	77.8	0.51	6.87	50.3	1080.3	2
003	20.4	4412	3	43.4	0.75	12.14	50.4	1080.4	1
004	22.7	4921	3	67.2	0.45	7.81	50.3	1080.5	2
005	22	5199	3	75.6	0.44	6.99	50.1	1080.5	2
006	19.4	4857	2	70.3	0.34	7.37	50.9	1080.3	2
007	21.4	3685	3	55.4	0.32	5.97	51.4	1595.6	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091504	スギ	105	240	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22.6	4259	3	72.1	0.46	7.83	51.1	827.4	2
002	16.9	4246	2	74.6	0.51	7.63	51.1	827.3	2
003	20.9	3913	3	62.6	0.69	9.17	50.6	827.2	2
004	17.1	4089	2	55.5	0.65	10.22	50.8	827	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091505	スギ	105	210	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.4	2999	2	54	11.45	4.16	50.8	965.5	1
002	21.9	3486	3	67.1	0.41	6.28	50.9	965.4	2
003	20.4	3531	3	90.4	0.38	4.74	50.7	965.6	3
004	22.4	3411	3	59.4	0.51	7.15	50.5	965.6	1
005	18.9	3090	2	58.6	0.44	7.16	51.3	965.4	1
006	13.5	2800	1	57.9	0.52	7.32	51.3	965.8	1
007	20.9	2745	3	48.5	0.72	8.84	51	965.2	1
008	21.9	2706	3	52.4	0.15	7.67	50.7	965.2	1
009	15.3	3887	2	64.7	0.53	9.28	50.2	605.1	2
010	12.7	3399	1	75.9	0.41	7.88	50.3	605.3	2
011	14	3180	1	61	0.49	9.77	50.4	605.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091506	スギ	105	180	3600	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.4	2334	2	78.4	0.62	6.37	50.9	709.5	2
002	16.1	2344	2	59	0.72	8.36	50.4	709.4	1
003	18.7	2346	2	65.6	0.36	7.23	50.3	709.1	2
004	17.6	2258	2	59.9	0.17	7.69	50.2	709.3	1
005	17.6	2257	2	61	0.53	6.86	50.3	709.5	2
006	16.7	3928	2	76.5	0.73	8.45	51	415.4	2
007	12.2	2988	1	88.6	1.09	7.77	50.2	415.2	3
008	18.5	2677	2	65.5	1.66	10.69	50.5	415.3	2

009	15.7	2658	2	73	1.22	9.33	50.4	415.3	2
010	14.9	3410	1	95.1	1.21	7.43	50.4	415	3
011	19.4	3058	2	59.9	1.61	11.65	50.4	421.1	1
012	17.3	3597	2	78.5	1.35	8.88	50.4	415.1	2
013	17.4	3056	2	75.6	1.81	9.65	50.1	415.4	2
014	16.5	2714	2	74.3	1.31	9.28	50.2	415.2	2
015	18.4	3527	2	83.6	1.12	8.19	50.5	415.1	3
016	16.9	3939	2	85.5	1.27	8.19	50.6	415.3	3
017	17.3	3380	2	93.4	0.83	7.16	50.6	415.1	3
018	16.1	2930	2	72.3	1.55	9.72	50.6	415.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091601	スギ	105	150	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19	3049	2	101.8	16.25	25.06	50.3	370.3	4
002	18	2737	2	84.4	1.92	12.55	50.1	370.2	3
003	18.2	2638	2	71.8	2.58	15.06	50.3	370.1	2
004	18.3	2562	2	62.5	2.8	17.15	50.3	370.2	2
005	17.2	3271	2	93.4	1.83	11.43	50.3	370.4	3
006	16.9	2769	2	77.7	1.4	12.93	50.6	370.2	2
007	17.9	2688	2	75.3	1.69	13.59	50.6	370.2	2
008	18.7	2341	2	61.3	2.16	16.8	50.1	370.3	2
009	17.6	2868	2	70.5	2.05	14.77	50.3	370.2	2
010	18.3	2485	2	64.4	1.95	15.87	50.1	370.2	2
011	18.1	2593	2	62.7	2	16.28	50.3	370.1	2
012	18	2716	2	67	1.77	15.15	50.1	370.2	2
013	18.3	2874	2	60.1	3.04	17.96	50.1	370.1	2
014	16.7	2901	2	63.4	2.89	17.02	50.3	370	2
015	16.6	3071	2	72.8	2.44	14.74	50.3	370.1	2
016	18.5	2905	2	59.9	3.07	18.04	50.1	370.3	1
017	18.1	2855	2	65.2	2.61	16.35	50.2	370	2
018	18.4	3280	2	108.4	1.6	9.87	50.2	370.2	4
019	18.8	2902	2	66.8	2.65	16.07	50.2	370	2
020	15.4	2944	2	104.5	1.53	10.11	50.3	370.3	4
021	18.1	2642	2	98.3	1.83	10.95	50.3	370.2	3
022	17.3	2771	2	74.9	2.13	14.09	50.2	370.1	2
023	18.1	2119	2	63.4	1.98	16.13	50	370.3	2
024	10.4	1864	1	100.3	0.67	5.87	50.9	492	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091602	スギ	105	120	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	14.4	1283	1	47.3	2.68	15.6	50.3	315.3	1
002	14.4	1283	1	75.9	2.3	10.35	50.3	315	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091603	スギ	105	105	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.6	1169	2	95.9	7.5	0.65	50.6	241.1	3
002	14.7	1172	1	91	1.79	9.02	50.3	241.2	3
003	15.6	1762	2	118.3	1.66	7.23	50.2	241.3	4
004	18.6	1586	2	93	2.11	9.18	50.6	241.3	3
005	17.8	1332	2	99.3	2.08	8.7	50.5	241.3	3
006	16.2	1532	2	87.7	2.78	10.29	50.2	241.3	3
007	16.4	1311	2	134.6	1.49	6.38	50.1	241.1	5
008	18.1	1594	2	107.8	1.51	7.61	50.3	241.1	4
009	18.1	1395	2	93.3	2.27	9.32	50.4	241.2	3
010	18.2	1425	2	122.1	1.47	6.85	50.6	241.1	5
011	18.7	1419	2	130.3	1.37	6.43	50	241.3	5

012	17.4	1434	2	111.4	1.8	7.7	50.4	241.1	4
013	16.6	1500	2	97.1	2.08	8.85	50.4	241.2	3
014	17	1187	2	99.7	1.98	8.58	50.2	241.1	3
015	18.1	1179	2	117.1	1.56	7.18	50.2	241.1	4
016	15.3	1852	2	97.7	1.93	8.67	50.2	241.2	3
017	16.2	1398	2	116.4	1.66	7.32	50	241.1	4
018	12.7	1713	1	130.7	1.69	6.71	50.7	241.1	5
019	19	1214	2	98.5	1.5	8.17	50.5	241.1	3
020	16	1482	2	129.7	1.38	6.45	50.5	241.2	5
021	18.5	1379	2	69.9	2.16	11.57	50.2	241.2	2
022	15	1229	2	50.2	2.73	15.85	50.1	241.2	1
023	16.9	1351	2	103.6	1.53	7.88	50.4	241.2	4
024	15.6	1278	2	101.5	1.94	8.43	50.1	241.2	4
025	13.4	1771	1	70.3	2.52	11.89	50.2	241.3	2
026	17.6	1574	2	80.7	2.29	10.44	50.3	241.2	3
027	17.6	1314	2	80.7	2.23	10.38	50.3	241.2	3
028	15.3	1573	2	102.2	2.1	8.53	50.3	241	4
029	17.3	1531	2	99.8	1.67	8.26	50.3	241.2	3
030	16.6	1816	2	124.7	1.37	6.64	50.4	241.1	5
031	18.2	1391	2	74.7	2.54	11.33	50.4	241	2
032	17.7	1275	2	126.9	1.47	6.65	50.4	241.1	5
033	18	1235	2	68.4	2.75	12.36	50.2	241	2
034	16.6	1388	2	126.5	1.28	6.48	50.3	241.1	5
035	15	1126	2	102.1	1.84	8.28	50.3	241	4
036	14.5	1590	1	93.5	2.08	9.12	50.2	241.1	3
037	18.1	1036	2	87.3	2.34	9.87	50.4	241.2	3
038	17.8	1632	2	111.7	1.77	7.65	50.6	241.1	4
039	19.4	1554	2	102.8	2.06	8.47	50	241.1	4
040	18.8	1450	2	106.9	1.76	7.91	50.3	241.1	4
041	16.2	1707	2	119.8	1.41	6.89	50.5	241	4
042	17.1	1705	2	106.7	1.76	7.93	50.1	241.1	4
043	19.3	1142	2	91	1.93	9.17	50.2	241.3	3
044	16.8	1139	2	98.9	1.96	8.61	50.3	241.2	3
045	14.5	1290	1	68	2.74	12.41	50.4	241.2	2
046	18.2	1087	2	87.3	2.04	9.58	50.1	241.1	3
047	16.2	1050	2	77.7	2.23	10.71	50.1	241.2	2
048	16.7	1348	2	103.2	1.79	8.15	50.6	241.1	4
049	16.6	1418	2	93.1	2.14	9.21	50.2	241.1	3
050	16.5	1393	2	115.3	1.27	6.97	50.5	241.1	4
051	17.7	1190	2	96.8	1.47	8.28	50.1	241.3	3
052	18.7	1167	2	61	3.19	13.97	50.3	241.2	2
053	16.4	1542	2	122.6	1.41	6.77	50.3	241	5
054	17.3	1172	2	102	1.94	8.39	50.3	241.2	4
055	14.3	1585	1	84.6	2.22	9.99	50.4	241.2	3
056	18.6	1361	2	100.7	1.87	8.4	50.5	241.2	4
057	18.8	1330	2	82.3	2.54	10.53	50.2	241.1	3
058	18.6	1409	2	84.4	1.85	9.66	50.1	241.4	3
059	13.5	1278	1	52.3	2.98	15.56	50.3	241.2	1
060	16.4	1619	2	117.3	1.72	7.32	50.5	241.1	4
061	16.7	2014	2	106.1	1.74	7.94	50.5	241.3	4
062	18.4	1419	2	81.4	1.88	9.97	50	241.1	3
063	18.3	1422	2	92.7	1.68	8.77	50.5	241.2	3
064	17.7	1039	2	77.7	2.46	10.91	50.4	241	2
065	14.8	1582	1	108.3	1.82	7.89	50.4	241.1	4
066	17.9	1281	2	90.5	2.05	9.33	50.1	241.2	3
067	16	1687	2	98.8	1.89	8.56	50.2	241.3	3
068	16.9	1679	2	113	1.93	7.75	50.3	241.1	4
069	19.2	1188	2	82.1	1.94	9.96	50.1	241.2	3
070	17.7	1493	2	114.4	1.52	7.28	50.2	241.3	4

071	17.6	1849	2	90.6	2.15	9.41	50.3	241.2	3
072	18.6	1347	2	88.9	1.83	9.24	50.2	241.3	3
073	16.8	1512	2	104.4	1.78	8.08	50.4	241.2	4
074	17.8	1318	2	103	1.77	8.16	50.2	241.2	4
075	16.5	1812	2	114.3	1.5	7.25	50.5	241.2	4
076	18.5	1342	2	115.5	1.43	7.12	50.5	241.1	4
077	17.7	1048	2	85.2	2.39	10.12	50.1	241.2	3
078	16.6	1901	2	100.6	1.81	8.35	50.4	241.2	4
079	18.7	1576	2	113.5	1.73	7.53	50.4	241.3	4
080	18.2	1259	2	69.1	2.63	12.14	50.4	241.1	2
081	14.6	1461	1	92.9	1.97	9.05	50.4	241.2	3
082	18.4	1744	2	91.2	1.74	8.95	50.2	241	3
083	18.3	1385	2	77.8	1.99	10.43	50.6	241.2	2
084	17.2	1627	2	99.9	1.63	8.21	50.4	241.1	3
085	18.2	1667	2	110.6	1.6	7.55	50.2	241.1	4
086	18.3	1636	2	128.6	1.84	6.95	50.4	241.1	5
087	18.9	1483	2	90.2	2.18	9.46	50.6	241.1	3
088	18.3	1754	2	116.7	1.65	7.3	50.1	241.4	4
089	17.6	1225	2	100.4	1.93	8.48	50.4	241.2	4
090	16.9	1179	2	93.8	1.96	8.97	50.4	241.1	3
091	17.2	1570	2	118.5	1.69	7.24	50.5	241.3	4
092	17.6	1585	2	131.7	1.5	6.5	50.3	241.3	5
093	18.3	1521	2	115.3	1.69	7.39	50.5	241.2	4
094	15.7	1320	2	56.8	3.26	14.83	50.4	241.2	1
095	19.5	1472	2	121.9	1.6	6.99	50.5	241.1	5
096	18.2	1924	2	83.5	2.33	10.21	50.1	241	3
097	18.7	1554	2	101.8	1.85	8.32	50.2	241.2	4
098	18.3	1320	2	86.3	1.25	8.88	50.1	241.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09091604	ヒノキ	120	120	5400	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.4	4116	2	90.7	9.31	32.5	50	180.1	3
002	17.4	4689	2	93	6.89	29.49	50.1	180.1	3
003	16.9	4419	2	114.7	6.25	24.55	50.1	180	4
004	18.9	4559	2	80.9	7.88	33.86	50.1	180.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09092501	スギ	105	240	2700	2009/9/26				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.6	3398	3	65.2	0.31	5.67	50.4	1260.7	2