

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120100	スギ	105	105	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	10.2	1244	1	104.2	1.84	8.15	50.4	241.2	4
002	12.2	1238	1	88.4	1.91	9.35	50.5	241.3	3
003	10	1163	1	116.3	1.37	7.03	50.3	241.2	4
004	9.1	1028	1	70.4	2.58	11.93	50	241.1	2
005	9.8	1105	1	60.4	2.75	13.64	50.1	241.1	2
006	9.2	1245	1	132.9	1.65	6.6	50.3	241.2	5
007	19.9	1438	2	114.7	1.65	7.39	50.2	241.2	4
008	19.4	1021	2	92.8	2.23	9.32	50.4	241.2	3
009	11.7	935	1	67	2.63	12.45	50.4	241.2	2
010	17.3	1376	2	67.3	2.32	12.08	50.3	241	2
011	17.2	1104	2	93.9	1.83	8.84	50.1	241.1	3
012	15.9	971	2	69.9	2.53	11.95	50	241	2
013	14.2	1221	1	83.7	2.49	10.34	50.5	241.1	3
014	17.6	1287	2	90.8	2.24	9.48	50.2	241	3
015	9.5	2224	1	89	2.18	9.57	50.3	241.2	3
016	16	1391	2	82	2.43	10.45	50.4	241.2	3
017	14.7	1713	1	109.1	1.63	7.66	50.4	241.3	4
018	16	1485	2	80	2.38	10.62	50.2	241.4	3
019	18.3	1391	2	79.4	1.83	10.1	50.5	241	2
020	18	1299	2	98.9	1.77	8.42	50.2	241.1	3
021	16.8	1379	2	71.9	2.82	11.97	50.2	241	2
022	18.1	1099	2	78.3	2.33	10.73	50.2	241.1	2
023	18.1	1051	2	66.4	2.71	12.59	50.7	241	2
024	14.8	1166	1	85.6	1.9	9.59	50.3	241.2	3
025	15.6	1241	2	60.7	2.73	13.55	50.3	241	2
026	9.1	1339	1	93.7	1.81	8.82	50.6	241.1	3
027	8.5	1265	1	98.8	1.8	8.47	50	241.1	3
028	8.8	1083	1	106.2	1.69	7.88	50.3	241	4
029	8.5	1406	1	110.5	1.4	7.36	50.2	241.3	4
030	9.9	1139	1	117.1	1.58	7.19	50.4	241	4
031	12.6	1019	1	34.5	4.4	23.48	50	241.2	1
032	9.5	1153	1	135.9	1.34	6.18	50.3	241.1	5
033	11.6	1515	1	129.7	1.42	6.48	50.7	241.1	5
034	13.7	1388	1	91.4	1.75	8.95	50.3	241.2	3
035	18.1	1385	2	87	1.83	9.39	50.2	241.1	3
036	11.8	1126	1	93.5	1.71	8.74	50.5	241.2	3
037	18.4	1174	2	95.4	1.89	8.78	50.4	241.2	3
038	12.8	1262	1	67.3	1.97	11.75	50.3	241.3	2
039	18.6	1108	2	80.9	2.19	10.33	50	241.1	3
040	17.4	1573	2	110.2	1.62	7.58	50.6	241.1	4
041	17.8	1164	2	67.8	2.03	11.74	50.1	241.1	2
042	16.7	1399	2	97.6	1.73	8.46	50.6	241.2	3
043	16.3	1567	2	84.8	2.02	9.77	50.4	241.1	3
044	16.9	1730	2	80.1	2.32	10.54	50.2	241.2	3
045	19.8	1391	2	88.5	1.86	9.28	50.7	241.2	3
046	19.1	1559	2	76.9	2.4	10.96	50.3	241.2	2
047	16.5	1144	2	99.8	1.63	8.21	50.7	241.2	3
048	17.9	1388	2	92.3	1.89	9.02	50.2	241.2	3
049	18.7	1524	2	75.5	2.4	11.11	50.5	241.2	2
050	15.4	1312	2	60	2.73	13.68	50.3	241.1	2
051	18.3	1181	2	82.9	2.29	10.23	50.1	241.1	3
052	16.3	1473	2	85.1	2.34	10.06	50.5	241.1	3
053	17.1	1841	2	67.9	2.45	12.13	50.3	241.1	2
054	15.7	1285	2	86.1	2.36	10	50.2	241.1	3
055	18.1	1042	2	75.2	2.29	11.04	50.3	241.2	2
056	16.5	1225	2	78.1	2.24	10.66	50.3	241.1	2

057	17.7	1700	2	76.5	2.49	11.1	50	241	2
058	14.6	1146	1	91.4	2.08	9.27	50.5	241.1	3
059	18.4	1665	2	65	2.51	12.62	50.3	241.1	2
060	17.1	1195	2	77.3	2.37	10.89	50.2	241.2	2
061	16.3	1179	2	61.7	2.89	13.55	50.3	241.1	2
062	10.6	1258	1	106.4	1.86	8.05	50.2	241.3	4
063	17	1465	2	90.5	2.13	9.4	50.3	241.2	3
064	17.5	1261	2	91	1.86	9.08	50.5	241.1	3
065	14.8	1370	1	119.5	1.48	6.98	50.4	241	4
066	18.1	1143	2	79.4	2	10.27	50.4	241	2
067	10.2	1063	1	87.9	1.89	9.38	50.2	241.2	3
068	10	1339	1	147.6	1.27	5.73	50.4	241.3	6
069	18.6	1652	2	116.7	1.51	7.14	50.5	241.1	4
070	15.5	1151	2	90	2.07	9.38	50.3	241.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120201	スギ	105	150	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.5	2242	2	73.6	1.72	13.9	50.1	370.1	2
002	16.5	2292	2	67.1	2.32	15.67	50.2	370.1	2
003	17.7	2673	2	70	2.66	15.47	50.2	370.1	2
004	15.9	2619	2	55.8	2.92	18.98	50	370	1
005	17.5	2893	2	65.5	2.14	15.83	50.1	370	2
006	19	2220	2	68.1	2.28	15.44	50.2	370.2	2
007	11.9	2622	1	86.8	2.67	13	50.1	370	3
008	17.3	2347	2	81.9	2	12.94	50.2	370	3
009	17	2615	2	76.7	3.2	14.88	50.4	370.1	2
010	18.3	2637	2	52.2	2.71	19.9	50.1	370.2	1
011	12	2703	1	68.5	2.47	15.55	50.2	370.1	2
012	18.3	2639	2	69.8	2.74	15.58	50.2	370	2
013	18.3	2418	2	75.1	1.92	13.85	50.4	370.1	2
014	16.6	2596	2	85.9	1.92	12.35	50.5	370.2	3
015	17	2318	2	68.5	2.45	15.55	50.1	370.2	2
016	16.3	3301	2	70.3	2.18	14.93	50.4	370.1	2
017	18.8	2618	2	56.6	2.81	18.63	50.3	370	1
018	17.4	2493	2	61.8	3.37	17.87	50.2	370.3	2
019	16.5	2613	2	80.8	2.85	13.94	50.2	370.1	3
020	16.9	2651	2	71.5	2.38	14.92	50.4	370.2	2
021	17.4	2743	2	76.9	2.08	13.73	50.4	370.3	2
022	19	2499	2	77.6	2.14	13.68	50.4	370.1	2
023	17.7	2256	2	83.5	3.01	13.75	50	370.2	3
024	18	2461	2	76.8	2.15	13.81	50.5	370.2	2
025	17	2180	2	75.1	2.59	14.53	50	370.2	2
026	16.4	2514	2	74.4	1.97	14.02	50.2	370.1	2
027	17.3	2464	2	79.1	2.23	13.55	50.5	370.1	2
028	18.5	2364	2	75.3	2.08	13.98	50.3	370.1	2
029	16.9	2363	2	68.1	2.27	15.44	50.1	370.2	2
030	16.5	2711	2	60	2.52	17.46	50.3	370.1	2
031	18.6	2493	2	65.2	2.36	16.1	50.3	370.1	2
032	17	2698	2	65.6	2.43	16.1	50.1	370.1	2
033	19.9	2371	2	59.9	2.32	17.27	50.3	370	1
034	17.6	2230	2	79.4	3.43	14.72	50.2	370.1	2
035	17.2	2369	2	79.3	2.34	13.64	50.3	370	2
036	18.6	2350	2	73.7	1.79	13.94	50.6	370.3	2
037	17.9	2168	2	72.3	2.98	15.39	50	370.2	2
038	13.4	1456	1	86	0.76	6.83	50.8	492.2	3
039	11	1413	1	90.1	0.97	6.77	50.2	492.1	3
040	10.3	1474	1	63	1	9.29	50.3	492.2	2
041	11.4	1455	1	72.9	1	8.16	50.6	492.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120301	スギ	120	180	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.5	2632	2	79.9	0.45	6.14	51.1	810.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120303	スギ	120	120	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.6	1776	2	100.8	0.94	7.15	50.4	360.2	4
002	18	1842	2	107.6	1.13	6.95	50.3	360.2	4
003	17.2	1978	2	86.4	1.18	8.42	50.5	360.2	3
004	17.3	2160	2	105.7	1.07	6.99	50.6	360.2	4
005	18.8	1824	2	99.1	0.9	7.22	50.3	360.4	3
006	17.4	1512	2	96.4	1.04	7.53	50.5	360.2	3
007	16.6	2012	2	134.1	0.83	5.5	50.2	360.1	5
008	18.8	1766	2	122.9	0.67	5.76	50.7	360.2	5
009	17.2	1746	2	106.1	1.14	7.04	50.3	360.2	4
010	17.8	1925	2	111	0.84	6.48	50.2	360.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120304	スギ	105	150	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	14.9	1835	1	66.4	1.04	8.91	50.3	492.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120305	スギ	105	105	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	10.7	1869	1	57.8	7.15	25.66	50.1	181.1	1
002	16.6	1675	2	60.1	6.75	24.56	50	181	2
003	17.6	2537	2	94.7	4.43	15.73	50.1	181.1	3
004	18.4	1873	2	115.6	5.79	15.03	50.4	181.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120306	ヒノキ	120	120	5400	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.7	4512	2	122.9	6.57	23.67	50.1	180.1	5
002	18.1	4265	2	109.8	7.01	26.14	50.1	180	4
003	17.9	4864	2	121.9	6.89	24.11	50.1	180	5
004	16.1	4031	2	108.1	6.91	26.35	50.2	180.2	4
005	18.3	4872	2	118.2	5.45	23.2	50.2	180	4
006	19.6	4324	2	104.7	7.45	27.51	50.2	180.1	4
007	18.3	4516	2	116.3	6.1	24.14	50.3	180.1	4
008	18.2	4394	2	95.9	7.86	29.81	50	180.2	3
009	14.8	4968	1	114.1	7.16	25.59	50.1	180.2	4
010	19.4	4336	2	106.8	6.91	26.61	50.1	180.2	4
011	16.6	4156	2	92.9	9.16	31.79	50.1	180.1	3
012	18.7	4629	2	118	6.85	24.66	50	180	4
013	18.4	4178	2	107.4	7.02	26.58	50	180	4
014	18.4	4401	2	127.1	5.65	22.21	50	180.2	5
015	18.1	4702	2	110.5	6.84	25.82	50.2	180	4
016	17.1	4808	2	139.7	5.53	20.57	50	180	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120307	スギ	105	180	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.4	2742	2	66.1	1.53	10.48	50.2	415.3	2
002	16.9	4458	2	67.9	1.3	10.01	50.3	415.1	2

003	16.7	3179	2	82	1.21	8.42	50.4	415.1	3
004	18.5	2878	2	61.9	1.4	10.94	50.6	415.1	2
005	17.3	4106	2	65.7	1.37	10.37	50.5	415.3	2
006	17.2	2687	2	73.6	1.35	9.39	50.2	415.2	2
007	12.5	4384	1	85.8	1.12	8.01	50.4	415.1	3
008	16.8	2813	2	71.4	1.33	9.62	50.2	415.3	2
009	17.5	3128	2	68.8	1.81	10.42	50.1	415.3	2
010	17.5	3308	2	61.1	1.27	10.96	50.3	415.3	2
011	17.1	3627	2	107	0.59	6.12	50.4	415.2	4
012	18.1	2735	2	75.6	1.15	8.98	50.3	415.3	2
013	18.2	2730	2	70.1	1.3	9.74	50.3	415.4	2
014	18.2	2314	2	72.8	0.59	6.78	50.6	709.4	2
015	17	2270	2	81.6	0.49	6.01	50.8	709.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120308	スギ	105	210	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	14.9	3188	1	80.9	0.64	7.64	50.6	605.2	3
002	16.8	3626	2	76.5	0.76	8.17	50.1	605.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120400	スギ	105	210	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.1	2366	2	63.4	0.34	6.55	50.8	965.4	2
002	20.5	2793	3	77.4	0.35	5.44	51.1	965.5	2
003	18.6	2438	2	67.4	0.46	6.3	51	965.4	2
004	11	2617	1	90	0.32	4.7	50.6	965.6	3
005	16.7	2524	2	81.6	0.3	5.13	50.4	965.3	3
006	17.1	3070	2	79.9	0.44	5.37	50.5	965.3	2
007	20.4	2592	3	64	0.32	6.48	50.8	965.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120401	スギ	105	240	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	14.9	3734	1	64.6	0.61	8.83	50.5	827.3	2
002	22.1	3219	3	44.4	0.53	8.39	50.7	1260.4	1
003	22	3088	3	48.9	0.38	7.51	50.7	1260.2	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120402	スギ	105	270	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.4	3551	2	50.7	0.34	6.51	51.1	1595.4	1
002	19.4	3345	2	46.7	0.28	6.98	51	1595.4	1
003	19.2	5069	2	74.1	0.44	6.86	50.7	1040.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120403	スギ	105	300	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.4	4338	3	58.7	0.38	11.82	50.9	1969.4	1
002	15.4	5035	2	80.6	0.34	8.68	50.6	1969.6	3
003	19	5044	2	68.2	0.37	10.23	50.6	1969.4	2
004	23.8	6273	3	80.7	0.32	8.65	50.4	1969.6	3
005	19.6	5790	2	75	0.4	9.36	50.8	1969.8	2
006	23.8	5140	3	55.3	0.45	12.59	51	1969.2	1
007	18.4	5867	2	77.3	0.36	9.05	50.7	1969.4	2
008	21.4	5035	3	62.4	0.43	11.19	51	1969.4	2
009	19.3	5865	2	80.6	0.29	8.63	50.6	1969.5	3
010	17.2	5926	2	78.7	0.39	8.93	50.7	1969.4	2

011	22.9	4846	3	52.6	0.48	13.25	50.7	1969.3	1
012	19.7	5110	2	67.8	0.34	10.25	51.1	1969.6	2
013	23	4509	3	44.8	0.49	15.48	51	1969.4	1
014	17.5	3601	2	42.8	0.26	6.88	50.8	1969.7	1
015	19.7	4061	2	47.9	0.34	6.26	50.7	1969.8	1
016	20.9	3248	3	35.2	0.23	8.28	50.4	1969.5	1
017	24.9	3541	3	45.6	0.24	6.45	51	1969.9	1
018	21.5	3945	3	60.7	0.17	4.84	50.7	1969.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120404	スギ	105	330	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.1	3531	2	40.8	0.22	6.56	50.9	2382.8	1
002	19.2	3653	2	40.7	0.14	6.49	50.5	2382.6	1
003	14.6	3994	1	50.5	0.17	5.3	50.6	2383.1	1
004	19.9	3971	2	45.6	0.16	5.84	50.8	2382.8	1
005	23.9	6839	3	65.2	0.31	7.32	51	1787.7	2
006	22.3	7296	3	66.9	0.3	7.13	50.2	1787.8	2
007	23	6186	3	44	0.36	10.75	51	1787.5	1
008	23.7	6365	3	50.2	0.44	9.54	50.3	1787.9	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120405	スギ	120	330	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.2	5733	3	58.2	0.33	9.74	51.3	2430.6	1
002	19.9	5415	2	54.7	0.34	10.36	51	2431	1
003	18.9	6207	2	54.9	0.27	10.24	51.7	2430.5	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120406	スギ	120	360	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.3	5987	3	41.1	0.32	10.59	51.2	2430.6	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120407	スギ	105	360	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.3	7484	3	54.6	0.24	7.95	50.7	2126.8	1
002	23.7	6445	3	41.1	0.33	10.55	50.7	2126.4	1
003	23.2	7995	3	54.5	0.31	8.03	50.8	2126.5	1
004	23.1	8005	3	40.2	0.29	10.74	51	2126.5	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120700	スギ	120	330	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.6	5412	2	60.1	0.28	9.39	50.9	2430.8	2
002	16.6	5728	2	66.5	0.18	8.42	50.6	2430.8	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120701	スギ	120	360	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20	5969	3	48.4	0.26	8.97	50.8	2430.6	1
002	20.2	5958	3	72.7	14.75	20.55	51.8	2431	2
003	—	—	—	43.8	13.36	22.99	50.8	2430.7	1
004	—	—	—	72.4	0.25	6.08	51.4	2431.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120702	スギ	105	105	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

001	18.5	1129	2	75.9	2.18	10.84	50.4	241.2	2
002	11.3	1263	1	128.5	1.5	6.62	50.3	241.1	5
003	12.2	1035	1	92.7	1.88	8.97	50.5	241.2	3
004	18.7	1232	2	71.4	2.55	11.76	50.3	241.2	2
005	15.8	1090	2	77.1	2.65	11.19	50.1	241.1	2
006	8.7	1394	1	87.8	1.88	9.38	50.2	241.2	3
007	16.5	1388	2	69.6	2.47	11.92	50.3	241.2	2
008	14.4	983	1	76.8	2.67	11.23	50.2	241	2
009	14	1514	1	113.1	1.72	7.54	50.4	241.3	4
010	16.9	998	2	74.1	2.44	11.32	50.2	241.2	2
011	16.3	1120	2	76.6	2.24	10.82	50.5	241.1	2
012	14.1	1181	1	97.1	1.79	8.56	50.5	241.3	3
013	10.7	1199	1	109.2	1.59	7.62	50.3	241.4	4
014	14	1395	1	128.2	1.55	6.67	50.8	241.2	5
015	18	1312	2	91.1	2.22	9.45	50.2	241.2	3
016	8.4	1284	1	104.5	1.78	8.08	50.1	241.1	4
017	15.3	1424	2	100	1.88	8.46	50.3	241.2	4
018	17.2	1249	2	92.5	2.08	9.19	50.3	241.1	3
019	9.7	891	1	74	2.46	11.35	50.3	241.2	2
020	13.8	1389	1	65	2.59	12.72	50.2	241.2	2
021	8.1	1016	1	90.1	1.79	9.09	50.2	241.1	3
022	18.1	1125	2	37.8	4.34	21.75	50.1	241	1
023	15.9	1241	2	109.5	1.47	7.48	50.3	241.2	4
024	16.5	1083	2	73.1	2.52	11.51	50.3	241.1	2
025	19.1	1138	2	79	2.24	10.57	50.2	241.1	2
026	17.6	1049	2	81.4	2.1	10.19	50.2	241.3	3
027	10.6	1256	1	57.9	2.94	14.29	50.3	241	1
028	11	1055	1	88.4	2.11	9.55	50.3	241.2	3
029	7.5	1290	1	115.6	1.54	7.23	50.3	241.1	4
030	9	1091	1	99.3	1.88	8.51	50.1	241.2	3
031	7.7	1134	1	106.6	1.7	7.87	50.4	241.2	4
032	7.2	1262	1	131.1	1.46	6.48	50.2	241.1	5
033	16	1098	2	78.4	2.39	10.78	50.3	241.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120707	スギ	105	300	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.7	9097	2	59.1	0.39	8.84	50.7	1477.5	1
002	20.5	6407	3	68.6	0.36	7.64	51.2	1477.4	2
003	20.9	6976	3	72	0.35	7.29	51.1	1477.6	2
004	21.3	6852	3	70.9	0.31	7.36	50.4	1477.4	2
005	24.1	6786	3	68.6	0.3	7.58	51	1477.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120708	スギ	105	270	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	24.6	5071	3	70.1	0.53	7.31	51.1	1040.2	2
002	22.1	4691	3	65.4	0.33	7.6	50.8	1040.2	2
003	17.9	4842	2	76.2	0.34	6.58	51.3	1040.5	2
004	21.9	5740	3	75.2	0.51	6.83	51.3	1040.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120709	スギ	105	240	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.8	6026	3	74.3	0.53	7.68	50.6	827.3	2
002	22.8	5828	3	95.7	0.46	6.01	50.8	827.3	3
003	20.1	5791	3	81.6	0.53	7.04	51	827.4	3
004	16.5	2907	2	62.3	0.2	5.8	50.7	1260.6	2
051	19.6	1376	2	108.2	1.72	7.8	50.3	241.2	4

052	17.3	1513	2	73.7	2.41	11.33	50.4	241.2	2
053	17	1949	2	80	2.38	10.6	50.3	241.2	3
054	13.5	1241	1	107.3	1.7	7.83	50.3	241.2	4
055	19.3	1690	2	63	3.08	13.54	50.2	241.3	2
056	18.7	1516	2	122.3	1.58	6.96	50.2	241.1	5
057	18	1352	2	86.8	1.9	9.49	50.1	241.2	3
058	16.7	2104	2	64.1	2.86	13.14	50.1	241.2	2
059	18.8	1730	2	70	2.78	12.18	50.3	241.2	2
060	19.4	1479	2	96.6	1.83	8.64	50.4	241.2	3
061	18.5	1467	2	93.8	2.03	9.05	50.1	241.2	3
062	16.7	1673	2	121.3	1.54	6.96	50.2	241	5
063	17.5	1144	2	98.5	2.04	8.71	50.5	241.2	3
064	18.2	1481	2	116.2	1.5	7.15	50.5	241	4
065	17.1	1560	2	126.6	1.45	6.65	50.2	241.1	5
066	16.8	1198	2	93.3	1.85	8.9	50.3	241.2	3
067	15	1210	2	109.7	1.47	7.47	50.2	241.2	4
068	18.6	1373	2	104.2	1.72	8.04	50.2	241.2	4
069	17	2271	2	60.1	2.55	13.49	50.3	241.1	2
070	19.6	1849	2	86.3	2.1	9.72	50.2	241	3
071	18.1	1422	2	132.9	1.48	6.43	50.4	241.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120803	スギ	105	270	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22.8	5159	3	46.2	0.61	10.9	50.3	1040.1	1
002	23	5886	3	53.6	0.64	9.51	50.9	1040.3	1
003	20.1	4115	3	53.3	0.66	9.58	50.4	1040.4	1
004	20.6	5317	3	78.9	0.33	6.36	50.9	1040.6	2
005	20.1	4623	3	84.7	0.45	6.06	51.2	1040.5	3
006	21.6	5062	3	77.9	0.42	6.52	51.3	1040.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120804	スギ	105	240	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	24.1	5278	3	47.4	0.74	11.94	50.1	827.1	1
002	23.1	4605	3	84.1	0.65	6.97	50.6	827.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120805	スギ	105	210	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.8	4469	3	95	0.75	6.72	50.1	605.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120806	スギ	105	180	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.8	3488	2	70.5	1.36	11.29	50.4	482	2
002	17.4	3080	2	75.9	1.39	10.61	50.6	482.2	2
003	19	3755	2	75.5	1.4	10.67	50.4	482.2	2
004	15.1	3533	2	96.4	1.11	8.38	50.1	482.3	3
005	16.7	3447	2	88.7	1.17	9.07	50.1	482.2	3
006	18.4	3520	2	64.3	1.43	12.33	50.1	482.2	2
007	18.5	3323	2	63.3	1.52	12.58	50.4	482.2	2
008	17.2	3564	2	61.2	1.66	13.1	50.1	482.1	2
009	17.9	3623	2	92.3	1.16	8.74	50.6	482.2	3
010	18.1	3261	2	85.5	1.17	9.36	50.4	482.3	3
011	18.2	3203	2	76	1.28	10.5	50.1	482.3	2
012	16.1	2100	2	75.9	0.5	6.44	50.5	709.5	2
013	15.4	2477	2	87.7	0.45	5.59	50.4	709.4	3

014	15.8	1963	2	79.7	0.48	6.13	50.6	709.1	2
015	16.4	2548	2	100.8	0.47	4.94	50.6	709.4	4
016	17.6	2734	2	88.7	0.29	5.37	50.7	709.3	3
017	17.8	3152	2	116.9	0.38	4.23	51.3	709.3	4
018	18	3435	2	99.7	0.39	4.91	50.3	709.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120807	スギ	105	150	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001				48.1	3.64	22.29	50.1	370.1	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120808	スギ	105	150	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.3	2797	2	93.8	0.91	10.48	50.1	370.3	3
002	18.3	2959	2	67.1	1.7	15.05	50.3	370.1	2
003	18.1	2667	2	80.3	2.89	14.05	50.2	370.1	3
004	17.7	2710	2	66.2	3.37	16.92	50.1	370.2	2
005	17.2	2257	2	79.2	2.6	13.92	50.2	370.3	2
006	11.6	2486	1	74.3	5.61	17.67	50.1	370.1	2
007	19	2599	2	90	1.91	11.87	50.1	370.1	3
008	18.5	2615	2	104.1	1.99	10.6	50.4	370.2	4
009	18.5	2746	2	87.9	1.24	11.43	50.4	370.1	3
010	18.9	2790	2	106.3	2.14	10.57	50.3	370.1	4
011	17.9	2726	2	86.7	1.93	12.27	50.2	370.2	3
012	17.6	2722	2	84.4	1.95	12.58	50	370.1	3
013	17.7	2833	2	87.4	1.83	12.08	50.3	370.1	3
014	16.7	3349	2	89.7	2.06	12.06	50.2	370.2	3
015	17.5	2768	2	62.1	2.32	16.74	50.3	370.1	2
016	9.7	1736	1	92.4	0.82	6.47	50.5	492.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120809	スギ	105	300	2700	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22.4	6344	3	61.9	0.52	8.6	50.5	1477.6	2
002	19.8	5753	2	66.5	0.44	7.96	50.6	1477.6	2
003	20.2	5600	3	67.1	0.36	7.8	51.2	1477.6	2
004	24	5771	3	46.6	0.52	11.25	50.6	1477.4	1
005	23.7	6177	3	59.4	0.37	8.78	51	1477.5	1
006	23	3441	3	42.3	0.2	6.9	50.8	1969.8	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09120901	スギ	105	330	3600	2009/12/15				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.3	5035	2	34.2	0.56	13.91	50.8	1787.5	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121500	スギ	105	105	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20	1096	3	63.3	2.45	12.83	50.5	241.1	2
002	16	1117	2	77.4	2.42	10.92	50.2	241.1	2
003	17.9	1141	2	91.7	2.22	9.4	50.2	241.2	3
004	17.7	1428	2	92.9	1.8	8.87	50.5	241.1	3
005	17.2	1725	2	106.1	1.92	8.12	50.3	241.1	4
006	17.1	1884	2	126.4	1.47	6.68	50.1	241.2	5
007	19.1	1150	2	63	2.4	12.83	50.4	241	2
008	17.7	1104	2	74.6	2.1	10.91	50.3	241.1	2
009	17.2	1277	2	85.7	1.9	9.57	50.2	241	3

010	16.3	1475	2	130.5	1.37	6.41	50.3	241.1	5
011	17.4	1390	2	98.8	1.74	8.39	50.4	241.1	3
012	16.6	1229	2	40.3	3.62	19.97	50	241.3	1
013	18.2	1090	2	67	2.29	12.11	50.2	241.1	2
014	9.9	2083	1	49.3	3.22	16.55	50.3	241.1	1
015	15.6	1323	2	110.4	1.68	7.64	50.4	241.2	4
016	17.8	1410	2	116.7	1.66	7.29	50.5	241.1	4
017	17.4	1504	2	98.1	1.79	8.49	50.4	241.1	3
018	18.1	1404	2	85.7	2.25	9.93	50.3	241.2	3
019	17.9	1081	2	82.8	2.35	10.3	50.3	241.2	3
020	17.7	1088	2	68.6	2.24	11.85	50.2	241.4	2
021	16.6	1360	2	60.4	3.2	14.11	50	241.2	2
022	17.6	1449	2	78	2.13	10.54	50.6	241	2
023	17.1	1804	2	83.2	1.81	9.71	50.5	241.3	3
024	18.3	1375	2	74.9	2.37	11.15	50.3	241.2	2
025	16.6	2049	2	70.7	2.78	12.09	50.1	241	2
026	16.8	1072	2	73.5	2.13	11.09	50.1	241.2	2
027	17.6	1133	2	69.8	2.64	12.07	50.1	241	2
028	16.6	1514	2	120.5	1.65	7.11	50.3	241.1	5
029	17.1	1704	2	127.7	1.28	6.43	50.3	241.1	5
030	17.4	1323	2	118.2	1.57	7.13	50.7	241.4	4
031	17.1	1393	2	91.7	1.9	9.07	50.4	241.1	3
032	17.9	1149	2	87	1.92	9.48	50.4	241.2	3
033	18.1	1478	2	131.6	1.34	6.34	50.4	241.3	5
034	17	1463	2	88.7	2.41	9.83	50.1	241	3
035	16.2	1490	2	69.8	2.57	12	50.1	241.2	2
036	16.4	1415	2	139	1.35	6.08	50.4	241.1	5
037	15.9	1394	2	128.6	1.37	6.48	50.5	241.2	5
038	17.4	1327	2	118.7	1.55	7.09	50.5	241.2	4
039	17.3	1349	2	78.6	2	10.37	50.1	241	2
040	17.4	1069	2	76.9	1.98	10.54	50.1	241.1	2
041	15.6	980	2	88	1.88	9.36	50.2	241.1	3
042	16.5	1440	2	101.3	1.72	8.22	50.2	241.2	4
043	14.3	2335	1	89.2	2.16	9.53	50.3	241.1	3
044	15.8	1424	2	116.5	1.54	7.19	50.2	241.2	4
045	17.1	1174	2	60.3	2.66	13.56	50.2	241.1	2
046	14.9	931	1	83.6	2.5	10.36	50.4	241	3
047	17.3	1878	2	69.1	2.65	12.16	50.3	241	2
048	17.2	989	2	91.5	2.17	9.35	50.4	241	3
049	16.6	1433	2	102	1.68	8.13	50.5	241.3	4
050	16.2	1463	2	79.6	2.34	10.6	50.2	241	2
051	18	1339	2	123.1	1.84	7.19	50.1	241.1	5
052	16.1	1870	2	79.6	2.34	10.6	50.2	241	2
053	20	1041	3	83	2.26	10.17	50.4	241	3
054	13.4	1077	1	74.3	2.08	10.94	50.3	241.2	2
055	15.9	1232	2	94.3	2.13	9.1	50.4	241	3
056	17.1	1151	2	81.8	2.32	10.35	50.4	241	3
057	13.8	1065	1	74.8	2.48	11.28	50.2	241.1	2
058	13.1	1062	1	99.5	2.11	8.72	50.3	241.1	3
059	17.3	1013	2	62.3	2.87	13.41	50.4	241.1	2
060	16.7	1178	2	91	2.18	9.42	50.2	241.4	3
061	13.2	1035	1	89.5	1.83	9.18	50.3	241.1	3
062	19.4	1145	2	76	2.66	11.32	50.2	241.1	2
063	16.8	972	2	71.2	2.43	11.68	50.1	241.1	2
064	16.2	1202	2	80	2.42	10.64	50.2	241.1	3
065	16.1	1051	2	78.8	2.04	10.38	50.4	241.2	2
066	17.9	1103	2	80.3	2.33	10.52	50.3	241.2	3
067	15.1	1029	2	81.5	2.35	10.41	50.3	241	3
068	12	1126	1	98.9	1.83	8.47	50.7	241.2	3

069	18.6	1059	2	80.7	1.74	9.89	50.2	241	3
070	16.8	1065	2	80.9	1.96	10.1	50	241.1	3
071	15.1	1086	2	67.6	2.3	12.02	50.3	241	2
072	18.7	1174	2	87.4	2.16	9.69	50.3	241.2	3
073	16.9	1235	2	99.7	2	8.59	50.4	241.1	3
074	12.8	1019	1	80.1	2	10.22	50.3	241.4	3
075	15.8	1044	2	77.5	2.09	10.58	50.1	241.1	2
076	13.8	1081	1	73.1	2.18	11.17	50.4	241	2
077	15.9	1144	2	99.6	2	8.6	50.3	241.1	3
078	13.4	1053	1	69.3	2.51	12	50.1	241	2
079	17.1	1150	2	84.6	1.99	9.77	50.2	241.2	3
080	18.9	1397	2	107.7	1.62	7.72	50.5	241.1	4
081	18	1186	2	80.9	2.2	10.33	50.2	241.1	3
082	17.3	1037	2	76.5	2.11	10.72	50.1	241.1	2
083	14.6	1235	1	95.9	1.9	8.76	50.4	241.2	3
084	18.6	1002	2	59.2	2.67	13.77	50.3	241	1
085	17.3	998	2	65.8	2.79	12.8	50.1	241.1	2
086	16.9	1208	2	102.4	1.65	8.08	50.2	241.2	4
087	13.3	1045	1	70.4	2.59	11.93	50.4	241.1	2
088	16.1	1089	2	86.8	2.08	9.66	50.4	241.2	3
089	17.6	1007	2	69.3	2.57	12.05	50.3	241	2
090	16	1198	2	103.2	1.44	7.82	50.1	241.2	4
091	15.1	1200	2	81.6	2.02	10.07	50.4	241.1	3
092	15.1	1099	2	85.6	1.93	9.61	50.4	241.1	3
093	15.5	1278	2	96.3	1.78	8.6	50.6	241.1	3
094	17	1245	2	103	1.6	7.98	50.5	241.2	4
095	16.8	1081	2	102.4	1.78	8.21	50.2	241.3	4
096	16.9	935	2	84.4	1.94	9.73	50.4	241.2	3
097	17.4	1032	2	82.9	1.88	9.82	50.4	241.3	3
098	12.7	1128	1	91.8	1.84	9.01	50.4	241.4	3
099	17.2	1084	2	89.1	2	9.37	50.6	241.2	3
100	16.8	1072	2	94.7	1.82	8.77	50.1	241	3
101	16.9	1181	2	95.7	2.13	9	50.4	241.1	3
102	18.2	1078	2	80.7	2.48	10.64	50.3	241.3	3
103	14.6	1017	1	88.5	2.01	9.44	50.3	241.1	3
104	17.3	1057	2	85	2.04	9.78	50.2	241.1	3
105	17.5	1081	2	75.6	2.12	10.81	50.5	241.2	2
106	17	1126	2	93.5	1.84	8.88	50.2	241.2	3
107	17.6	1039	2	74.9	2.27	11.03	50.6	241	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121501	スギ	105	360	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15	6756	2	72	0.28	6.12	51.2	2126.6	2
002	23.3	6352	3	58.4	0.26	7.46	50.4	2126.5	1
003	23.9	6696	3	58.9	0.3	7.44	50.8	2126.8	1
004	24.4	6923	3	43.6	0.28	9.92	50.6	2126.6	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121502	スギ	105	270	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.9	3822	2	53.6	0.53	9.4	50.8	1040.3	1
002	23.4	4028	3	63	0.56	8.11	50.9	1040.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121503	スギ	105	300	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.8	4164	3	36.5	0.21	7.98	50.4	1969.4	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121504	スギ	105	360	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.5	5065	2	46.5	0.18	5.3	51	2836.2	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121505	スギ	105	105	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.7	1928	2	115.3	3.24	12.52	50.3	181.2	4
002	16	1962	2	79	4.68	18.22	50	181	2
003	17.3	1899	2	75.6	5.3	19.46	50.1	181.1	2
004	17.6	1964	2	82.4	5.37	18.35	50.1	181	3
005	17.2	1746	2	111.5	3.68	13.25	50.4	181	4
006	16.5	1479	2	66.6	6.09	22.14	50.2	181.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121506	スギ	105	270	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	13	3642	1	71.5	0.25	4.63	50.7	1595.7	2
002	19.2	2945	2	34	0.44	9.64	50.6	1595.4	1
003	17.5	2683	2	60.6	0.21	5.38	50.3	1595.8	2
004	19.1	2944	2	37.1	0.37	8.8	50.8	1595.3	1
005	21.1	2947	3	68	0.36	4.96	51.6	1595.8	2
006	14.5	3601	1	60.9	0.22	5.36	51.1	1595.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121508	スギ	105	270	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.9	2944	2	37.1	0.46	8.9	50.8	1595.5	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121509	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	14.8	2037	1	71.2	0.6	6.93	50.4	709.1	2
002	17	2218	2	85.4	0.49	5.77	50.5	709.3	3
003	16.9	2227	2	68.9	0.58	7.12	50.7	709.3	2
004	14.8	1989	1	71.2	0.66	6.99	50.3	709.1	2
005	15.8	2209	2	78.4	0.61	6.36	50.3	709.3	2
006	15.6	2592	2	96.4	0.4	5.07	51	709.3	3
007	9.8	2463	1	102	0.41	4.83	50.6	709.3	4
008	14.4	2821	1	96	0.46	5.15	50.8	709.1	3
009	13.5	2408	1	94.9	0.4	5.15	50.5	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121510	スギ	105	150	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	9.6	1541	1	93.1	0.81	6.42	50.4	492.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121511	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.8	2509	3	53.4	0.33	7.71	50.9	965.6	1
002	13.7	3036	1	88	0.34	4.82	50.9	965.8	3
003	22	2947	3	91.5	0.35	4.66	50.4	965.8	3
004	14.8	2373	1	69.8	0.48	6.13	50.6	965.6	2
005	18.2	3541	2	77.9	0.38	5.44	50.8	965.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
-------	-----	----	----	-----	----	--	--	--	--

09121512	スギ	105	240	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.3	3056	2	68.6	0.32	5.41	50.8	1260.7	2
002	10.9	3131	1	69.4	0.35	5.38	50.7	1260.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121512	スギ	105	240	3600	2009/2/27				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
003	22.2	4705	3	66.8	0.53	8.49	50.5	827.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121513	スギ	105	210	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	11.7	3297	1	93.7	0.79	6.84	50.4	605.3	3
002	13.3	4093	1	91	0.6	6.82	51	605	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121600	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.4	3045	2	61.3	1.62	11.26	50.4	415.1	2
002	17.7	3050	2	60.4	1.58	11.38	50.2	415.1	2
003	18.9	3205	2	54.9	1.81	12.58	50.4	415.1	1
004	17.5	2952	2	68.7	1.52	10.13	50.2	415.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09121601	スギ	105	150	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.6	2966	2	90.2	1.66	11.59	50.6	370.1	3
002	18.1	3023	2	81.7	1.75	12.71	50.4	370.1	3
003	17	3249	2	71	2.44	15.07	50.2	370.1	2
004	17.8	2627	2	96.4	1.63	10.93	50.2	370.1	3
005	18.3	2893	2	81.3	1.55	12.57	50.2	370.1	3
006	18.2	3033	2	84.9	1.72	12.27	50.4	370	3
007	19.8	2894	2	83.4	2.01	12.76	50.3	370.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122500	スギ	105	105	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.4	1220	2	93.8	1.87	8.88	50.4	241.2	3
002	16.8	978	2	85.1	1.81	9.55	50.3	241.4	3
003	16.9	1336	2	95.8	2.13	9	50.2	241.1	3
004	12.9	1062	1	91.3	2.14	9.34	50.2	241	3
005	16.6	1114	2	73	2.8	11.82	50.1	241.2	2
006	11.2	1270	1	80.6	2.47	10.62	50.4	241.1	3
007	18.1	1208	2	90.7	1.95	9.19	50.7	241.3	3
008	10.8	1177	1	111.2	1.63	7.55	50.3	241.2	4
009	12.9	911	1	67.4	2.42	12.19	50.1	241.1	2
010	13.5	1002	1	82.1	1.99	10	50.4	241.2	3
011	10.4	1260	1	99.7	1.67	8.27	50.2	241.2	3
012	11	1218	1	116.3	1.47	7.12	50.6	241.2	4
013	11.3	1367	1	122.2	1.68	7.07	50.3	241.3	5
014	17.4	1418	2	138	1.27	6.04	50.3	241.2	5
015	12.9	1047	1	102.7	1.7	8.11	50.3	241.3	4
016	16.2	1256	2	103.5	1.69	8.04	50.5	241.1	4
017	11.5	1096	1	104	1.67	8	50.3	241.3	4
018	15.7	850	2	82.4	2.32	10.31	50.1	241.1	3
019	13.8	1317	1	124.6	1.36	6.64	50.4	241.2	5
020	12.1	1259	1	86.6	1.85	9.44	50.4	241.1	3

021	9.7	1333	1	112.9	1.46	7.29	50	241	4
022	17.9	1436	2	100.1	1.56	8.12	50.5	241.1	4
023	13.6	1053	1	93.4	1.72	8.76	50.3	241	3
024	13.1	1664	1	108.4	1.5	7.56	50.5	241	4
025	15	1038	2	78	2.15	10.59	50.3	241.2	2
026	18.1	1467	2	117.8	1.52	7.11	50.3	241.4	4
027	17.8	1409	2	89.5	1.81	9.15	50.5	241.2	3
028	16.9	1385	2	69	2.61	12.13	50.4	241	2
029	16.9	1478	2	110.2	1.55	7.52	50.4	241.2	4
030	17.4	1311	2	76.7	2.02	10.58	50.6	241	2
031	17.1	1360	2	112.6	1.78	7.61	50.5	241	4
032	15.8	1509	2	93.8	1.94	8.96	50.1	241.1	3
033	17.8	1197	2	86.2	2.19	9.82	50.2	241.1	3
034	15.8	1493	2	120.2	1.52	6.99	50.5	241.2	5
035	19.8	1177	2	35.1	4.76	23.49	50.4	241.1	1
036	18.6	1455	2	108.1	1.74	7.83	50.1	241.1	4
037	18.9	1477	2	113.9	1.74	7.5	50.8	241.2	4
038	17.4	1482	2	106.5	1.62	7.79	50.5	241.2	4
039	18.5	1236	2	86.5	2.04	9.65	50.1	241.1	3
040	17.1	1458	2	95.4	1.92	8.81	50.4	241.2	3
041	16.5	1056	2	68.3	2.24	11.86	50.3	241.1	2
042	8.2	1509	1	115.8	1.45	7.13	50.2	241	4
043	16.5	1314	2	103.4	1.69	8.06	50.2	241.2	4
044	18.2	1056	2	62.3	2.5	13.07	50.1	241.1	2
045	14.1	981	1	78.9	2.59	10.92	50.5	241.1	2
046	16.4	1468	2	92.9	1.94	9.03	50	241.2	3
047	18.5	1020	2	77.1	2.49	11.01	50.4	241.1	2
048	16.4	1342	2	82.1	2.09	10.09	50.5	241.1	3
049	14.2	998	1	61.3	2.74	13.49	50.1	241.3	2
050	19.3	1241	2	56.2	2.71	14.42	50.2	241.2	1
051	17.5	1482	2	77	2.04	10.57	50.4	241	2
052	18.8	1406	2	87.9	1.99	9.48	50.2	241.2	3
053	17.3	986	2	66	2.3	12.26	50.3	241.1	2
054	12.5	1308	1	61	2.32	13.11	50.1	241	2
055	15.5	1102	2	76.8	2.14	10.71	50.2	241.1	2
056	17.5	1008	2	74.1	2.42	11.3	50.2	241.2	2
057	17.2	1382	2	94.2	1.79	8.77	50.5	241.2	3
058	17	1479	2	109.5	1.57	7.58	50.2	241.2	4
059	18.2	1251	2	83.8	1.95	9.79	50.4	241.1	3
060	12.7	1324	1	83.5	2.24	10.12	50.4	241.2	3
061	17	1157	2	47	3.69	17.67	50.2	241.1	1
062	16.5	1351	2	113.8	1.47	7.26	50.1	241.2	4
063	18.2	1646	2	108.7	1.56	7.61	50.4	241.2	4
064	14	1132	1	74	2.46	11.35	50.3	241.1	2
065	17.9	1394	2	74.8	2.13	10.93	50.1	241.1	2
066	12.2	1404	1	131.3	1.08	6.09	50.2	241	5
067	19.7	1270	2	56	3	14.76	50.1	241.1	1
068	12.6	1361	1	109.2	1.73	7.76	50.2	241.3	4
069	15	1360	2	109.2	1.58	7.6	50.3	241.1	4
070	18.9	1093	2	93.5	2.04	9.09	50.2	241.4	3
071	14.7	1254	1	79.2	2.27	10.58	50.3	241.2	2
072	11.7	1225	1	110	1.93	7.91	50.3	241.1	4
073	16.7	1370	2	96.5	1.74	8.56	50.2	241.1	3
074	16.4	1281	2	106	1.87	8.08	50.2	241.2	4
075	19.2	1468	2	86.2	2.22	9.85	50.4	241.2	3
076	17.2	1242	2	104.2	2.06	8.37	50.4	241.2	4
077	16.6	1556	2	106.3	1.56	7.74	50.5	241.1	4
078	13.5	1385	1	98.2	1.74	8.44	50.3	241.2	3
079	11.7	1254	1	108.2	1.57	7.65	50.4	241.2	4

080	17.1	1015	2	75.1	1.9	10.66	50.2	241.1	2
081	12.8	1232	1	104.1	1.67	7.99	50.4	241.3	4
082	17.7	1197	2	92.4	2.17	9.3	50.2	241.3	3
083	16	1357	2	72	2.52	11.68	50.1	241.4	2
084	11.8	1211	1	129.9	1.39	6.45	50.4	241.1	5
085	11	1068	1	77	2.29	10.82	50.4	241.1	2
086	11	1221	1	113.3	1.45	7.25	50.6	241.2	4
087	12.1	1453	1	120.6	1.67	7.13	50.2	241.2	5
088	19.7	1590	2	103	1.7	8.08	50.5	241.1	4
089	19.7	1185	2	82.2	2.09	10.09	50.3	241.2	3
090	13.6	961	1	62.6	2.91	13.43	50.2	241.2	2
091	13.5	1486	1	147.8	1.35	5.8	50.3	241.1	6
092	16.9	1327	2	96.4	2.15	8.98	50.1	241.2	3
093	13.8	1369	1	102.1	1.64	8.07	50.7	241.2	4
094	12.1	1404	1	115.9	1.47	7.14	50.5	241.1	4
095	11.7	1050	1	84.4	2.09	9.88	50.4	241.1	3
096	19.5	1475	2	103.2	1.96	8.33	50.3	241.1	4
097	11.5	1171	1	113	1.56	7.38	50.5	241.3	4
098	11	992	1	63.7	2.67	12.97	50.6	241	2
099	13.1	1289	1	112.7	1.63	7.46	50.5	241.1	4
100	10.6	1208	1	94	1.7	8.7	50.2	241.1	3
101	17.6	1280	2	71.8	2.24	11.41	50.2	241.3	2
102	16.1	1194	2	100	1.75	8.32	50.4	241.1	4
103	13.6	1277	1	118.9	1.58	7.11	50.4	241.2	4
104	15.1	1587	2	112.2	1.57	7.43	50.4	241.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122601	スギ	105	150	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.6	2570	2	86.9	0.69	6.7	50.3	492.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122601	スギ	105	150	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
002	17.4	2868	2	101	1.45	10.32	50.4	370.1	4
003	17.5	2627	2	84.7	1.89	12.47	50.5	370.3	3
004	16.2	2609	2	90.1	1.54	11.49	50.3	370.3	3
005	17	3482	2	87.9	1.88	12.08	50.2	370.1	3
006	18.1	2685	2	85.5	2.19	12.67	50.4	370.1	3
007	17.5	2937	2	83.1	2.15	12.94	50.4	370.2	3
008	18.7	2531	2	81.7	1.82	12.79	50.2	370.1	3
009	16.4	2530	2	75.7	1.91	13.75	50.2	370	2
010	16.6	2883	2	84	4.2	14.88	50.3	370.3	3
011	16.8	2933	2	87.9	1.29	11.49	50.3	370.1	3
012	17.4	3034	2	83.7	2.17	12.87	50.3	370.1	3
013	18.1	2617	2	101.3	1.41	10.26	50.2	370.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122602	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.9	3719	2	107.9	0.8	6.28	50.6	415.3	4
002	18.9	3654	2	107.8	0.85	6.34	50.4	415.3	4
003	17.2	3477	2	78.5	2.78	10.32	50.2	415.2	2
004	18.3	3315	2	71.4	1.24	9.52	50.5	415.1	2
005	17.6	3681	2	77.2	0.78	8.45	50.3	415.3	2
006	18.8	3398	2	72.4	0.94	9.11	50.2	415.1	2
007	17.6	3742	2	104.8	0.58	6.23	50.1	415.2	4
008	18.3	3346	2	71.2	1	9.31	50.3	415.1	2
009	19.9	3170	2	77.3	1.23	8.88	50.4	415.1	2

010	17.4	3292	2	76.4	1.24	8.98	50.6	415.3	2
011	17.3	3150	2	70.9	3.55	11.89	50.3	415.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122602	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
012	14.5	1878	1	74.7	0.43	6.46	50.8	709.5	2
013	17.3	2190	2	54.2	1.16	9.47	50.3	709.2	1
014	16.5	2425	2	88.7	0.07	5.15	50.9	709.3	3
015	18.2	2190	2	60.9	0.3	7.7	50.3	709.3	2
016	13.1	2252	1	63.6	0.64	7.73	50.2	709.3	2
017	19.4	2490	2	88.6	0.08	5.17	50.4	709.3	3
018	16.7	2410	2	82.8	0.08	5.52	50.9	709.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122603	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.2	3549	3	74.5	0.38	5.67	50.2	965.3	2
002	21.6	3265	3	74.1	0.3	5.62	50.8	965.5	2
003	23.6	3236	3	75.4	0.37	5.6	50.3	965.5	2
004	22.8	2699	3	67.3	0.43	6.29	50.4	965.5	2
005	20.5	2806	3	73.2	0.42	5.8	50.6	965.3	2
006	20.1	2845	3	73	0.3	5.7	50.5	965.5	2
007	17.5	3639	2	86	0.32	4.9	51.1	965.6	3
008	19	2277	2	61.3	0.44	6.87	50.9	965.3	2
009	12.1	2424	1	67.2	0.31	6.17	51	965.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122603	スギ	105	210	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
010	14.6	3527	1	80.3	0.6	7.65	50.4	605	3
011	14	3869	1	58.8	1.16	10.8	50	605.1	1
012	23.2	4241	3	64.6	1.4	10.16	51.1	605.4	2
013	12.9	3722	1	60.6	0.74	10.09	50.4	605.2	2
014	8.2	3957	1	103.1	0.22	5.71	51.3	605.3	4
015	20.3	3838	3	64.2	1.81	10.63	50.5	605.1	2
016	23.5	3513	3	80.5	1.97	9	50.8	605.2	3
017	16.8	3873	2	67.4	0.82	9.22	50.5	605.3	2
018	21.3	3912	3	74.5	0.82	8.42	50.5	605.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122604	スギ	105	240	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.6	3369	3	69.3	0.29	5.33	50.5	1260.5	2
002	22.1	3371	3	70.5	0.23	5.18	50.9	1260.7	2
003	22.4	3430	3	61.3	0.24	5.93	51.2	1260.7	2
004	22.5	3514	3	70.9	0.3	5.22	51	1260.4	2
005	22.1	3032	3	75.1	0.31	4.96	51	1260.5	2
006	14.2	3378	1	51.3	0.76	11.11	50.2	827.2	1
007	12.5	3570	1	57.9	0.39	9.57	50.6	827.1	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122605	スギ	105	270	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15	3319	2	70.5	0.2	4.64	51.8	1595.8	2
002	22.2	3570	3	51	0.19	6.32	51.3	1595.6	1
003	23.6	4207	3	54.5	0.19	5.93	50.9	1595.7	1
004	23.8	3994	3	69	0.2	4.74	50.6	1595.8	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122700	スギ	105	300	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	21.6	5037	3	48.2	0.37	10.72	51	1477.1	1
002	15.3	4437	2	56.5	0.46	9.3	50.3	1477.3	1
005	21.9	5425	3	62.6	0.44	8.42	51.2	1477.4	2
006	23.2	5094	3	53.7	0.41	9.71	50.7	1477.4	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122700	スギ	105	300	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
003	20.8	5687	3	61.6	0.36	4.96	50.9	1970	2
004	24.7	3695	3	40.6	0.26	7.25	50.2	1969.9	1
007	23	4686	3	74	0.11	3.94	51	1970.2	2
008	17.1	3726	2	52.8	0.21	5.58	51.3	1969.8	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122701	スギ	105	360	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	22	8459	3	63.3	0.27	6.91	51.3	2126.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122800	スギ	105	105	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.6	1986	2	86.6	4.6	16.96	50.1	181.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
09122801	ヒノキ	120	120	5400	2009/2/27				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19	4160	2	107.8	6.74	26.25	50	180.1	4
002	16.8	4142	2	93.7	8.22	30.6	50.2	180	3
003	16.9	5139	2	106.2	5.17	24.95	50.2	180.2	4
004	19.1	4573	2	113	6.08	24.67	50.1	180	4