

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020200	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	8	1938	1	79.4	0.41	6.08	50.7	709.2	2
002	7.4	1989	1	72.4	0.49	6.72	50.4	709.4	2
003	10.1	1874	1	65.7	0.49	7.35	50.4	709.2	2
004	8.4	1936	1	73.7	0.5	6.61	50.8	709.4	2
005	8.2	1964	1	81.6	0.41	5.93	50.8	709.5	3
006	12.6	2447	1	90.8	0.35	5.31	51.1	709.5	3
007	12	2544	1	100.8	0.4	4.87	50.7	709.5	4
008	10.1	2128	1	87.7	0.43	5.57	50.6	709.3	3
009	17.1	2263	2	81.1	0.4	5.96	50.4	709.2	3
010	17.2	2517	2	75.8	0.48	6.43	50.7	709.6	2
011	18.7	2225	2	85.9	0.54	5.79	50.7	709.6	3
012	10.8	2366	1	100.6	0.37	4.85	50.6	709.3	4
013	18.3	1848	2	60.8	0.6	8.01	50.5	709	2
014	18.3	2493	2	84.3	0.43	5.77	51	709.1	3
015	11.3	2520	1	106.8	0.42	4.64	50.8	709.4	4
016	18.3	2240	2	70.1	0.64	7.07	50.2	709.2	2
017	8.9	1970	1	77.7	0.46	6.26	50.3	709.5	2
018	14.7	2254	1	83.4	0.45	5.85	50.7	709.4	3
019	10.5	2458	1	103.1	0.44	4.81	51	709.5	4
020	18	2143	2	74.1	0.56	6.64	50.8	709.1	2
021	13.4	1948	1	76.6	0.56	6.44	50.6	709.3	2
022	16.2	1988	2	67	0.49	7.21	50.7	709.3	2
023	11.1	2441	1	82.6	0.41	5.87	50.4	709.5	3
024	18.4	2174	2	69.9	0.48	6.93	50.3	709.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020201	スギ	105	150	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	10.3	1776	1	89.9	0.74	6.54	50.9	492.1	3
002	10.6	1844	1	114.7	0.59	5.14	50.8	492.2	4
003	17.2	1623	2	67.1	0.89	8.66	50.8	492.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020202	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	13	2797	1	91	0.29	4.62	50.8	965.3	3
002	13.9	2993	1	89.9	0.26	4.64	51.2	965.4	3
003	9.2	2753	1	78.8	0.33	5.33	50.8	965.5	2
004	10.9	2824	1	77.7	0.23	5.3	50.6	965.4	2
005	20.4	2756	3	85.4	0.31	4.92	51.2	965.5	3
006	23.8	2637	3	86	0.34	4.92	51.2	965.3	3
007	13.5	2497	1	78.2	0.33	5.37	50.8	965.5	2
008	18.3	2634	2	93.6	0.35	4.56	50.9	965.6	3
009	11.9	2823	1	93.8	0.17	4.37	50.5	965.3	3
010	11	2375	1	84.9	0.17	4.81	50.7	965.4	3
011	9.6	2174	1	59.4	0.31	6.94	50.6	965.3	1
012	22.5	2306	3	60.6	0.37	6.87	50.8	965.4	2
013	13.5	2506	1	89.1	0.3	4.72	51.5	965.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020401	スギ	105	240	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.7	2908	2	71.8	0.27	5.13	50.8	1260.6	2
002	19.3	2692	2	61.3	0.27	5.97	50.6	1260.6	2
003	13.5	3461	1	68.8	0.3	5.37	50.9	1260.2	2
004	18.9	2719	2	62.5	0.3	5.89	50.7	1260.7	2

005	21.8	3144	3	74.8	0.25	4.92	50.9	1260.6	2
006	15.1	3054	2	65.8	0.38	5.69	50.6	1260.7	2
007	19.4	3500	2	65.6	0.34	5.66	50.7	1260.7	2
008	23.9	3284	3	71.7	0.32	5.19	50.9	1260.8	2
009	11.1	2724	1	75.2	0.31	4.95	51.2	1260.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020402	スギ	105	270	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	10.5	2967	1	45.6	0.4	7.26	50.6	1595.8	1
002	16.2	2893	2	49.9	0.36	6.63	51.1	1595.6	1
003	15.9	3276	2	57.1	0.28	5.76	50.9	1595.6	1
004	17.8	3153	2	59.5	0.27	5.53	50.8	1595.7	1
005	17.9	3366	2	61.2	0.13	5.25	50.6	1595.6	2
006	17.8	3109	2	55.9	0.16	5.76	50.3	1595.7	1
007	15	3702	2	67.9	0.31	4.92	51.1	1595.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020403	スギ	105	105	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.5	1233	2	108.9	1.74	7.76	50.8	241	4
002	15.8	1370	2	101.9	2.13	8.59	50.2	241.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020404	スギ	105	300	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.6	3180	3	49	0.3	6.09	50.8	1970	1
002	19.8	3502	2	59.4	0.23	5	50.7	1969.9	1
003	20.9	3542	3	62.6	0.22	4.75	51.2	1970	2
004	21	3558	3	61.8	0.21	4.8	51.2	1970	2
005	19.7	4101	2	69.7	0.18	4.25	50.4	1970.2	2
006	18.7	3333	2	54.9	0.22	5.38	51.3	1969.8	1
007	22.8	3474	3	58	0.25	5.14	50.7	1970	1
008	20.6	3716	3	58.8	0.24	5.06	50.8	1969.9	1
009	20.9	3459	3	48.6	0.2	6.03	50.7	1969.7	1
010	23.1	3356	3	50.3	0.16	5.8	50.9	1969.9	1
011	24.7	3460	3	45.3	0.24	6.5	51	1969.9	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020500	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	10.6	2925	1	85.1	1.16	8.11	50.4	415.3	3
002	17.9	3380	2	81	1.15	8.46	50.2	415.2	3
003	15.4	2928	2	77.2	1.24	8.9	50.4	415.1	2
004	17.1	2594	2	62.3	1.3	10.79	50.4	415.2	2
005	16	2612	2	77	1.28	8.96	50.2	415.1	2
006	15.1	2582	2	66.8	1.25	10.1	50.6	415.2	2
007	16.9	2958	2	75	1.21	9.09	50.5	415.1	2
008	17.2	3461	2	61.4	1.62	11.25	50.4	415.1	2
009	17.3	2878	2	69.1	0.82	9.38	50.2	415	2
010	18	3238	2	81.9	0.87	8.1	50.1	415.2	3
011	17.4	3395	2	90.8	1.12	7.64	50.3	415.3	3
012	16.2	3257	2	86.9	1.15	7.95	50.7	415.1	3
013	16.6	3356	2	82.8	1.12	8.26	50.3	415	3
014	16.1	2653	2	76	1.32	9.11	50.3	415.3	2
015	15.2	3124	2	72.3	1.38	9.57	50.3	415.3	2
016	16.5	2605	2	72.5	1.37	9.53	50.2	415.3	2
017	18.3	2965	2	71.7	1.32	9.57	50.1	415	2

018	16.2	3060	2	57.5	1.07	11.36	50.1	415.2	1
019	14.2	3034	1	63	1.41	10.81	50.2	415.3	2
020	16.9	3062	2	56.5	1.88	12.34	50.4	415.2	1
021	—	—	—	73.5	1.1	9.15	50.2	415.1	2
022	—	—	—	40.4	1.81	16.44	50.3	415.2	1
023	16.7	2349	2	60.9	1.5	11.22	50.1	415.1	2
024	13.4	3036	1	71.7	1.77	10.01	50.5	415	2
025	15.8	3059	2	68.4	1.68	10.32	50.6	415.3	2
026	13.6	2428	1	72.6	1.11	9.27	50.1	415.3	2
027	17	2833	2	73.9	1.18	9.18	50.6	415.2	2
028	16.7	2828	2	76.4	1.18	8.93	50.2	415.3	2
029	16.5	2751	2	78.7	1.12	8.64	50.5	415.3	2
030	18.2	3378	2	83.1	1.21	8.33	50.4	415.1	3
031	17.3	2712	2	82.8	1.15	8.29	50.8	415.3	3
032	17.2	2738	2	73.6	1.67	9.72	50	415.2	2
033	17.2	2694	2	90.6	1.05	7.58	50.4	415.4	3
034	17.3	3380	2	81.8	0.78	8.01	50.4	415.2	3
035	17.8	2812	2	83.7	1.11	8.17	50.5	415	3
036	18.9	2854	2	82.1	1.25	8.45	50.4	415	3
037	18.2	3172	2	64.1	1.51	10.74	50.3	415.2	2
038	17.4	3258	2	67.3	1.15	9.94	50.3	415.4	2
039	17.6	3270	2	81.1	1.39	8.69	50.3	415.2	3
040	17.4	3590	2	70.9	1.45	9.8	50.2	415.2	2
041	17.5	3462	2	81.8	0.77	8	50.6	415.2	3
042	16.2	3319	2	76.7	1.35	9.06	50.3	415.1	2
043	17.4	3043	2	72.3	1.23	9.41	50.6	415.1	2
044	17.9	3566	2	88.2	1.26	7.96	50.7	415	3
045	17.4	3988	2	108.6	0.93	6.38	50.3	415.1	4
046	17.4	3746	2	92	1.11	7.54	50.3	415.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020501	スギ	105	270	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.3	4309	2	85.6	0.4	5.96	50.1	1040.5	3
002	18.9	5071	2	80.5	0.47	6.38	50.5	1040.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020502	スギ	105	240	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.7	3809	2	72.1	0.63	8	51	827.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020503	スギ	105	210	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.6	3684	3	57	1.04	10.97	50.6	605.3	1
002	21.8	4271	3	60.7	0.88	10.21	50.6	605.3	2
003	22.2	3882	3	90.3	0.65	6.92	50.6	605.1	3
004	17.8	4103	2	101.5	0.61	6.19	51.1	605.4	4
005	21.6	3886	3	71.5	0.8	8.72	50.7	605.1	2
006	23.8	3457	3	70.4	0.88	8.93	50.4	605.2	2
007	19.6	3998	2	69.6	0.8	8.94	50.7	605.2	2
008	18.2	4001	2	80.8	0.72	7.73	50.6	605	3
009	12.3	3851	1	65.1	0.81	9.51	50.3	605	2
010	12.3	3256	1	72.7	0.83	8.63	50.1	605.2	2
011	10.6	3105	1	72.7	0.73	8.53	50	605.3	2
012	18.2	3768	2	78.3	0.83	8.07	50.2	605	2
013	20.9	2965	3	75.5	0.77	8.28	50.4	605.5	2
014	20.3	3755	3	86.6	7.31	0.77	50.4	605.2	3
015	20.7	3608	3	88.6	0.69	7.08	50.5	605.2	3

016	19.4	3592	2	102.7	0.75	6.27	50.4	605.3	4
017	—	—	—	82.5	0.71	7.57	51.1	605.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020504	スギ	105	150	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	5.8	2393	1	48.8	1.16	8.91	50.2	370.2	1
002	14.8	2377	1	98.9	0.82	4.64	50.6	370.3	3
003	16.9	2396	2	69.4	2.79	15.72	50.2	370.3	2
004	15.2	2582	2	101.4	1.7	10.54	50.2	370.2	4
005	17.6	2782	2	73.5	1.97	14.18	50	370.2	2
006	16.1	2494	2	82.7	1.33	12.15	50.5	370	3
007	18.2	2222	2	94.7	1.49	10.95	50.5	370.1	3
008	17.5	2328	2	66.2	1.55	15.09	50.3	370.1	2
009	18.3	2283	2	54.1	2.75	19.33	50.1	370.1	1
010	15.4	2162	2	76.9	1.63	13.28	50.5	370.3	2
011	18.6	2286	2	90.1	2.53	12.48	50.4	370.2	3
012	15	2469	2	91.4	1.41	11.22	50.3	370.1	3
013	15.4	2661	2	89.8	1.54	11.51	50.6	370.1	3
014	15.3	2853	2	90.2	1.73	11.67	50.3	370.1	3
015	16.1	2569	2	92.4	1.24	10.94	50.5	370.2	3
016	14.4	2878	1	117.1	1.48	9.14	50.1	370.1	4
017	16.4	2726	2	92.8	1.63	11.3	50	370.2	3
018	16.1	2381	2	80.8	1.98	13.08	50.4	370.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020800	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	24.9	2409	3	63.5	0.4	6.6	50.6	965.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020802	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	4.7	1738	1	59.7	0.64	8.19	50.2	709.1	1
002	17.7	2214	2	64.3	0.62	7.63	50.3	709.1	2
003	15.8	1743	2	63.7	0.64	7.72	50.3	709.3	2
004	18.9	2234	2	71.4	0.49	6.8	50.6	709.4	2
005	9.9	2037	1	78.9	0.41	6.12	50.3	709.1	2
006	11.2	2010	1	82.6	0.56	6.01	50.9	709.3	3
007	9.1	1906	1	69.9	0.47	6.92	50.4	709.2	2
008	10.5	1938	1	69.5	0.45	6.93	50.7	709.5	2
009	13.1	1815	1	76.1	0.5	6.42	50.7	709.2	2
010	10.2	1713	1	78.5	0.44	6.18	50.6	709.3	2
011	18.8	2522	2	69	0.56	7.09	50.5	709.3	2
012	9.9	2132	1	82.1	0.51	6	50.6	709.4	3
013	11.1	1932	1	84.7	0.45	5.77	50.7	709.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020803	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.5	3177	2	83	8.14	1.86	50.5	1260.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020804	スギ	105	150	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	12.3	1662	1	84.9	0.93	7.08	50.6	492.1	3
002	14.8	1564	1	84.4	0.84	7.03	50.3	492.1	3
003	12.6	1812	1	91	0.78	6.52	50.6	492.2	3

004	13.9	1423	1	82.3	0.97	7.32	50.2	492.2	3
005	9.4	1453	1	65.2	1.13	9.15	50.1	492.2	2
006	10.2	1394	1	83.9	0.8	7.02	50.4	492	3
007	17.8	1422	2	79.5	0.81	7.37	50.8	492	2
008	13.8	1476	1	93.5	0.82	6.41	50.3	492.2	3
009	15.7	1504	2	79.8	0.81	7.35	50.5	492.1	2
010	17.1	1602	2	81.3	0.92	7.35	50.2	492.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020901	スギ	105	300	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.9	5056	3	65.4	0.37	10.64	50.5	1969.5	2
002	24.7	5654	3	53.3	0.41	13.01	50.6	1969.6	1
003	23.3	5430	3	42.2	0.55	16.48	50.8	1969.4	1
004	22.1	6365	3	49.8	0.43	13.93	50.9	1969.7	1
005	23.3	5618	3	48.7	0.47	14.26	50.9	1969.3	1
006	22.9	6436	3	54.3	0.45	12.82	50.6	1969.6	1
007	23.2	5914	3	50.3	0.54	13.89	51	1969.5	1
008	23	7004	3	48.3	0.4	14.32	50.6	1969.3	1
009	23	6343	3	48.2	0.46	14.41	50.6	1969.5	1
010	23	7171	3	44.7	0.45	15.47	50.6	1969.5	1
011	24.4	5706	3	47.9	0.5	14.52	50.7	1969.4	1
012	23.3	6415	3	58.4	0.46	11.97	50.7	1969.3	1
013	24.4	5583	3	58.7	0.47	11.91	50.9	1969.3	1
014	24.1	5265	3	48.9	0.37	14.11	50.2	1969.2	1
015	23.2	5462	3	56.6	0.43	12.3	50.4	1969.3	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020904	スギ	105	390	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.8	6173	3	68.8	0.16	5.4	51.5	2312.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10020905	スギ	105	105	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.1	1260	2	127.6	1.27	6.42	50.5	241.1	5
002	15.4	1223	2	119.7	1.61	7.1	50.4	241	4
003	17.2	1305	2	105.2	1.68	7.91	51.1	241.3	4
004	16.1	1349	2	102.4	1.61	8.04	50.1	241.1	4
005	17.3	1245	2	107.6	1.8	7.91	50.4	241.1	4
006	17.3	1234	2	125	1.37	6.63	50.5	241.3	5
007	17.8	1270	2	121.6	1.15	6.56	50.2	241.1	5
008	16.5	1351	2	105.7	1.69	7.92	50.3	241.3	4
009	15.7	1360	2	102.9	1.82	8.23	50	241.3	4
010	17.7	1226	2	129.7	1.46	6.54	50.1	241.2	5
011	18.3	1255	2	117.2	1.47	7.08	50.4	241.1	4
012	16.4	1191	2	117.6	1.5	7.1	50.2	241.2	4
013	16.5	1303	2	115.5	1.55	7.25	50.3	241.3	4
014	16.7	1291	2	114.4	1.71	7.46	50.6	241.5	4
015	16.3	1342	2	118	1.54	7.11	50.5	241.1	4
016	17.4	1314	2	123.7	1.62	6.93	50.7	241.2	5
017	17.7	1135	2	119.5	1.51	7.01	50.5	241.2	4
018	17.2	1266	2	119	1.56	7.07	50.9	241.1	4
019	18	1179	2	115.1	1.32	7.03	50.5	241.2	4
020	16.1	1073	2	119.1	1.88	7.4	50.5	241.2	4
021	17.1	1125	2	101.5	1.79	8.27	50.4	241.2	4
022	17.6	1182	2	109.2	1.25	7.28	50.2	241.2	4
023	16.8	1348	2	107.1	1.71	7.84	50.7	241.1	4
024	15.7	1045	2	121.2	1.65	7.06	51	241.2	5

025	16.6	1352	2	119.8	1.59	7.07	50.5	241	4
026	15.4	1288	2	139.2	1.24	5.97	50.2	241.2	5
027	15.2	1199	2	122.8	1.78	7.14	50.3	241.2	5
028	16.6	1363	2	117.8	1.52	7.11	50.2	241.2	4
029	16.2	1478	2	91.8	2.1	9.26	50.2	241	3
030	16	1320	2	103.7	1.75	8.09	50.2	241	4
031	17.5	1242	2	79.1	2.28	10.59	50.3	241.1	2
032	15.3	1190	2	111.2	1.73	7.65	50.2	241.2	4
033	17.8	1196	2	97.2	2.01	8.78	50.3	241.2	3
034	17	1311	2	104.7	1.81	8.09	50.4	241.2	4
035	16.4	1104	2	78.1	2.43	10.86	50.3	241.4	2
036	17.5	1296	2	110.6	1.57	7.52	50.4	241.3	4
037	15.6	1343	2	107.1	1.71	7.85	50.5	241.2	4
038	16.9	1257	2	110.8	1.61	7.54	50.5	241.1	4
039	13	969	1	104.4	1.67	7.98	50	241.1	4
040	16.2	1258	2	112.7	1.53	7.37	50.3	241.2	4
041	15.7	1465	2	88.7	2.02	9.44	50	241	3
042	16.8	1246	2	102.1	1.78	8.22	50.3	241.1	4
043	16.4	1279	2	115.5	1.49	7.18	50.4	241.1	4
044	17.9	1203	2	88.4	1.63	9.08	50.1	241.2	3
045	14.7	881	1	67.5	2.73	12.49	50	241.1	2
046	16	784	2	72.7	2.46	11.52	50.3	241.3	2
047	15.1	854	2	62.5	2.55	13.07	50.3	241.1	2
048	17.2	1210	2	95.8	1.75	8.61	50.7	241.3	3
049	13.9	892	1	87.3	2.08	9.61	50.3	241.1	3
050	13.7	971	1	86	2.29	9.94	50.1	241	3
051	17.9	1207	2	98.4	1.63	8.31	50.5	241.2	3
052	13.5	978	1	90.5	1.94	9.2	50.4	241.1	3
053	13.3	939	1	88.1	1.89	9.35	50.6	241.2	3
054	15.6	840	2	53.1	3.14	15.54	50.1	241.1	1
055	14.8	885	1	71.6	2.7	11.89	50.2	241.2	2
056	16.2	1027	2	83.7	2.32	10.18	50.2	241.1	3
057	18.2	918	2	82	1.91	9.94	50.2	241.2	3
058	17.5	973	2	76.4	2.52	11.14	50.2	241.2	2
059	17.4	1009	2	92.4	1.91	9.04	50.2	241.3	3
060	18.1	1000	2	88.6	2.09	9.52	50.4	241.4	3
061	17.5	994	2	89.5	2.11	9.44	50.6	241	3
062	13.6	985	1	81.2	2.06	10.17	50.1	241.1	3
063	16.7	1032	2	94	2.05	9.05	50.1	241.1	3
064	15.7	1042	2	92.1	1.82	8.96	50.3	241.1	3
065	16.7	851	2	84.5	2.18	9.97	50.2	241.3	3
066	14	1315	1	107.9	1.66	7.76	50.4	241.4	4
067	17.8	942	2	80	2.25	10.48	50.1	241.1	3
068	13.8	863	1	69	2.34	11.88	50.2	241.1	2
069	12.1	1053	1	100.7	1.79	8.33	50.1	241.2	4
070	14.7	1005	1	73.2	2.12	11.1	50.3	241.1	2
071	14.7	997	1	80.5	2.06	10.22	50.4	241.1	3
072	18.5	1019	2	77.6	2.47	10.94	50.5	241.3	2
073	14.6	1009	1	58	2.98	14.32	50.2	241	1
074	19.7	980	2	81.9	1.92	9.95	50.5	241.3	3
075	16.1	1195	2	132.8	1.28	6.24	50	241.1	5
076	13.8	1050	1	88	2.02	9.5	50.2	241.1	3
077	19	898	2	88	2.35	9.82	50.4	241.2	3
078	13.8	974	1	76.8	2.57	11.14	50.1	241	2
079	17.8	991	2	105.6	1.86	8.1	50.1	241.3	4
080	17	1416	2	104.2	1.9	8.21	50.5	241.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付
10021001	スギ	105	150	3600	2010/2/22

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.4	2588	2	51.9	2.8	20.06	50.2	370.1	1
002	18.4	2281	2	70.4	2.17	14.91	50.3	370.2	2
003	18.8	2598	2	71.5	2.06	14.6	50.2	370	2
004	18.8	2785	2	74.8	2.21	14.19	50.3	370.2	2
005	19.1	2648	2	83.8	2.06	12.76	50.2	370.2	3
006	15.5	2737	2	115.1	0.91	8.7	50.4	370.2	4
007	17.9	2969	2	60.6	2.43	17.22	50.1	370.2	2
008	19.1	3011	2	68.2	1.87	15.02	50.2	370.3	2
009	18	3046	2	84.9	1.88	12.44	50.4	370.2	3
010	17.7	3195	2	73.9	2.79	14.92	50.3	370.1	2
011	20	3005	3	94.5	1.92	11.41	50.4	370.4	3
012	15.8	2637	2	115.9	1.15	8.88	50.3	370	4
013	16.1	2993	2	92.6	1.61	11.29	50.3	370.3	3
014	—	—	—	114.2	1.1	8.95	50.2	370.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021002	スギ	105	150	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
002	17.4	2919	2	118.6	1.26	8.82	50.3	370.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021002	スギ	105	150	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.1	1833	2	74.7	1	7.99	50.2	492.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021003	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.2	3105	2	61.7	1.5	11.09	50.4	415.3	2
002	18.5	3826	2	67.6	1.44	10.2	50.1	415.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021004	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.7	2324	2	65.2	0.7	7.61	50.5	709.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021005	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.1	2642	3	73.8	0.33	5.67	50.4	965.4	2
002	19.8	1927	2	48.2	0.45	8.63	50.2	965.1	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021006	スギ	105	240	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	23.1	3272	3	65.2	0.28	5.63	50.9	1260.6	2
002	23.6	3333	3	57.8	0.3	6.34	50.4	1260.5	1
003	22	2549	3	51.9	0.46	7.18	50.8	1260.6	1
004	19.5	3351	2	64.2	0.67	8.95	50	827.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021007	スギ	105	300	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
002	24.1	4657	3	42.9	0.48	12.12	50.6	1477.5	1
003	23	5146	3	45.2	0.42	11.47	50.9	1477.3	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
-------	-----	----	----	-----	----	--	--	--	--

10021007	スギ	105	300	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.3	3767	2	56.8	0.19	5.18	50.7	1969.9	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021104	スギ	105	300	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	24.6	5005	3	49.4	0.45	10.56	51	1477.4	1
002	23.7	6241	3	51.4	0.41	10.13	50.4	1477.4	1
003	23.7	5684	3	62.4	0.41	8.42	50.5	1477.4	2
004	24.1	5896	3	64.4	0.36	8.12	50.9	1477.5	2
005	22.1	5180	3	54.5	0.37	9.53	50.3	1477.3	1
006	23.2	5490	3	51.9	0.35	9.98	50.3	1477.3	1
007	23.2	5222	3	60.1	0.4	8.72	50.4	1477.5	2
008	22.5	5507	3	47.3	0.42	10.97	50.8	1477.4	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021105	スギ	105	210	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.3	3512	2	64	0.93	9.78	50.3	605.3	2
002	22.2	3949	3	79.1	0.72	7.88	50.3	605.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021105	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
003	20.3	2865	3	83.9	0.29	4.99	50.5	965.4	3
004	22.8	3015	3	71.5	0.29	5.8	51	965.3	2
005	21.4	3005	3	81.9	0.33	5.14	50.7	965.5	3
006	19	2911	2	81.6	0.35	5.18	50.8	965.5	3
007	20.1	2568	3	78.5	0.32	5.34	50.7	965.5	2
008	21.5	3015	3	95	0.31	4.46	50.4	965.5	3
009	23.4	2628	3	82.1	0.35	5.15	50.3	965.3	3
010	22.3	2990	3	95	0.22	4.37	50.6	965.4	3
011	22.2	2812	3	85.1	0.28	4.91	50.7	965.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021106	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.2	3494	2	79	1.18	8.67	50.4	415.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021106	スギ	105	180	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
002	17.7	2461	2	72.2	0.6	6.84	50.7	709.1	2
003	17.3	2229	2	70.7	0.47	6.84	50.9	709.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021201	スギ	105	330	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.3	4951	2	69.5	0.3	6.88	50.8	1787.7	2
002	17	5520	2	75.2	0.27	6.35	50.8	1787.9	2
003	16.8	5410	2	60.2	0.35	7.94	50.7	1787.7	2
004	19	5769	2	60.6	0.31	7.85	50.9	1787.7	2
005	17.5	5545	2	78.9	0.21	6	50.9	1787.7	2
006	19.6	5200	2	66.2	0.34	7.24	50.9	1787.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021202	ヒノキ	120	120	5400	2010/2/22				



NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	13.8	5055	1	146.1	5.8	20.18	50	180	6
002	22.5	4539	3	93.6	8.58	31.04	50	180.1	3
003	16.9	4536	2	96	8.35	30.23	50	180	3
004	15.8	4211	2	129.2	6.31	22.54	50.3	180	5
005	16.2	4137	2	110.7	6.5	25.47	50.1	180	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021203	スギ	105	330	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	20.8	3949	3	40.1	0.15	6.6	50.7	2382.6	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021204	スギ	105	360	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.9	5513	2	52.4	0.26	8.29	50.4	2126.5	1
002	23.7	4179	3	44.2	0.19	5.57	50.7	2836	1

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021207	ヒノキ	105	105	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	18.6	1690	2	120.1	1.44	6.93	50.1	241.3	5
002	17.5	1515	2	118.4	1.61	7.17	50.3	241.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021208	ヒノキ	105	105	5400	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	12.7	3141	1	111.4	11.27	26.86	50.1	113.1	4
002	12.6	3378	1	85.7	15.57	30.01	50.1	95	3
003	12.8	3020	1	133.5	9.97	22.96	50.1	113	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021209	ヒノキ	120	120	5400	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	16.4	4424	2	147.7	5.81	20.04	50.1	180.1	6
002	18.3	4441	2	141.7	5.16	19.98	50.2	180.1	6
003	16.4	3952	2	131.3	6.64	22.64	50.2	180.2	5
004	15	3915	2	115	6.8	25.1	50	180.2	4
005	14.9	4212	1	108.9	7.4	26.72	50	180.1	4
006	11.1	5088	1	153	5.82	19.55	50.2	180.1	6
007	15.4	4081	2	108.6	7.21	26.56	50.1	180.1	4
008	14.8	4554	1	141.3	6.03	20.89	50.2	180.1	6
009	13.5	4502	1	124.1	7.07	23.96	50.3	180	5
010	12	4178	1	113.2	6.32	24.87	50.2	180.1	4
011	16.9	4613	2	116.3	6.65	24.71	50.2	180.1	4
012	16.5	4315	2	125.2	6	22.78	50.1	180.1	5
013	15.2	4842	2	156.6	4.82	18.23	50.2	180.1	6
014	11.1	4289	1	130	5.88	22.02	50.2	180	5
015	18.6	4671	2	147.6	5.17	19.41	50.1	180.1	6
016	16.3	4897	2	154.5	4.96	18.54	50.2	180	6
017	16.2	4129	2	118.4	5.67	23.44	50	180.2	4
018	14.1	4296	1	138	5.26	20.49	50.1	180.1	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021210	スギ	120	120	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	17.8	1883	2	96.1	1.07	7.59	50.2	360.2	3
002	15.9	1874	2	128.2	0.91	5.8	50.3	360.5	5

003	16.4	1808	2	93.8	1.14	7.82	50.3	360.3	3
004	16.6	1826	2	106.8	0.95	6.81	50.2	360	4
005	17.8	1508	2	92.1	1.1	7.9	50.3	360.2	3
006	16.7	1944	2	103	0.96	7.04	50.1	360	4
007	13.8	1400	1	43.4	2.1	16.5	50.3	360.1	1
008	18.1	1741	2	102	0.92	7.06	50.2	360.1	4
009	15.4	2008	2	102	0.92	7.06	50.2	360.3	4
010	16.3	1968	2	99.4	1.03	7.33	50.1	360.1	3
011	18.7	1782	2	117.6	0.76	6.08	50.6	360.2	4
012	19.6	1457	2	52.9	1.86	13.7	50.1	360	1
013	15.8	1699	2	102.7	0.95	7.05	50.3	360.3	4
014	17.4	1455	2	77.5	1.8	9.88	50.1	360.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021300	スギ	120	120	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	13.1	2057	1	106.2	0.86	6.76	50.3	360.3	4
002	14.1	2009	1	94.9	1.04	7.64	50.5	360.4	3
003	15.8	1400	2	61.1	2.06	12.3	50.1	360.1	2
004	19.4	1566	2	63.4	1.91	11.79	50.1	360.4	2
005	17.4	1711	2	95.7	0.96	7.51	50	360.3	3
006	15.7	1815	2	94.4	1.05	7.68	50.4	360.1	3
007	17.9	1673	2	89.2	1.21	8.23	50.3	360.3	3
008	16.2	1800	2	121.8	0.74	5.88	50.3	360.2	5
009	—	—	—	93.9	0.99	7.66	50.1	360.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021301	スギ	105	180	3600	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	15.5	2931	2	82.7	1.02	8.18	50.2	415.3	3
002	13.6	2859	1	83.7	1	8.07	50.2	415.1	3
003	17.8	2579	2	73.4	1.35	9.42	50.2	415.4	2
004	14.8	2742	1	77.8	1.18	8.78	50.3	415.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10021500	スギ	105	210	2700	2010/2/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
001	19.5	2725	2	85.1	0.31	4.94	51.2	965.6	3