

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041301	スギ	105	180	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	19.6	2567	2	53.8	1.44	12.43	50.2	415.2	2
2	18.5	3771	2	79.3	0.99	8.46	50.1	415.3	3
3	17.5	2571	2	76	1.38	9.17	50.1	415.1	3
4	18.7	2568	2	74.6	1.14	9.08	50.1	415.2	3
5	18.1	3060	2	74	1.12	9.12	50.2	415.2	3
6	18.5	3628	2	72.3	1.13	9.31	50.5	415.1	3
7	18.2	3110	2	81.4	1.19	8.46	50.1	415.2	4
8	18.1	3380	2	61.8	1.5	11.08	50.1	415.2	3
9	19.1	3076	2	94.1	1.13	7.42	50.2	415.3	4
10	18.2	2733	2	67.6	1.3	10.05	50.2	415.2	3
11	17.1	3173	2	96.9	1.07	7.18	50.3	415.3	4
12	16.1	2631	2	59.9	1.44	11.32	50.2	415.2	3
13	16.2	2963	2	67.1	1.43	10.25	50	415	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041302	スギ	105	150	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	16.8	2316	2	86.4	1.97	12.35	50.1	370.2	4
2	17.6	2763	2	83.6	1.76	12.48	50.3	370.1	4
3	16.1	2313	2	73.2	1.87	14.12	50.2	370.1	3
4	18.6	3234	2	110.4	1.05	9.17	50.3	370.1	5
5	16.1	2363	2	97.5	1.47	10.66	50.2	370	4
6	17.2	2408	2	82	1.82	12.75	50.2	370.1	4
7	17.6	2520	2	65	2.6	16.4	50	370.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041501	スギ	105	210	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	10.5	3702	1	84.7	0.78	7.47	50.2	605.3	4
2	11.3	3413	1	71.2	0.85	8.81	50.2	605.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041502	スギ	105	240	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	18.5	3299	2	62.2	0.72	9.27	50.1	827.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041503	スギ	105	300	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	15.2	4824	2	65.5	0.33	7.96	50.4	1477.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041504	スギ	105	330	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	20.8	5628	3	80.8	0.28	5.94	50.9	1787.8	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041505	スギ	105	360	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	20.1	6127	3	48.3	0.36	9.07	50.4	2126.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041506	スギ	105	210	2700	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	21.3	2523	3	72.3	0.37	5.82	50.7	965.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041507	スギ	105	180	2700	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	10.6	2350	1	107.6	0.39	4.58	50.1	709.3	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041904	スギ	105	330	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分

1	17.1	5427	2	68.6	0.29	6.95	50.6	1787.3	3
---	------	------	---	------	------	------	------	--------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041905	スギ	105	330	2700	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.4	4002	2	53.6	0.13	4.96	50.4	2382.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10041906	スギ	105	360	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.9	6722	3	60.2	0.19	7.18	50.3	2126.4	3
2				60.3	0.2	7.18	50.2	2126.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10042000	スギ	105	150	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	2625	2	86.7	1.65	11.98	50.5	370.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10042001	スギ	105	180	2700	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15.9	2454	2	66.3	0.56	7.36	50.3	709.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10042002	スギ	105	180	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.3	3255	2	97.5	0.88	6.95	50.1	415.1	4
2	16.8	3148	2	87.3	1.02	7.8	50.1	415.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10042003	スギ	105	240	2700	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.8	3408	2	53.4	0.28	6.82	50.7	1260.6	2
2	20.9	3074	3	62.3	0.21	5.82	50.4	1260.9	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10042004	スギ	105	300	3600	2010/6/7				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.5	7844	3	61.2	0.42	8.58	50.4	1477.6	3
2	21.3	7311	3	60.8	0.38	8.6	50.6	1477	3
3	24.3	6497	3	58	0.4	9.01	50.6	1477.6	2
4	23.5	5680	3	81.4	0.21	6.35	50.4	1477.5	4