

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070502	スギ	105	105	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	17.7	1263	2	77.7	2.24	10.71	50	241	3
2	18.9	1129	2	63.2	2.75	13.16	50.2	241.2	3
3	14.4	1422	1	87.7	2.1	9.61	50.1	241.1	4
4	17.9	1427	2	78.8	1.99	10.35	50	241.1	3
5	18.4	1099	2	67	2.51	12.33	50.2	241.1	3
6	16.9	1358	2	100.9	1.53	8.05	50.3	241.1	5
7	15.8	1415	2	78.6	2.16	10.53	50.2	241	3
8	15.9	1467	2	84.9	2.01	9.76	50.1	241	4
9	18	1360	2	105.8	1.63	7.85	50.1	241.1	5
10	16.6	1452	2	81.4	2.39	10.47	50.1	241	4
11	16.6	1522	2	106.3	1.48	7.67	50.2	241.1	5
12	17.5	1498	2	124.4	1.37	6.66	50.2	241.1	6
13	17.4	1345	2	84.7	2.37	10.14	50.2	241.1	4
14	17.3	1555	2	106.2	1.38	7.58	50.2	241.3	5
15	16.4	1525	2	110.2	1.47	7.45	50	241.1	5
16	17.2	1105	2	62.8	2.51	12.99	50.1	241	3
17	17.8	1223	2	84.9	1.82	9.57	50	241	4
18	18.1	1262	2	48	3.44	17.14	50.1	241.1	2
19	18.7	1066	2	76.8	2.01	10.59	50.1	241.2	3
20	16.5	1117	2	70.2	2.11	11.49	50	241	3
21	16.5	1160	2	72.9	2.49	11.52	50.1	241.1	3
22	17.9	1084	2	50.9	2.93	15.86	50.1	241.2	2
23	17	1142	2	68.6	2.13	11.73	50	241.1	3
24	16.4	1269	2	83.9	2.2	10.05	50	241.1	4
25	17.3	1102	2	74.2	2.71	11.59	50.1	241.2	3
26	16.3	1573	2	80.4	2.17	10.35	50.2	241.1	4
27	15	1110	2	73.9	2.41	11.33	50.1	241.3	3
28	15.7	1016	2	57.1	3.25	14.77	50.1	241	2
29	14.6	1068	1	66	2.56	12.54	50	241.1	3
30	17	1277	2	70.7	2.28	11.58	50.1	241	3
31	14.3	1403	1	91.2	1.76	8.97	50.3	241	4
32	17.9	1315	2	73.5	2.25	11.2	50	241	3
33	18.2	1296	2	79.7	1.85	10.11	50.1	241.2	4
34	16.6	1480	2	78	2.05	10.49	50.1	241	3
35	18.6	1223	2	95.8	1.59	8.46	50.3	241.2	4
36	17.1	1543	2	116.8	1.38	7.01	50.3	241.1	5
37	16.7	1336	2	65.1	2.5	12.61	50.1	241	3
38	17.2	1358	2	87.8	1.76	9.26	50.1	241.1	4
39	16.7	1557	2	86.6	1.93	9.53	50.2	241.1	4
40	17.4	1333	2	71.1	2.1	11.36	50.1	241.1	3
41	16.7	1333	2	61.9	2.57	13.2	50.1	241.1	3
42	15.4	1358	2	61	2.61	13.4	50	241.1	3
43	18.5	1184	2	64.9	2.48	12.62	50.1	241	3
44	17.4	1459	2	80.9	1.97	10.11	50.2	241.2	4
45	17.1	1102	2	66.2	2.48	12.42	50.2	241.3	3
46	14.2	1302	1	100.1	1.67	8.25	50.1	241.2	5
47	17.4	1360	2	90.8	2.17	9.43	50	241.2	4
48	17.1	1595	2	86.2	1.83	9.46	50.2	241	4
49	17.1	1260	2	69.2	2.16	11.68	50.1	241.2	3
50	17.5	1199	2	91.8	1.72	8.89	50.2	241.1	4
51	16.6	1367	2	111.2	1.46	7.38	50.1	241.1	5
52	16.7	1440	2	97.9	1.56	8.28	50.3	241.1	4
53	16.8	1473	2	104.7	1.56	7.85	50.1	241.1	5
54	17.3	1187	2	77.9	2.03	10.48	50	241	3
55	17.5	1187	2	82.7	2.02	9.98	50.1	241.1	4
56	15.8	1275	2	79.4	1.97	10.27	50.1	241.2	4
57	15.4	1306	2	78.5	2.26	10.64	50.2	241	3

58	16.2	1303	2	54.6	2.95	15	50.1	241.1	2
59	16.6	1155	2	79.8	2.04	10.29	50.1	241.1	4
60	16.2	1157	2	65.9	2.64	12.62	50.1	241.1	3
61	16.5	1385	2	90.6	1.83	9.1	50	241.1	4
62	18.1	1178	2	74	2.14	11.04	50	241	3
63	17.3	1361	2	87.1	1.99	9.54	50.1	241	4
64	17.3	1191	2	76.9	2.27	10.83	50.2	241.1	3
65	16.3	1169	2	97.8	1.52	8.25	50	241	4
66	17.2	1109	2	78.9	2.25	10.59	50.3	241.2	4
67	16.7	1480	2	97.3	1.81	8.57	50.3	241.1	4
68	17.3	1419	2	84.4	1.91	9.71	50.2	241.1	4
69	16.9	1261	2	70.8	2.49	11.79	50.1	241.2	3
70	15.7	1524	2	104.3	1.76	8.07	50.1	241.1	5
71	18.7	1517	2	108.4	1.44	7.51	50.2	241.1	5
72	15.1	1199	2	78.7	2.16	10.52	50.2	241.1	3
73	16.2	1280	2	78.8	2.41	10.77	50	241.1	3
74	15.9	1453	2	103.4	1.64	8.01	50.1	241.1	5
75	17.2	1444	2	88.1	1.94	9.42	50.1	241.3	4
76	18.5	1374	2	90.6	1.89	9.15	50.3	241.2	4
77	17.4	1398	2	81.3	1.95	10.04	50.2	241	4
78	15.5	1437	2	106.6	1.63	7.81	50	241.2	5
79	17.5	1297	2	89.4	1.79	9.15	50.3	241.2	4
80	17.1	1191	2	70	2.51	11.91	50.1	241.1	3
81	17.4	1434	2	97.8	1.82	8.55	50.2	241.2	4
82	16.4	1489	2	103.6	1.65	8	50.2	241.1	5
83	18.4	1189	2	69.5	2.66	12.13	50.1	241.1	3
84	17.1	1499	2	104.3	1.69	8	50	241	5
85	18.5	1508	2	86.9	2.17	9.75	50.1	241.2	4
86	18.9	1422	2	94.1	1.48	8.47	50.2	241	4
87	18	1512	2	94.6	1.7	8.66	50.1	241.2	4
88	19.5	1448	2	109	1.47	7.51	50.1	241.1	5
89	18	1526	2	94.9	1.72	8.66	50.1	241.1	4
90	16.8	1595	2	118.1	1.57	7.15	50	241.1	5
91	18.9	1245	2	98.7	1.43	8.1	50.1	241	4
92	16.7	1491	2	104.8	1.3	7.58	50.1	241	5
93	16.6	1504	2	98.5	1.77	8.45	50.2	241.1	4
94	16.2	1521	2	105.8	1.47	7.7	50.1	241.3	5
95	16.9	1473	2	86.5	1.72	9.32	50.4	241.1	4
96	17.4	1475	2	91.7	2	9.18	50	241	4
97	16.9	1500	2	116.9	1.47	7.1	50.1	241.1	5
98	17.2	1472	2	99.2	1.68	8.31	50.1	241	5
99	17.8	1452	2	95.3	1.58	8.49	50.1	241.1	4
100	17.7	1482	2	113.1	1.53	7.35	50.1	241.1	5
101	17.6	1443	2	100	1.67	8.26	50.1	241.2	5
102	18	1451	2	104.9	1.41	7.68	50.1	241	5
103	17.3	1342	2	85.2	2.14	9.86	50.2	241.1	4
104	17.6	1364	2	111.3	1.4	7.31	50.2	241	5
105	18	1461	2	90.3	1.99	9.27	50.3	241.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070601	スギ	105	180	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	19	2692	2	111.3	0.22	4.27	50.5	709.5	5
2	14.6	2299	1	79.9	0.4	6.04	50.7	709.3	4
3	18.9	2392	2	63.8	0.59	7.66	50.2	709.2	3
4	17.8	2486	2	107.5	0.41	4.6	50.8	709.2	5
5	18.2	2174	2	79.4	0.41	6.08	50.9	709.4	4
6	16.8	2088	2	65	0.55	7.48	50.4	709.2	3
7	16.5	2169	2	69.4	0.4	6.89	50.3	709	3
8	17	2189	2	93.7	0.24	5.05	50.6	709.3	4

9	16.2	2528	2	111.3	0.29	4.34	50.4	709.2	5
10	17.1	2285	2	89.3	0.3	5.35	50.4	709.3	4
11	17.2	2168	2	83.3	0.17	5.58	50.7	709.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070602	スギ	105	360	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.4	4000	3	54.7	0.01	4.37	50.6	2838	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070603	スギ	105	150	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	1724	2	64.6	1.02	9.1	50.4	492	3
2	17.8	1888	2	101.5	0.61	5.76	50.2	492.3	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070604	スギ	105	240	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.2	2917	3	40.4	0.42	9.05	50.9	1260.1	2
2	22.8	3356	3	72.1	0.33	5.17	51.2	1260.8	3
3	21.5	2551	3	50.5	0.34	7.26	50	1260.4	2
4	22.2	3308	3	61.2	0.28	5.98	50.9	1260.5	3
5	21.9	3614	3	73.4	0.34	5.1	50.5	1260.6	3
6	22.9	3191	3	77.6	0.22	4.72	51.1	1260.6	3
7	21.5	3790	3	63.4	0.26	5.77	50.4	1260.6	3
8	21.9	4183	3	71	0.29	5.21	50.3	1260.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070605	スギ	105	270	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.9	3363	3	49.9	0.27	6.54	50.8	1595.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070606	スギ	105	210	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	2713	2	59.1	0.42	7.09	50.9	965.5	3
2	17.8	3064	2	88.2	0.25	4.72	50.1	965.6	4
3	22.5	2947	3	80	0.2	5.13	50.3	965.5	4
4	18.9	2839	2	54.7	0.54	7.74	50.2	965.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070607	スギ	105	300	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.9	3479	3	52.4	0.13	5.54	51.3	1969.6	2
2	20.6	3718	3	61.4	0.12	4.74	50.7	1969.8	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070800	スギ	105	300	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.3	3405	3	60.3	0.18	4.88	50.6	1970	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070801	スギ	105	105	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.2	1895	2	80.8	5.72	18.95	50.3	181.1	4
2	17.8	2172	2	71.5	6.02	20.98	50.1	181	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070803	スギ	105	180	3600	2010/8/6				

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	10.6	3433	1	54.6	1.62	14.44	50.2	482	2
2	18	3131	2	107.9	1.13	7.62	50.4	482.3	5
3	18	3435	2	72.3	1.54	11.23	50.3	482.1	3
4	17.8	4114	2	72.1	1.32	11.03	50.2	482.1	3
5	16	2898	2	74.7	1.37	10.74	50.3	482.1	3
6	17.7	3272	2	80.5	1.22	9.92	50.4	482.2	4
7	18.5	3485	2	88.1	1.16	9.11	50.3	482.2	4
8	17.6	3096	2	85.9	1.07	9.23	50	482.2	4
9	17.5	3718	2	72.5	1.46	11.12	50.2	482.4	3
10	18.3	3436	2	70	1.4	11.41	50	482	3
11	18.4	2736	2	73.1	1	10.58	50.3	482.2	3
12	18.7	3489	2	109	0.84	7.27	50.1	482.1	5
13	16.4	3408	2	66.7	1.37	11.86	50.5	482	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070804	スギ	105	240	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.5	3846	3	57.5	0.68	9.93	50.2	827.3	2
2	22.8	3830	3	54.8	0.68	10.38	50.4	827.3	2
3	23.8	3554	3	32.7	1.12	17.37	50.2	827	1
4	21.9	3630	3	44.1	0.88	12.91	50.3	827	2
5	24.3	3556	3	38.6	1.03	14.77	50.4	827	1
6	24.9	3731	3	86.8	0.83	6.95	50.4	827.2	4
7	22.5	3560	3	89.4	1.09	7.04	50.2	827.4	4
8	22.1	3750	3	45.2	0.98	12.74	50.4	827.1	2
9	22.2	3672	3	47.4	0.79	12	50.3	827.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070901	スギ	105	300	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.2	4791	3	57.9	0.21	8.84	50.5	1477.4	2
2	20.3	5245	3	62.2	0.32	8.35	51.1	1477.3	3
3	23	5068	3	72.4	0.27	7.17	51	1477.5	3
4	24	4703	3	66.6	0.32	7.83	50.1	1477.3	3
5	24	4637	3	47.5	0.37	10.88	51.1	1477.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070902	スギ	105	210	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.6	4086	3	81.8	0.67	7.59	50.7	605.2	4
2	23.5	4054	3	73.3	0.73	8.46	50.5	605.3	3
3	22	4022	3	91.6	0.68	6.87	50.3	605.4	4
4	22.9	3500	3	74.2	0.83	8.46	50.4	605.2	3
5	22.5	4087	3	80.8	0.84	7.86	50	605.2	4
6	22	4138	3	76.6	0.86	8.26	50.1	605.2	3
7	22.7	4809	3	95.3	0.67	6.62	50.4	605.4	4
8	22.8	4373	3	93.4	0.68	6.75	50.5	605.4	4
9	22.3	4796	3	63.6	0.9	9.81	50.4	605.2	3
10	22.6	2944	3	67.1	0.95	9.39	50.4	605	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070903	スギ	105	330	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.8	5701	3	63.6	0.39	7.57	50.7	1787.4	3
2	23.6	5796	3	65.8	0.3	7.24	51.1	1787.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10070904	スギ	105	270	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

1	22.3	4028	3	56.1	0.58	9.05	50.3	1040.3	2
2	22.9	4960	3	61.4	0.59	8.33	50.3	1040.3	3
3	23.5	4409	3	40.8	0.65	12.31	50.4	1040.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071201	スギ	105	180	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	3360	2	89.9	1.05	7.63	50.3	415.1	4
2	17.1	3398	2	106.1	0.58	6.16	50.2	415.2	5
3	15.9	3202	2	74.7	1.18	9.1	50.2	415.2	3
4	17.3	3686	2	79.2	1.09	8.56	50.3	415.2	4
5	16.8	3147	2	81.4	0.83	8.1	50.1	415.1	4
6	19.1	2788	2	63.5	1.43	10.75	50.2	415.1	3
7	16.8	2988	2	78	1.25	8.84	50.1	415.4	3
8	18.7	3628	2	79	0.98	8.47	50.3	415.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071202	スギ	105	180	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.3	2126	2	69.4	0.59	7.08	50.4	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071203	スギ	105	150	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.8	2391	2	68.5	2.21	15.3	50.2	370.1	3
2	19.1	2674	2	82.8	3.04	13.87	50.1	370.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071204	スギ	105	210	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.5	2570	3	80	0.22	5.15	50.8	965.8	4
2	22	2760	3	69.3	0.33	6.02	50.4	965.5	3
3	22.6	2707	3	77	0.22	5.34	51	965.6	3
4	22.1	2809	3	83.2	0.25	4.99	50.9	965.8	4
5	23	2635	3	67.3	0.35	6.2	50.6	965.2	3
6	21.7	2662	3	64.6	0.41	6.51	50.6	965.5	3
7	21.2	2769	3	51.9	0.34	7.93	50.5	965.4	2
8	22.6	2525	3	63.8	0.29	6.46	51.2	965.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071205	スギ	105	210	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22	3609	3	77.2	0.7	8.04	50.3	605.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071206	スギ	105	240	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.6	3031	3	56.9	10.82	4.68	50.6	1260.4	2
2	22.6	3058	3	58.7	0.15	6.09	51.1	1260.5	2
3	23.8	2968	3	63.2	0.26	5.78	50.5	1260.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071208	スギ	105	240	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.8	4901	3	75.1	0.48	7.56	50.3	827.2	3
2	23.3	4522	3	63.3	0.71	9.1	50.6	827.1	3
3	22.8	4425	3	67.8	0.58	8.42	50.3	827.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071209	スギ	105	300	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.1	5597	3	65.7	0.26	7.86	50.8	1477.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071210	スギ	105	330	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.7	5477	3	45.5	0.19	5.88	50.6	2382.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071211	スギ	105	360	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.6	6781	3	60.6	0.07	7.01	50.2	2126.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071212	スギ	105	300	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.4	5050	3	51.8	10.21	0.57	50.3	1477.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071213	スギ	105	240	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.3	4035	3	62.7	0.78	9.25	50.2	827.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071215	スギ	105	240	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.8	3388	3	51.2	0.4	7.22	50.9	1260.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071216	スギ	105	210	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20	2690	3	45.6	0.54	9.17	50.3	965.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071218	スギ	105	210	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22	4274	3	63.2	0.82	9.78	50.5	605.2	3
2	22.7	3805	3	61.4	0.92	10.14	50.2	605.1	3
3	22.1	3147	3	53	1.07	11.76	50.2	605.4	2
4	20.2	3162	3	58.6	1.04	10.71	50.3	605.2	2
5	22.5	3862	3	69.5	0.82	8.97	50.3	605.2	3
6	23	4592	3	72.2	0.78	8.63	50.2	605.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071219	スギ	105	180	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.9	2264	2	58.8	0.65	8.31	50.4	709.2	2
2	18	2264	2	69.6	0.59	7.07	50.2	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071221	スギ	105	180	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.3	3239	2	88.3	1.02	7.72	50.3	415.1	4
2	17.1	2613	2	61.2	1.41	11.07	50.5	415.2	3
3	16.9	2790	2	61.5	1.48	11.1	50.1	415	3

4	16.9	2877	2	63.6	1.38	10.69	50.1	415.2	3
5	18.6	3409	2	75.2	1.32	9.19	50	415.2	3
6	17	2657	2	65.7	1.41	10.41	50.2	415	3
7	16.5	2678	2	74.6	1.67	9.61	50.2	415.3	3
8	16.6	3032	2	65.4	1.36	10.41	50.1	415	3
9	17	2728	2	66.4	1.18	10.09	50	415	3
10	16.7	2730	2	67.8	1.22	9.94	50.5	415.1	3
11	17.2	2760	2	89.1	1.06	7.7	50.2	415.2	4
12	17.1	2668	2	59.8	1.49	11.38	50.1	415.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071224	スギ	105	105	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	1599	2	90.4	4.93	16.77	50.1	181.1	4
2	19.5	1477	2	58.6	7.43	25.73	50	181.2	2
3	18.3	1477	2	108.6	14.21	24.06	50.1	181	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071225	スギ	105	120	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.4	1589	2	92.9	1.39	7.97	50.2	315	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071228	スギ	105	150	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.3	1504	2	64.1	0.93	9.08	50	492.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071229	スギ	105	150	3600	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.1	2244	2	75.2	2.08	14	50.2	370.1	3
2	17.7	2254	2	47.5	2.88	21.75	50	370.1	2
3	17.6	2332	2	76.3	1.84	13.59	50.3	370.1	3
4	17.2	2256	2	68	2.71	15.9	50	370.1	3
5	19	2120	2	48.2	3.11	21.7	50.1	370.1	2
6	16	2478	2	65.9	1.97	15.57	50.1	370	3
7	16.9	2122	2	66.8	2.65	16.08	50.3	370.3	3
8	16.6	2520	2	62	2.32	16.78	50.1	370	3
9	16.8	2062	2	63.2	2.11	16.3	50.1	370	3
10	18.5	2270	2	53.6	2.62	19.35	50.1	370.2	2
11	17.7	2270	2	71.4	2.39	14.95	50	370.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071301	スギ	105	105	2700	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	7.7	1114	1	81.8	2.06	10.11	50.1	241.2	4
2	11.8	993	1	61.3	2.46	13.2	50	241	3
3	17.3	1491	2	104.2	1.67	7.99	50.1	241.1	5
4	17.1	1035	2	78.6	2.07	10.44	50.2	241.1	3
5	15.8	1391	2	77	2.11	10.66	50.1	241.2	3
6	18	1296	2	91.6	1.77	8.95	50.2	241	4
7	17.8	934	2	84.5	2.07	9.86	50.2	241.3	4
8	17.5	1019	2	72.4	2.1	11.19	50.3	241.2	3
9	15.5	1593	2	89.2	1.98	9.36	50.2	241.1	4
10	19.1	1058	2	59.8	2.59	13.59	50.1	241	3
11	19.1	1170	2	92	1.67	8.83	50.2	241.3	4
12	17.6	1432	2	91.4	1.84	9.04	50.1	241.1	4
13	19.1	1379	2	62.6	2.8	13.31	50.1	241	3

14	18.3	1277	2	70.5	2.23	11.56	50.1	241.1	3
15	17.5	1062	2	68.8	2.64	12.22	50	241.2	3
16	17.8	1029	2	62.1	2.45	13.04	50.1	241.1	3
17	17.2	1098	2	71.1	2.12	11.38	50	241	3
18	17	1094	2	62.3	2.87	13.43	50.1	241.1	3
19	16.9	961	2	68.7	2.45	12.03	50.2	241.2	3
20	15.7	1225	2	67.9	2.53	12.22	50.2	241.1	3
21	15.7	1293	2	93.8	1.61	8.62	50.2	241	4
22	17.5	1123	2	78.3	1.62	10.03	50.1	241.2	3
23	15.9	1324	2	87.7	1.74	9.25	50.2	241.2	4
24	16	1363	2	90.3	1.92	9.21	50.2	241.1	4
25	17.3	1170	2	88.2	1.71	9.18	50	241.1	4
26	17.2	1003	2	76.9	2.17	10.72	50.2	241.1	3
27	17.8	1298	2	90.9	1.71	8.95	50.1	241.1	4
28	17.1	1037	2	90.4	1.84	9.12	50.1	241.1	4
29	17.6	1324	2	104.1	1.54	7.86	50.3	241.2	5
30	16.7	1373	2	87.1	1.88	9.44	50.1	241.1	4
31	18	1128	2	62.9	2.45	12.9	50.2	241.1	3
32	19.2	1309	2	83.4	1.95	9.84	50.1	241.1	4
33	17.5	1297	2	83.3	2.05	9.95	50.2	241.2	4
34	15.5	1270	2	39.6	3.99	20.6	50.1	241.1	2
35	16.1	1517	2	89.9	2.13	9.45	50.1	241.1	4
36	17.7	1286	2	89.5	1.94	9.31	50	241.3	4
37	20	1103	3	38.6	4.4	21.42	50.2	241	1
38	15.2	1441	2	89.8	1.85	9.18	50.1	241.1	4
39	18.4	1317	2	94.7	1.79	8.74	50.1	241.1	4
40	17.6	1063	2	79.7	1.98	10.23	50.1	241	4
41	17.8	1059	2	68.6	2.4	11.99	50.1	241.1	3
42	17.4	1141	2	90.6	1.63	8.89	50.2	241.1	4
43	15.8	1428	2	85.3	2.19	9.91	50	241	4
44	15.4	1337	2	94.8	1.84	8.78	50.1	241	4
45	18.2	1096	2	67.9	2.65	12.34	50.1	241.1	3
46	18.3	1105	2	83.3	2.25	10.14	50.2	241	4
47	16.9	975	2	79.9	2.01	10.26	50.2	241.4	4
48	16	1109	2	98.9	1.68	8.34	50.1	241.1	5
49	15.1	1316	2	85.1	1.89	9.63	50.1	241.3	4
50	15.7	1379	2	82.2	1.97	9.98	50.1	241.1	4
51	17.4	1795	2	66.3	2.48	12.4	50.1	241.1	3
52	18.2	1227	2	84.1	1.9	9.73	50.1	241.1	4
53	17.3	1233	2	73.4	1.91	10.87	50.1	241	3
54	16.8	1331	2	51.7	2.82	15.53	50.2	241.1	2
55	17.7	1006	2	77.9	2.27	10.72	50.2	241.2	3
56	13.3	1306	1	43.5	4.31	19.44	50.1	241.1	2
57	17.5	997	2	54	3.41	15.59	50.1	241	2
58	16.5	1056	2	64.9	2.63	12.77	50.2	241.2	3
59	16.4	1108	2	72.8	2.29	11.33	50.3	241.2	3
60	16.9	1293	2	72.5	1.8	10.88	50.2	241.3	3
61	17.7	1201	2	78	2.24	10.67	50.2	241.1	3
62	15.9	1305	2	72.4	2.41	11.5	50.2	241.1	3
63	17.2	1326	2	71	2.7	11.98	50.1	241.2	3
64	17.5	1542	2	75.4	2.1	10.82	50.3	241.1	3
65	17.7	1515	2	86.8	1.86	9.45	50.1	241.2	4
66	17.2	1422	2	83.1	1.99	9.91	50.2	241.1	4
67	17.9	1413	2	62.4	2.79	13.34	50.1	241.1	3
68	17.1	1552	2	83.7	1.75	9.61	50.1	241	4
69	17.4	1464	2	85.3	2.07	9.78	50.1	241	4
70	16.6	1160	2	63	2.98	13.44	50	241.1	3
71	17.4	1499	2	83.1	1.92	9.84	50.1	241.1	4
72	19.1	1428	2	94	1.76	8.76	50.2	241.1	4

10071306	スギ	105	105	5400	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.6	2605	2	96.3	24.37	30.01	50.1	69.8	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10071307	ヒノキ	120	120	5400	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	4214	2	118.8	7.59	25.28	50.1	180.1	5
2	14.3	4460	1	110.2	6.77	25.84	50.1	180.1	5
3	18.4	3702	2	85.7	9.09	33.63	50	180.1	4
4	18	4240	2	106.4	7.39	27.16	50	180.1	5
5	17.2	4194	2	122.3	7.27	24.46	50	180.1	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10072203	ヒノキ	120	120	5400	2010/8/6				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.9	4553	3	115.4	7.22	25.44	50	180.1	5