

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080901	スギ	105	240	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.7	3141	3	58	0.24	6.26	50.5	1260.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080902	スギ	105	210	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.1	5153	3	106.9	0.69	5.99	50.2	605.1	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080903	スギ	105	210	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.5	3221	3	67.7	0.36	6.18	50.5	965.6	3
2	22.9	3256	3	71.3	0.39	5.92	50.5	965.3	3
3	21.7	2783	3	65	0.29	6.35	50.7	965.4	3
4	22.1	3335	3	54.1	0.4	7.68	50.5	965.4	2
5	23.4	3106	3	63.3	0.44	6.66	50.8	965.3	3
6	23.1	3364	3	77.9	0.34	5.4	50.4	965.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080904	スギ	105	300	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.4	3462	3	45.2	0.26	6.53	50.7	1969.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080905	スギ	105	300	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.5	6164	3	65.4	0.39	8.03	50.4	1477.3	3
2	23.6	6078	3	52.8	0.42	9.88	50.4	1477.4	2
3	23.2	5799	3	45.4	0.41	11.42	50.3	1477.3	2
4	23.3	6100	3	72.5	0.36	7.25	50.7	1477.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080906	スギ	105	180	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.2	2301	2	82.7	0.55	6	50.3	709.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080907	スギ	105	180	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.5	3871	2	69.8	1.06	9.54	50.1	415.2	3
2	17.5	3192	2	89.8	0.94	7.53	50.2	415.1	4
3	17.2	3605	2	105.6	0.99	6.6	50.1	415.3	5
4	17.4	3030	2	81.5	0.64	7.9	50.3	415.1	4
5	17.6	3232	2	65.2	1.48	10.55	50.3	415	3
6	17.9	3419	2	97	0.77	6.88	50	415.3	4
7	17	3478	2	89.4	1.05	7.67	50.3	415.2	4
8	16.8	3438	2	79.3	0.87	8.33	50.1	415	4
9	17.8	3322	2	81.4	1.18	8.45	50.2	415.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080908	スギ	105	105	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16	1391	2	122.8	1.69	7.05	50.2	241.2	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080909	スギ	105	105	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.7	1750	2	108.6	4.59	14.45	50.1	181.1	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080910	スギ	105	150	3600	2010/9/5				

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16	2245	2	66.2	2.42	15.96	50.2	370.1	3
2	16.2	2144	2	54.1	2.6	19.17	50.1	370	2
3	16.6	2135	2	84.8	1.75	12.33	50.2	370.2	4
4	16.7	2145	2	61.4	2.73	17.31	50.2	370	3
5	15.8	2298	2	54	2.87	19.45	50.1	370	2
6	17.2	2723	2	84.2	2.04	12.68	50.2	370	4
7	17.5	2293	2	71.4	2.79	15.35	50.1	370.1	3
8	18.1	2138	2	53.6	2.9	19.64	50	370.1	2
9	17.5	2260	2	70.7	2.37	15.06	50.1	370.2	3
10	17.6	2137	2	68.1	2.66	15.82	50.1	370	3
11	17.7	2093	2	71.3	2.06	14.64	50.2	370.2	3
12	16.4	2158	2	84.4	1.74	12.37	50.1	370.1	4
13	17.2	2166	2	64.6	2.63	16.51	50.2	370.2	3
14	16.6	2461	2	89.5	1.7	11.72	50.1	370.2	4
15	17.8	2291	2	72.6	1.99	14.33	50.2	370.1	3
16	17.6	2040	2	54.6	2.57	18.98	50	370.1	2
17	17.1	2044	2	69.6	2.69	15.58	50	370.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080911	スギ	105	210	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20	2315	3	59.7	0.44	7.04	50.5	965.3	3
2	21.6	2318	3	59.6	0.43	7.04	50.2	965.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080912	スギ	105	210	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.7	3074	3	50.1	1900/1/1	12.54	50.2	605.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080913	スギ	105	180	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	12.4	2399	1	96.3	0.39	5.07	50.4	709.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080914	スギ	105	180	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15.9	2883	2	59.8	1.3	11.19	50.3	415.1	3
2	16.8	2851	2	62	1.42	10.97	50.1	415.2	3
3	16.7	3045	2	81.4	1.28	8.55	50.4	415.3	4
4	18.1	3061	2	94	0.9	7.2	50.1	415.2	4
5	17.8	2792	2	80.2	0.99	8.37	50.1	415.2	4
6	17.9	2866	2	78.3	1.18	8.74	50.2	415.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080915	スギ	105	240	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.1	3258	2	86.5	0.21	4.25	50.2	1260.9	4
2	19.8	3148	2	78.1	0.19	4.66	50.7	1260.6	3
3	23.8	3227	3	56.4	0.21	6.4	50.7	1260.8	2
4	19.8	3008	2	83.5	0.21	4.39	51.1	1260.7	4
5	23.6	3259	3	62.3	0.22	5.82	50.9	1260.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080916	スギ	105	240	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.9	4829	3	100.7	0.53	5.81	50.6	827.4	5
2	19.4	3502	2	58.8	0.61	9.64	50.4	827.2	2
3	22.7	3740	3	58.7	0.66	9.71	50.3	827.3	2
4	21.5	3691	3	64.4	0.61	8.86	50.2	827.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080917	スギ	105	300	2700	2010/9/5				

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.6	3010	3	38	0.25	7.7	50.3	1969.6	1
2	24.8	3006	3	59.7	0.31	5.06	50.4	1970.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080919	スギ	105	300	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.4	4871	3	52	0.54	10.15	50.4	1477.3	2
2	21.2	4367	3	55.4	0.45	9.46	50.6	1477.2	2
3	21.6	4491	3	50.8	0.47	10.31	50.8	1477.4	2
4	24.6	4590	3	59.2	0.43	8.87	50.5	1477.4	3
5	21.5	4548	3	41.4	0.52	12.6	50.4	1477.4	2
6	22.5	4852	3	52.9	0.34	9.78	50.2	1477.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10080920	スギ	105	330	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.4	4939	3	53.3	0.39	8.97	50.3	1787.5	2
2	21.4	6039	3	54	0.28	8.74	50.5	1787.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10081000	スギ	105	105	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.3	1317	2	105.6	1.47	7.7	50.3	241.2	5
2	17	1254	2	107.6	1.55	7.67	50.1	241.1	5
3	16.5	1320	2	107.1	1.33	7.47	50.2	241	5
4	16.8	1494	2	120.6	1.21	6.67	50.1	241.1	6
5	18.7	1454	2	133.8	1.15	6.07	50.3	241.2	6
6	17.7	1506	2	127.2	1.23	6.4	50.4	241.2	6
7	17.7	1446	2	109.2	1.38	7.4	50.4	241.2	5
8	18.4	1491	2	134.6	1.22	6.11	50.2	241.1	6
9	18.3	1479	2	118.3	1.29	6.85	50.4	241.2	5
10	17.4	1336	2	101	1.6	8.12	50.2	241.2	5
11	18	1247	2	104.8	1.66	7.94	50.1	241.1	5
12	17.4	1336	2	124.8	1.36	6.64	50.1	241.3	6
13	17.6	1404	2	111.4	1.47	7.38	50.2	241.2	5
14	17.8	1329	2	99.9	1.67	8.26	50.1	241.1	5
15	15.2	1537	2	130	1.17	6.24	50	241.2	6
16	19.1	1403	2	122.2	1.2	6.59	50.2	241.2	6
17	17.5	1360	2	113.7	1.55	7.34	50	241	5
18	16.4	1366	2	122.5	1.18	6.55	50.2	241.1	6
19	15.5	1452	2	124.3	1.47	6.77	50.1	241.2	6
20	15.9	1486	2	119.2	1.65	7.18	50.1	241.4	6
21	18.4	1515	2	126.7	1.31	6.51	50.1	241.2	6
22	19.2	1302	2	113.5	1.32	7.11	50.4	241.1	5
23	18.3	1405	2	125.8	1.47	6.71	50	241.2	6
24	18.6	1578	2	107.8	1.67	7.78	50.1	241.2	5
25	18	1342	2	118.8	1.4	6.94	50.3	241.3	5
26	16.8	1406	2	116.5	1.41	7.06	50.1	241.1	5
27	17.7	1303	2	118.3	1.44	7	50.2	241	5
28	17.7	995	2	77.3	2.31	10.83	50.2	241.2	3
29	17.4	1352	2	121.4	1.35	6.77	50.2	241.1	6
30	17.8	1448	2	120.2	1.18	6.66	50.2	241.3	6
31	17.3	1402	2	122.3	1.39	6.77	50.3	241.1	6
32	18.3	1430	2	105.8	1.21	7.43	50.2	241.1	5
33	18.7	1302	2	116.5	1.45	7.1	50.2	241.2	5
34	18.3	1397	2	111.2	1.28	7.2	50.4	241.3	5
35	18.6	1412	2	123.6	1.28	6.6	50.3	241.1	6
36	18.8	1474	2	117.7	1.42	7.01	50.3	241.2	5
37	18.4	1409	2	118.6	1.47	7.02	50.2	241.2	5
38	17.3	1419	2	114.8	1.41	7.15	50	241.1	5
39	17.8	1398	2	115.8	1.58	7.27	50.1	241.2	5
40	17.7	1316	2	113	1.72	7.54	50.3	241.1	5
41	16.1	1397	2	111	1.52	7.44	50.4	241	5
42	17.8	1437	2	122.8	1.4	6.76	50.2	241.2	6
43	18	1378	2	118	1.35	6.92	50.3	241	5

44	16.4	1388	2	119	1.48	7.01	50.2	241.1	6
45	16.8	1388	2	116.1	1.35	7.02	50.1	241	5
46	17	1382	2	103.6	1.66	8.02	50	241.2	5
47	18.1	1492	2	124.6	1.25	6.53	50.3	241.2	6
48	16.7	1425	2	115.5	1.32	7.02	50.1	241.1	5
49	17.6	1188	2	75.8	2.43	11.11	50.2	241.2	3
50	17.7	1315	2	112.7	1.51	7.35	50.2	241.2	5
51	17.5	1259	2	93.3	1.76	8.81	50.3	241.1	4
52	17.7	1064	2	96.7	1.43	8.24	50.2	241.2	4
53	16.8	1577	2	119.8	1.38	6.88	50.2	241.3	6
54	16.5	1448	2	126.3	1.19	6.4	50.1	241	6
55	16	1254	2	104.3	1.58	7.89	50.2	241.1	5
56	17.2	1246	2	112.2	1.46	7.33	50	241.1	5
57	17.3	1245	2	103.1	1.45	7.83	50.3	241.2	5
58	18.3	1226	2	99.4	1.72	8.35	50	241.2	5
59	17.4	1248	2	99.8	1.55	8.14	50.2	241	5
60	17.1	1337	2	114.6	1.35	7.1	50.2	241.3	5
61	18.5	1044	2	96.1	1.76	8.61	50.2	241.2	4
62	17.1	1277	2	108.9	1.51	7.56	50.2	241.3	5
63	16.4	1555	2	81.6	2	10.05	50.3	241	4
64	15.3	1451	2	86.4	1.78	9.4	50.1	241.2	4
65	19.3	1147	2	83.4	1.8	9.68	50.4	241.1	4
66	17.1	1460	2	88.2	1.8	9.27	50.1	241.2	4
67	17.8	1077	2	101.9	1.62	8.08	50.1	241.1	5
68	18.7	1509	2	87.1	1.93	9.48	50.2	241.1	4
69	17.6	1189	2	80.1	2.12	10.34	50.1	241.2	4
70	16.7	1274	2	63.6	2.57	12.91	50.3	241.2	3
71	17.2	1010	2	71.5	1.96	11.17	50.1	241.1	3
72	16.2	1497	2	107.7	1.25	7.36	50.3	241.2	5
73	17.5	1425	2	77.7	2.01	10.48	50.2	241.1	3
74	17.6	1205	2	69.3	2.32	11.82	50	241.1	3
75	17.2	1053	2	66.2	2.4	12.34	50.1	241.1	3
76	16.5	1269	2	83	2.03	9.95	50.4	241.1	4
77	16.3	1287	2	102.4	1.55	7.98	50.1	241.2	5
78	16.9	1457	2	97.7	1.53	8.26	50.3	241.1	4
79	17.7	1268	2	96.6	1.29	8.1	50.2	241.1	4
80	17.8	1324	2	80.5	1.94	10.12	50.1	241.2	4
81	17.5	1384	2	85.3	1.78	9.5	50	241.1	4
82	17.9	1196	2	95.9	1.86	8.72	50.2	241	4
83	17.1	1218	2	101.5	1.8	8.29	50	241.2	5
84	18.1	1165	2	69	2.41	11.97	50.1	241.4	3
85	17.2	1441	2	85.6	2.17	9.85	50.4	241.2	4
86	5.7	1413	1	87.8	1.91	9.41	50	241.1	4
87	15.6	1290	2	75.2	2.27	11.01	50.2	241	3
88	17.3	1351	2	75.4	2.35	11.08	50.2	241.1	3
89	18	1111	2	85.6	1.84	9.53	50.2	241.1	4
90	17.8	1530	2	88.1	1.94	9.41	50.2	241.1	4
91	18.1	1436	2	115.3	1.25	6.96	50.1	241.1	5
92	17.9	1228	2	64.2	2.74	12.98	50.2	241	3
93	18	983	2	78	2	10.44	50.1	241.1	3
94	15.8	1168	2	104.2	1.62	7.93	50.2	241	5
95	16.2	1400	2	89.3	1.58	8.95	50.2	241.2	4
96	16.4	1367	2	81.5	1.89	9.97	50.1	241.1	4
97	18.8	1229	2	71	2.36	11.62	50.1	241	3
98	16	1330	2	82.9	2.25	10.2	50	241.2	4
99	17.9	1308	2	75.2	2.09	10.85	50.1	241.3	3
100	18.1	1422	2	90.9	1.91	9.15	50.3	241.2	4
101	18.1	1528	2	81.9	1.8	9.83	50.2	241.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10081001	スギ	105	105	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	17.2	1468	2	74.1	4.99	19.42	50.1	181	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10081201	スギ	105	360	3600	2010/9/5				

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.8	5639	3	42.7	0.29	10.15	50.7	2126.6	2
2	20.9	6126	3	49.2	0.31	8.86	50.2	2126.8	2
3	22.2	5630	3	42.8	0.26	10.1	50.1	2126.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10081202	ヒノキ	120	120	5400	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.4	4323	2	105	7.12	27.14	50.1	180.1	5
2	18.8	5115	2	126.4	6.19	22.82	50.1	180.1	6
3	19.1	4910	2	112.4	7.05	25.73	50.2	180.1	5
4	19.5	4799	2	121.1	6.93	24.26	50.2	180	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10081901	スギ	120	120	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.7	1975	2	74.8	1.05	9.42	50.2	360.2	3
2	21.3	1959	3	70.2	1.53	10.45	50.2	360.2	3
3	19.1	2122	2	70.3	1.38	10.29	50.1	360.3	3
4	19.9	2059	2	78.6	1.46	9.43	50	360.2	3
5	18.6	2182	2	49.6	2.06	14.67	50.3	360.2	2
6	19	2093	2	54.5	1.71	13.21	50	360.1	2
7	24.3	1797	3	77.1	1.48	9.6	50.3	360.3	3
8	23.7	1816	3	66.5	1.53	10.94	50.2	360	3
9	19.5	2099	2	66.8	1.5	10.88	50.1	360.2	3
10	21.7	1978	3	78.5	1.35	9.32	50.2	360	3
11	26.6	1616	4	70.5	1.6	10.48	50.4	360.4	3
12	16.8	2424	2	50.4	1.98	14.39	50.1	360.1	2
13	22.3	1890	3	74.8	1.32	9.69	50.3	360.3	3
14	24.3	1733	3	63.4	1.71	11.58	50.2	360.1	3
15	21.5	1923	3	50.5	1.78	14.17	50.2	360	2
16	20.9	1996	3	98.3	0.99	7.36	50.3	360.1	4
17	24.4	1724	3	80.7	1.16	8.91	50.6	360.2	4
18	23	1870	3	91.4	0.97	7.82	50.1	360.1	4
19	26.1	1673	4	59	1.61	12.22	50.1	360	3
20	22.6	1829	3	59.3	1.72	12.27	50.3	360.2	3
21	20	2075	3	61.5	1.63	11.81	50.2	360.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082300	スギ	105	180	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.6	2662	2	58.9	1	11.04	50.2	415.2	3
2	16.6	3234	2	82.7	1.01	8.16	50.4	415.2	4
3	18.3	3140	2	93.1	1.23	7.59	50.1	415.3	4
4	17.9	2657	2	87.5	1.38	8.15	50	415.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082301	スギ	105	240	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.3	3734	3	52.2	0.73	10.91	50.5	827.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082302	スギ	105	270	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.6	4148	3	55.1	0.48	9.11	50.2	1040.3	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082303	スギ	105	210	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.4	3983	3	87.5	12.95	6.47	50	605.3	4
2	20.6	3300	3	68.8	1.03	9.26	50.4	605.1	3
3	22.1	3218	3	50.9	1.07	12.19	50.2	605.2	2
4	21.1	3516	3	70.3	0.84	8.9	50.4	605.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082304	スギ	105	150	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.1	2175	2	65.2	2.44	16.2	50.1	370.1	3
2	17.3	2367	2	84.9	1.73	12.28	50.3	370	4
3	16.8	2246	2	80.2	1.87	13.05	50	370.1	4
4	16.5	2255	2	60	2.85	17.8	50	370.2	3
5	17.7	2312	2	81.2	1.98	13.03	50.1	370.3	4
6	17.1	2333	2	77.7	2.58	14.12	50.2	370.1	3
7	16.2	2333	2	80.4	2.24	13.39	50.3	370.1	4
8	16.4	2328	2	75.2	2.24	14.16	50.3	370.1	3
9	17.4	2431	2	63.1	2.48	16.69	50.1	370	3
10	17	2666	2	75.8	1.73	13.57	50.1	370.2	3
11	17.1	2476	2	63.8	2.77	16.83	50.2	370.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082401	スギ	105	180	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	13.9	2189	1	61.1	0.38	7.75	50.8	709.5	3
2	19	2159	2	81.8	0.45	5.96	50.4	709.3	4
3	17.1	2385	2	96.7	0.36	5.02	50.7	709.4	4
4	18.3	2029	2	67.6	0.63	7.3	50.3	709.3	3
5	15.6	2104	2	69.8	0.64	7.09	50.5	709	3
6	16.6	1989	2	73	0.51	6.68	50.4	709.2	3
7	17	2641	2	74.4	0.51	6.56	51	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082402	スギ	105	240	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.9	2878	3	53.7	0.35	6.85	50.4	1260.4	2
2	21.8	3377	3	78.7	0.34	4.78	50.6	1260.7	3
3	21.3	3205	3	80.4	0.17	4.51	50.9	1260.6	4
4	20.4	3317	3	65.6	0.3	5.62	50.5	1260.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082603	スギ	105	135	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.2	1810	2	88.5	0.97	7.38	50.3	400.3	4
2	18.3	1783	2	63.2	1.5	10.47	50.3	400	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082604	スギ	105	300	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24	5651	3	41.7	0.52	12.49	50.4	1477.1	2
2	23.2	4654	3	39.9	0.48	12.99	50	1477.1	2
3	24.4	5888	3	50.2	0.44	10.4	50.4	1477.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082605	スギ	105	330	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.7	9396	3	50.9	0.45	9.43	51.1	1787.4	2
2	23.5	7983	3	48.9	0.4	9.74	50.5	1787.4	2
3	22.4	8968	3	51.6	0.34	9.2	50.8	1787.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082606	スギ	105	360	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.4	7576	3	53.2	0.29	8.2	50.4	2126.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082607	スギ	105	300	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	4310	2	58.3	0.07	4.93	51.3	1969.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082608	スギ	105	240	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.2	3632	3	70.5	0.29	5.24	50.6	1260.5	3
2	20.9	3854	3	72.6	0.22	5.03	50.4	1260.4	3
3	23.8	3601	3	72.1	0.16	5	50.7	1260.4	3
4	23.3	3606	3	57	0.25	6.37	51.2	1260.6	2
5	22.4	3774	3	75.8	0.24	4.85	50.4	1260.7	3
6	22.1	3793	3	47.4	0.35	7.72	50.3	1260.5	2
7	22.2	4255	3	68.6	0.22	5.31	51.1	1260.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082609	スギ	105	240	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.1	4963	3	67.7	0.57	8.42	50.2	827.4	3
2	22	4315	3	59.2	0.62	9.59	50.5	827.4	3
3	21.6	4087	3	70.1	0.6	8.18	50.1	827.1	3
4	21.4	4661	3	85.2	0.34	6.58	50.1	827.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082610	スギ	105	180	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.4	3916	2	78	1.02	8.61	50.1	415.2	3
2	17.2	2922	2	68.9	1.35	9.94	50.1	415.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082611	スギ	105	180	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.5	2507	2	80.6	0.52	6.11	50.3	709.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082612	スギ	105	150	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.8	2891	2	90.3	1.92	11.85	50.2	370.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082613	スギ	105	330	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.6	4233	3	54	0.04	4.75	50.6	2383.2	2
2	19.5	4090	2	48.4	0.22	5.57	50.6	2382.9	2
3	21.8	3849	3	48.5	0.18	5.52	50	2383.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082614	スギ	105	330	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.3	5572	3	73	0.24	6.5	50.2	1787.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082615	スギ	105	300	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.9	4441	3	60.2	0.34	11.5	50.1	1969.4	3
2	22.9	4883	3	51.7	0.55	13.54	50.7	1969.2	2
3	23.1	5004	3	55.2	0.35	12.53	50.1	1969.6	2
4	22.1	5313	3	69.2	0.23	9.94	50.4	1969.5	3
5	21.9	4672	3	56.9	0.38	12.19	50.4	1969.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082616	スギ	105	300	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.3	3996	3	53.3	0.16	5.48	50.2	1969.8	2
2	19.6	3103	2	39.7	0.13	7.26	51.3	1969.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
-------	-----	----	----	-----	----	--	--	--	--

10082617	スギ	105	270	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.9	4302	3	77	0.23	4.3	50.7	1595.9	3
2	23.1	3853	3	60.3	0.27	5.46	51.1	1595.9	3
3	21	5044	3	64.8	0.18	5.01	50.1	1595.5	3
4	22.2	4737	3	82	0.34	4.16	51	1596	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082618	スギ	105	270	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20	4158	3	67.2	0.46	7.54	50.8	1040.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082701	スギ	105	180	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.8	2937	2	76.8	1.16	8.87	50.1	415.2	3
2	16.8	2954	2	72.1	1.25	9.46	50.1	415.1	3
3	17.3	3276	2	78.1	1.13	8.71	50.1	415.2	3
4	16.9	3012	2	67.1	1.4	10.22	50.2	415.1	3
5	17.3	3553	2	89.5	0.87	7.48	50.4	415.1	4
6	18.1	2665	2	68.5	1.38	10.02	50	415	3
7	16	2915	2	74.5	1.38	9.32	50.4	415.1	3
8	17.7	2869	2	62.5	1.4	10.87	50.1	415.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082702	スギ	105	150	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	1813	2	94.4	0.74	6.27	50.6	492.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082703	スギ	105	105	3600	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	2041	2	72.3	7	21.78	50.2	181	3
2	18.2	2069	2	72.8	9.37	24.09	50	181.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082704	スギ	105	105	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.2	1028	2	72.5	3.14	12.22	50.1	241.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082705	スギ	105	300	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.5	3459	2	55.7	0.16	5.25	50.3	1970	2
2	19.3	3861	2	51.5	0.17	5.67	51	1969.9	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082706	ヒノキ	120	120	5400	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.6	4980	2	135.4	5.62	21.13	50.1	180	6
2	19.1	4855	2	106.9	7	26.61	50.3	180	5
3	19	4394	2	84.9	8.7	33.43	50.2	180.1	4
4	18.7	4404	2	99.9	7.95	29	50.1	180.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10082800	スギ	105	210	2700	2010/9/5				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.8	2701	2	78.5	0.34	5.36	50.4	965.6	3