

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100100	スギ	105	150	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15.8	2189	2	69.8	2.01	14.85	50.1	370	3
2	16.6	2306	2	77.3	1.54	13.13	50.4	370.2	3
3	16.3	2198	2	77.3	2.04	13.64	50.2	370.1	3
4	16.6	2289	2	91.2	1.77	11.6	50.1	370.1	4
5	18.5	2409	2	64.4	2.08	15.99	50.2	370	3
6	16.6	2202	2	55	2.94	19.24	50	370	2
7	17	2305	2	63.5	2.49	16.59	50.4	370.1	3
8	16	2193	2	81.1	2.89	13.94	50.1	370	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100101	スギ	105	180	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.6	2831	2	53.4	1.49	12.58	50.1	415.1	2
2	17.6	2836	2	70.3	1.66	10.08	50.3	415.3	3
3	15.4	2709	2	59.6	1.52	11.46	50	415.2	3
4	15.4	2676	2	72.4	1.14	9.31	50.2	415.1	3
5	17.6	2700	2	64.5	1.36	10.53	50	415	3
6	17	2585	2	66.2	1.4	10.34	50.2	415.2	3
7	17.1	2920	2	95.8	0.99	7.17	50.2	415.2	4
8	16.8	2564	2	59.8	1.6	11.5	50.2	415.2	3
9	17.4	2816	2	94.2	1.03	7.31	50.2	415.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100102	スギ	105	270	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.1	5104	3	69.2	0.44	7.31	50.4	1040.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100103	スギ	105	240	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.9	4076	3	60.8	0.81	9.54	50.7	827.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100104	スギ	105	180	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	2194	2	79.5	0.38	3.52	50.5	415.3	4
2	16.5	2427	2	84.4	0.37	3.33	50.3	415.3	4
3	19.4	2062	2	77.9	0.5	3.7	51.1	415.5	3
4	17.8	2381	2	84.9	0.48	3.42	50.4	415.3	4
5	16.6	2305	2	89.9	0.45	3.23	50.1	415.4	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100105	スギ	105	150	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.3	1542	2	72.8	0.83	8.01	50.2	492.3	3
2	18.8	1873	2	95	0.68	6.18	50.4	492.2	4
3	14.8	2126	1	108.9	0.73	5.53	50.2	492.4	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100106	スギ	105	120	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	13.5	1401	1	108.5	5.26	0.38	50.1	315.1	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100200	スギ	120	120	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19	1880	2	107.6	0.92	6.74	50.3	360.1	5
2	16.6	1875	2	96.7	0.9	7.38	50	360.1	4
3	17.4	2202	2	127.8	0.8	5.7	50.2	360.2	6
4	18.6	1876	2	118.9	0.77	6.04	50.2	360.2	6
5	17	1503	2	85.9	1.18	8.47	50.1	360.2	4
6	19.2	1905	2	111.1	0.85	6.48	50.3	360	5
7	16.9	2024	2	93.7	0.88	7.57	50.2	360.3	4
8	18.6	1560	2	81.2	1.33	9.04	50.1	360.1	4
9	17	1864	2	111.9	0.99	6.58	50.4	360	5
10	16.9	1566	2	86.4	1.03	8.27	50.6	360.2	4
11	17.2	2115	2	118.1	0.82	6.12	50.2	360.1	5
12	17.4	1592	2	89.9	1.15	8.11	50.4	360.2	4
13	17.3	1890	2	99.2	1.04	7.35	50.3	360.1	5
14	18.1	1853	2	103.8	1.09	7.12	50.4	360.1	5

15	17	1582	2	95.9	0.85	7.39	50	360.3	4
16	18.4	1874	2	123.8	0.82	5.88	50.3	360.2	6
17	17.3	1898	2	106.5	0.72	6.6	50.5	360.3	5
18	17.7	1926	2	110.2	0.88	6.56	50.4	360.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
					2010/10/12				
10100201	スギ	105	105	2700					
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.3	1247	2	96.5	7.74	0.92	50.2	241.1	4
2	17.2	1188	2	110.1	1.78	7.76	50.1	241.1	5
3	17.7	1211	2	97.6	1.94	8.68	50.3	241.2	4
4	16.7	1473	2	105.3	1.79	8.05	50	241.2	5
5	17.3	1202	2	113.8	1.25	7.04	50.1	241.2	5
6	17.9	1075	2	47.4	3.82	17.68	50.2	241.1	2
7	16.6	1287	2	81.5	1.9	9.98	50.1	241.1	4
8	15.8	1349	2	117.4	1.56	7.17	50.1	241.1	5
9	17.1	1235	2	100	1.77	8.35	50.1	241	5
10	17.5	1373	2	84.1	2.2	10.03	50.1	241.2	4
11	16.6	1507	2	123.8	1.46	6.78	50.2	241.3	6
12	18.3	1305	2	78.5	2.19	10.58	50.1	241.1	3
13	16.9	1339	2	120.7	1.43	6.88	50.3	241.2	6
14	17.5	1303	2	86.3	2.17	9.8	50.1	241.1	4
15	17.5	1290	2	72	2.57	11.71	50.1	241.1	3
16	17.4	1339	2	108.2	1.59	7.67	50.4	241.3	5
17	17.5	1580	2	114.9	1.7	7.43	50.1	241.1	5
18	16.6	1245	2	75.7	2.48	11.17	50.2	241.1	3
19	16	1105	2	80.1	2.17	10.39	50.2	241.2	4
20	16.1	1287	2	74.4	2.32	11.17	50.1	241.2	3
21	18	1210	2	76.9	2.47	11.03	50.2	241.1	3
22	17.5	1205	2	92.3	1.82	8.95	50.1	241	4
23	15.8	1309	2	107.2	1.4	7.54	50.3	241.3	5
24	18	1163	2	76.3	2.41	11.04	50.3	241.4	3
25	18.4	1427	2	74.9	2.43	11.21	50.2	241	3
26	17.8	1466	2	120.8	1.4	6.85	50.3	241.3	6
27	17.7	1129	2	103.8	1.63	7.97	50.3	241.2	5
28	17.2	1323	2	91.1	2.03	9.26	50.1	241.2	4
29	15.9	1415	2	138.3	1.1	5.86	50.1	241.1	6
30	17.4	1282	2	101.8	1.68	8.15	50.2	241.2	5
31	18.2	1035	2	92.6	1.95	9.07	50	241.3	4
32	15.2	1084	2	85	2.12	9.87	50	241.2	4
33	17.9	1144	2	101	1.68	8.2	50.2	241.3	5
34	16.5	1124	2	62.7	2.76	13.26	50	241	3
35	15	1424	2	127	1.49	6.67	50.2	241.1	6
36	17	1284	2	104	1.75	8.08	50.2	241.1	5
37	18.4	983	2	80.6	2.32	10.47	50.3	241	4
38	16.2	1492	2	99.5	1.59	8.2	50.1	241	5
39	16	1232	2	88.1	2.08	9.56	50	241.2	4
40	17.9	1089	2	82.4	2.18	10.17	50.3	241.3	4
41	16	1210	2	80.8	2.25	10.39	50.2	241	4
42	16.9	1095	2	64.7	2.87	13.04	50.1	241.1	3
43	16.6	998	2	70.2	2.5	11.87	50.2	241	3
44	13.4	1268	1	57.2	2.98	14.48	50.2	241.2	2
45	15.2	995	2	70.1	2.46	11.85	50.2	241.2	3
46	18.2	974	2	70	2.53	11.93	50.1	241.1	3
47	18.3	891	2	71	2.29	11.55	50.2	241.1	3
48	16.5	1314	2	108.7	1.51	7.57	50	241.1	5
49	16.1	1384	2	119.3	1.6	7.12	50.1	241.2	6
50	17.2	1333	2	111.7	1.49	7.38	50.3	241.1	5
51	16.9	1425	2	108.8	1.55	7.61	50.1	241.3	5
52	18.4	1205	2	100.9	1.89	8.42	50	241.1	5
53	17	1410	2	111.9	1.67	7.55	50.2	241.1	5
54	17.8	1161	2	103.6	1.85	8.21	50	241.1	5
55	16.5	1213	2	68.2	2.53	12.18	50.2	241.1	3
56	17.2	1326	2	101.2	1.69	8.2	50	241.1	5
57	18.2	1419	2	96.3	1.69	8.52	50.2	241.1	4
58	17.8	1034	2	87.5	2.11	9.63	50.2	241.2	4
59	16.8	1409	2	111.5	1.64	7.55	50.2	241.4	5
60	16.1	1483	2	91.5	1.66	8.86	50	241.2	4
61	16	1207	2	79.8	2.42	10.66	50.2	241	4
62	14.3	1475	1	106.4	1.67	7.85	50.3	241	5
63	16.1	1105	2	80.6	2.2	10.36	50.1	241	4
64	16	1189	2	83.9	2.12	9.96	50.3	241.2	4
65	16.2	1193	2	82.1	2.09	10.1	50.1	241	4

66	16.4	1152	2	83.6	2.25	10.12	50.3	241.1	4
67	16.5	1250	2	107.5	1.4	7.52	50.2	241.1	5
68	17.2	1107	2	87.2	1.97	9.51	50.4	241.2	4
69	15.8	1302	2	94.3	2	8.98	50.1	241	4
70	17.7	1032	2	72.7	2.41	11.46	50.1	241.1	3
71	15.3	1189	2	104	1.84	8.17	50.3	241.3	5
72	17.2	1126	2	71.4	2.33	11.54	50.2	241.1	3
73	17.3	1025	2	83.6	2.2	10.07	50.2	241.1	4
74	15.5	1225	2	92.5	2.02	9.14	50.2	241.2	4
75	15.3	1261	2	95.1	1.72	8.64	50.2	241.2	4
76	17.5	1272	2	95.2	1.82	8.74	50.2	241.3	4
77	17.1	1149	2	73.1	2.38	11.38	50.2	241	3
78	15.3	1243	2	99.4	1.71	8.33	50.2	241.2	5
79	14.4	1323	1	124.6	1.08	6.36	50.1	241	6
80	12.5	1554	1	84.8	2.01	9.77	50.1	241.1	4
81	19.7	1586	2	86.9	1.89	9.46	50.3	241.2	4
82	16.5	1593	2	86.2	2.22	9.85	50.3	241.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100400	スギ	105	300	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22	4903	3	56.1	0.44	12.42	50.2	1969.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100401	スギ	105	240	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.5	2907	2	59.8	0.11	5.95	50.9	1260.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100402	スギ	105	210	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.3	2196	2	79	0.34	5.33	50.2	965.6	4
2	17.7	2298	2	56.2	0.44	7.45	50.3	965.3	2
3	19.2	2375	2	53.8	0.48	7.8	50.6	965.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100403	スギ	105	105	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15.1	1739	2	85.3	4.9	17.47	50	181.2	4
2	18.2	1775	2	86.9	5.68	18	50	181.1	4
3	17.1	1680	2	79.7	6.09	19.51	50.1	181.1	3
4	17.8	1936	2	83.7	4.81	17.6	50.1	181.1	4
5	18.1	1674	2	100	4.7	15.4	50.1	181.1	5
6	18.3	1585	2	77	5.33	19.23	50	181.1	3
7	16.6	1570	2	84.5	4.6	17.27	50.1	181.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100800	スギ	105	105	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	13.9	1175	1	81.5	2.28	10.35	50.3	241.2	4
2	13	1366	1	80.7	2.21	10.37	50.3	241.3	4
3	10.9	1230	1	93.7	1.87	8.89	50.3	241.1	4
4	11.6	1572	1	133.3	1.36	6.3	50.2	241.2	6
5	11.8	1478	1	119.7	1.64	7.15	50	241.3	6
6	12.5	1464	1	123.8	1.58	6.9	50.3	241.4	6
7	8.5	1275	1	83.2	1.92	9.84	50	241.2	4
8	8.4	1223	1	84.5	2.28	10.07	50.1	241	4
9	9.4	1254	1	80.5	2.39	10.57	50.1	241.1	4
10	12.8	1378	1	96.7	1.67	8.47	50.2	241	4
11	9.1	1189	1	73.3	2.44	11.43	50	241.1	3
12	14.5	1223	1	96.3	1.82	8.65	50.2	241.1	4
13	13	1284	1	119.5	1.62	7.12	50.3	241	6
14	12.3	1096	1	98.2	1.84	8.54	50.2	241	4
15	10.2	1302	1	83.8	1.87	9.73	50.1	241.2	4
16	9.2	1272	1	79.7	2.35	10.61	50.2	241.1	4
17	9.9	1327	1	115.2	1.67	7.38	50.2	241.1	5
18	12.1	1475	1	111.7	1.5	7.4	50	241.2	5
19	12.8	1407	1	118.6	1.48	7.03	50.3	241.3	5
20	16	1129	2	103.2	1.74	8.12	50.1	241.2	5
21	14.5	1221	1	97.9	1.9	8.62	50.1	241	4
22	11.5	1548	1	100.5	1.54	8.09	50.1	241.1	5
23	12.2	1455	1	108	1.73	7.82	50.3	241.1	5
24	10.2	1169	1	76	2.25	10.92	50.2	241.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100801	スギ	120	120	2700	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.8	1501	3	91.1	7.77	0.9	50.3	360.2	4
2	27.1	1367	4	70.2	1.28	10.19	50.4	360.2	3
3	21.3	1777	3	77.5	1.42	9.5	50.3	360.1	3
4	25.9	1459	4	62.4	1.5	11.54	50.2	360.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10100802	スギ	120	120	3600	2010/10/12				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.4	1979	3	71.7	3.83	18.52	50.2	270.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101200	ヒノキ	120	120	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.9	2076	2	101.2	1.09	7.27	50.6	360.2	5
2	18.7	2097	2	126.8	0.75	5.69	50.3	360.2	6
3	18.7	2014	2	125.8	0.75	5.73	50.2	360.3	6
4	18.9	2023	2	98.7	1.06	7.4	50.6	360.2	4
5	18.1	1867	2	110	0.96	6.65	50.4	360.2	5
6	17.1	2129	2	111.3	0.86	6.48	50.5	360.1	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101201	ヒノキ	105	105	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17	1520	2	112	1.7	7.58	50.1	241.2	5
2	17	1637	2	132.9	1.39	6.34	50.3	241.2	6
3	16.6	1695	2	119	1.22	6.74	50.4	241	6
4	17.4	1586	2	111.5	1.6	7.5	50.3	241.1	5
5	17.1	1767	2	122.3	1.46	6.85	50.1	241.3	6
6	17.5	1630	2	118.1	1.56	7.13	50.3	241.1	5
7	17.5	1613	2	134.2	1.21	6.11	50.4	241.1	6
8	18.8	1579	2	133.9	1.44	6.36	50.2	241.3	6
9	18.3	1603	2	132	1.11	6.09	50.3	241	6
10	17.8	1612	2	137	1.33	6.14	50.1	241.2	6
11	15.1	1703	2	150.7	1.01	5.38	50.2	241.2	6
12	17	1332	2	130.4	1.21	6.26	50.2	241.2	6
13	17.3	1540	2	136.4	1.23	6.06	50.1	241.2	6
14	18.4	1663	2	140.2	1.23	5.93	50	241.1	6
15	18.4	1526	2	124.8	1.33	6.62	50	241.5	6
16	17.5	1479	2	137.9	1.23	6.01	50.1	241.3	6
17	18.7	1463	2	135.9	1.18	6.03	50.1	241.3	6
18	17.3	1439	2	119.9	1.69	7.18	50.1	241.1	6
19	16.4	1553	2	119.6	1.64	7.15	50	241.1	6
20	17.2	1616	2	139.7	1.31	6.02	50.3	241.2	6
21	18.1	1308	2	131.3	1.49	6.5	50.2	241	6
22	16.7	1534	2	150.1	1.1	5.49	50.1	241.2	6
23	15.6	1773	2	137.6	1.21	5.99	50.3	241.1	6
24	19.1	1606	2	113.9	1.61	7.39	50.1	241.1	5
25	19.2	1388	2	115.5	1.53	7.22	50.3	241	5
26	16.6	1516	2	125.7	1.39	6.63	50.3	241.3	6
27	13.9	1922	1	136	1.18	6.02	50.2	241.1	6
28	18	1476	2	138	1.37	6.14	50.2	241.1	6
29	18.1	1364	2	112	1.62	7.49	50.3	241.1	5
30	17.4	1515	2	107.5	1.54	7.65	50.4	241	5
31	16.7	1591	2	155.4	1.17	5.41	50.1	241.2	6
32	18.7	1424	2	135.3	1.42	6.28	50.4	241.1	6
33	17.9	1610	2	124.9	1.44	6.71	50.2	241.1	6
34	17.8	1734	2	137.4	1.32	6.11	50.3	241.2	6
35	18.5	1378	2	125.8	1.38	6.61	50.2	241	6
36	16.9	1363	2	129.3	1.35	6.43	50.5	241.1	6
37	16.9	1558	2	140.8	1.33	6.01	50.1	241.2	6
38	16.7	1734	2	142.4	1.19	5.81	50.3	241.2	6
39	19.3	1422	2	132.8	1.35	6.31	50.2	241.3	6
40	17.6	1422	2	112.2	1.53	7.39	50.2	241	5
41	18.6	1348	2	119.6	1.35	6.86	50.2	241.3	6
42	18.1	1454	2	144	1.05	5.62	50.2	241.1	6
43	16.4	1637	2	134.4	1.21	6.11	50.1	241.1	6
44	17.9	1562	2	125.7	1.31	6.55	50	241	6
45	17.6	1476	2	123.4	1.54	6.88	50	241.1	6
46	16.6	1531	2	140.9	1.25	5.92	50.1	241	6

47	19	1437	2	111.6	1.69	7.59	50.2	241.2	5
48	16.5	1536	2	135.4	1.47	6.33	50.1	241	6
49	18.4	1396	2	117.8	1.41	7.01	50	241.4	5
50	18.6	1366	2	122.3	1.31	6.7	50	241.3	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
					2010/12/10				
10101300	スギ	105	105	2700					
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	8.5	1287	1	122.8	1.33	6.69	50.2	241.2	6
2	14.6	1151	1	70.6	2.15	11.47	50.1	241	3
3	10.8	1147	1	79.7	2.16	10.43	50.1	241.4	4
4	14.5	1348	1	108	1.54	7.64	50.1	241.3	5
5	10.4	1129	1	67.2	2.62	12.42	50	241	3
6	9.9	1084	1	60.6	3	13.87	50.1	241.3	3
7	9.8	1096	1	61.4	3.15	13.87	50.2	241.1	3
8	8.3	1223	1	74.8	2.12	10.92	50.2	241.2	3
9	34.6	1038	5	77.5	2.16	10.66	50.2	241.4	3
10	10.1	1244	1	68.8	2.52	12.08	50.3	241.2	3
11	10.2	1256	1	75.3	2.28	11.03	50.1	241.3	3
12	8	1339	1	87.7	1.92	9.43	50.2	241.3	4
13	10.5	1123	1	71	2.31	11.58	50.2	241.1	3
14	11.9	1162	1	101.9	1.71	8.16	50.3	241	5
15	8.4	1196	1	71.9	2.41	11.57	50.2	241.2	3
16	11	1150	1	74.6	2.38	11.21	50	241.2	3
17	10.4	1239	1	119.2	1.44	6.97	50.1	241.3	6
18	22.2	1489	3	112.9	1.46	7.29	50.3	241.2	5
19	26.4	1300	4	73	2.55	11.56	50.2	241.1	3
20	25.6	1351	4	75.9	2.24	10.92	50.2	241.3	3
21	18.8	1746	2	102.3	1.58	8.02	50.1	241.2	5
22	27.4	1278	4	73.2	2.31	11.3	50.1	241.1	3
23	25.4	1349	4	66.9	2.65	12.5	50.1	241.2	3
24	28.6	1236	4	51.7	3.03	15.74	50.2	241	2
25	29	1086	4	75.5	2.44	11.15	50.4	241.1	3
26	30.3	1171	5	86.1	1.96	9.61	50	241.2	4
27	33	1135	5	51.5	3.33	16.09	50.2	241.1	2
28	24.3	1404	3	75.7	2.36	11.05	50.2	241.2	3
29	21.8	1551	3	119.7	1.49	6.99	50.1	241.1	6
30	18.1	1805	2	52	3.01	15.66	50	241	2
31	37.3	1049	5	72.9	2.44	11.47	50.2	241.1	3
32	22.9	1462	3	122.8	1.45	6.81	50.3	241.3	6
33	27.4	1287	4	81.8	1.79	9.85	50.2	241.5	4
34	23.2	1457	3	60.4	2.84	13.74	50.1	241.2	3
35	24.5	1375	3	78	2.13	10.57	50.2	241.3	3
36	27.7	1286	4	79.3	2.04	10.34	50.2	241.2	4
37	24.3	1412	3	91.8	1.83	9.01	50.1	241.3	4
38	26.1	1327	4	88.4	2.14	9.59	50.2	241.3	4
39	25	1354	4	75.5	2.52	11.24	50.2	241.3	3
40	25.3	1378	4	79.7	2.07	10.33	50.2	241.3	4
41	26.5	1293	4	45.4	3.62	18.13	50	241.2	2
42	26.1	1326	4	81.1	2.33	10.45	50.1	241.1	4
43	25.9	1330	4	86.2	2.28	9.92	50.1	241.2	4
44	23.1	1469	3	97.7	1.72	8.45	50.5	241.3	4
45	26.1	1327	4	72.2	2.46	11.58	50.2	241.2	3
46	24.3	1401	3	68.4	2.56	12.2	50	241.3	3
47	13	1129	1	70.9	2.47	11.73	50.5	241.1	3
48	17.5	1393	2	112	1.67	7.56	50	241.3	5
49	16.6	1165	2	74.4	2.42	11.26	50.2	241	3
50	27.6	1293	4	75.4	2.37	11.1	50	241.1	3
51	29.5	1187	4	77	2.38	10.93	50.1	241.1	3
52	24.3	1159	3	87.7	1.8	9.31	50.2	241.2	4
53	30.4	1318	5	109.2	1.48	7.51	50	241.1	5
54	13.3	1095	1	67.3	2.6	12.37	50.2	241	3
55	35.6	962	5	86.9	1.97	9.54	50.3	241.2	4
56	11.3	1144	1	68.5	2.56	12.17	50.1	241.1	3
57	11.1	1172	1	71.9	2.31	11.48	50.1	241.4	3
58	8.8	1247	1	76.7	2.39	10.99	50	241.3	3
59	13.2	1113	1	77.4	2.24	10.74	50.3	241.3	3
60	13.4	1168	1	73.3	2.44	11.44	50	241.3	3
61	18.3	982	2	79.9	2.17	10.42	50	241.2	4
62	12.3	1146	1	71.2	2.38	11.63	50.3	241.3	3
63	8.7	1231	1	80.3	2.08	10.29	50.1	241.4	4
64	17	1089	2	70.7	2.32	11.63	50.1	241	3
65	23.8	1321	3	101.7	1.69	8.16	50.2	241.1	5

66	13.6	1064	1	89.7	1.84	9.17	50.2	241	4
67	11.8	1305	1	108.3	1.44	7.51	50.2	241	5
68	11.9	1231	1	71	2.54	11.82	50	241.1	3
69	13.3	1092	1	74.9	2.38	11.16	50.3	241	3
70	16.8	1074	2	71.2	2.45	11.68	50.3	241	3
71	9.7	1207	1	75.5	2.42	11.12	50.5	241.2	3
72	11.9	1229	1	79.1	2.21	10.53	50.1	241	4
73	33.8	1183	5	93.6	1.88	8.91	50.2	241.1	4
74	11.1	1043	1	98.2	1.7	8.4	50.3	241.1	4
75	21.9	1467	3	102.9	1.56	7.96	50.1	241.2	5
76	10.7	1093	1	66.7	2.46	12.33	50.2	241.2	3
77	39	1077	5	82.1	2.25	10.26	50.4	241.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101301	スギ	105	105	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.5	1296	2	108.4	1.57	7.64	50.2	241.1	5
2	17.8	1378	2	59.9	3.16	14.14	50.3	241.3	3
3	19.3	962	2	56.2	3.25	14.96	50.1	241	2
4	18.4	1533	2	85.8	2.1	9.78	50.1	241.2	4
5	16.3	1247	2	63.2	2.77	13.19	50	241.2	3
6	17.6	1580	2	83.4	2.08	9.99	50	241.4	4
7	18.5	1050	2	72.9	2.27	11.3	50.3	241.2	3
8	17.9	1560	2	84.6	2.05	9.84	50	241.2	4
9	18.3	1187	2	102.7	1.64	8.05	50.1	241.1	5
10	17.4	1231	2	62.5	3	13.52	50.2	241.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101302	スギ	120	120	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.9	1603	2	57.5	1.67	12.57	50	360.2	2
2	15.8	1925	2	88.6	1.07	8.14	50.4	360.3	4
3	20.2	1455	3	56.7	1.44	12.49	50.1	360.1	2
4	14	2001	1	82.7	1.09	8.65	50.5	360.1	4
5	19.1	1629	2	80.7	1.1	8.86	50.2	360.3	4
6	16.6	1702	2	72.5	1.21	9.84	50.4	360.2	3
7	17.2	1706	2	99.3	1	7.3	50.5	360	5
8	19.4	1511	2	74.3	1.35	9.77	50.4	360.2	3
9	16.5	1797	2	73.7	1.42	9.92	50.2	360.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101303	スギ	120	120	5400	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	12.8	4410	1	80.9	8.54	34.5	50.1	180.1	4
2	13.9	4189	1	92.8	7.94	30.54	50.2	180	4
3	14.5	3027	1	58.5	11.68	40.01	50.1	152.7	2
4	13.6	4303	1	114.2	5.89	24.3	50.1	180.2	5
5	15	3718	2	51.8	15.17	40.01	50.2	129.8	2
6	13.8	4230	1	97.7	7.62	29.1	50.2	180	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101304	ヒノキ	105	105	5400	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	8.2	3484	1	92	15.11	30.01	50.1	99.8	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101305	ヒノキ	120	120	5400	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.8	4193	2	92.6	7.8	30.5	50.1	180.1	4
2	16.4	4275	2	89.1	9.19	32.8	50	180.2	4
3	17.2	4010	2	89.4	9.44	32.95	50	180.1	4
4	16.1	4687	2	104	7.59	27.79	50	180	5
5	18.1	3929	2	103.3	7.89	28.25	50.1	180.2	5
6	17.5	4276	2	90.8	7.89	31.02	50.1	180	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101306	ヒノキ	120	120	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.9	2195	2	120.2	0.97	6.18	50.3	360.2	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101308	ヒノキ	105	105	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

1	18.1	1937	2	121.8	7.26	16.07	50	181.3	6
2	18.3	2236	2	130.4	13.5	21.7	50.1	181	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101400	スギ	105	300	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.2	3798	3	68.7	0.23	4.36	50.3	1970	3
2	20.2	3263	3	48	0.09	5.99	50.7	1969.8	2
3	19.8	3999	2	51.3	0.04	5.48	51.1	1969.6	2
4	18.4	4424	2	64.9	0.17	4.54	51	1970.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101401	スギ	105	330	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.4	4687	2	53.9	0.13	4.93	50.6	2383.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101402	スギ	105	240	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.7	4819	2	76.2	0.59	7.56	50.7	827.3	3
2	19.6	3674	2	64.5	0.73	8.97	50.2	827.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101403	スギ	105	210	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.4	3493	2	69.2	4.57	3.62	50.4	605.2	3
2	18.9	4038	2	70	0.68	8.78	50.2	605.3	3
3	17.4	3291	2	82.5	0.84	7.71	50.3	605.3	4
4	17.3	3475	2	61.9	0.91	10.07	50.3	605.3	3
5	13.4	3023	1	72.4	0.82	8.65	50.3	605.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101404	スギ	105	180	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.9	1996	2	72.5	0.42	6.64	50.4	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101405	スギ	105	150	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.3	2006	2	95.5	0.62	6.09	50.2	492.2	4
2	18.1	2135	2	108.8	0.73	5.53	50.7	492.3	5
3	18.2	1778	2	76.1	0.87	7.74	50	492.3	3
4	18.9	2249	2	109.5	0.68	5.45	50.7	492.5	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101406	スギ	105	105	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.1	1995	2	78.3	5.62	19.28	50.1	181.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101407	スギ	105	105	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	1436	2	116.9	1.61	7.24	50.1	241	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10101500	スギ	105	210	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.9	3371	3	67.4	0.98	9.38	50.2	605.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102201	スギ	105	360	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.3	5890	3	66.4	0.21	6.55	50.1	2126.8	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102202	スギ	105	330	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.8	5745	3	51.8	0.33	9.15	50.5	1787.6	2
2	21.9	5446	3	46.4	0.39	10.24	50.7	1787.2	2
3	22.5	5194	3	39	0.5	12.22	50.7	1787.6	2
4	24.6	5638	3	50.3	0.42	9.51	50.5	1787.6	2
5	20.7	5710	3	48.4	0.37	9.81	50.3	1787.5	2
6	21.1	5346	3	46.5	0.39	10.22	50.2	1787.7	2

7	21.4	5628	3	57.4	0.38	8.34	50.3	1787.6	2
8	21.1	5202	3	60.6	0.31	7.85	50.2	1787.4	3
9	19.9	5046	2	53	0.36	8.98	50.7	1787.5	2
10	24.3	6286	3	61	0.28	7.77	50.4	1787.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102203	スギ	105	300	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.1	5400	3	46.2	10.67	0.14	50.3	1477.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102204	スギ	105	270	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.6	4053	2	60.7	0.57	8.41	50.4	1040.3	3
2	23.2	4921	3	75.1	0.42	6.75	50.4	1040.5	3
3	22.9	4746	3	69.7	0.5	7.33	50.1	1040.5	3
4	23.3	3866	3	59.7	0.47	8.43	50.4	1040.4	3
5	23	4644	3	63.6	0.42	7.9	50.3	1040.3	3
6	21.6	4251	3	78.5	0.42	6.48	50.3	1040.3	3
7	22.9	4813	3	61.4	0.54	8.29	50.3	1040.3	3
8	22	4454	3	62.2	0.55	8.2	50.1	1040.5	3
9	22.8	4526	3	71.1	0.43	7.12	50.5	1040.5	3
10	20.3	5020	3	70.4	0.42	7.18	50.6	1040.5	3
11	19.8	4156	2	66.4	0.45	7.61	50.6	1040.4	3
12	23.3	4488	3	67.3	0.48	7.54	50.9	1040.4	3
13	21.4	4009	3	48.4	0.57	10.38	50.6	1040.2	2
14	23.9	4676	3	71.4	0.51	7.17	50.5	1040.4	3
15	22.8	4588	3	53.2	0.52	9.45	50.4	1040.2	2
16	22.4	4035	3	58.2	0.52	8.69	50.3	1040.5	2
17	20.5	4440	3	63.9	0.46	7.9	50.5	1040.7	3
18	23.4	4698	3	49.1	0.54	10.23	50.4	1040.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102205	スギ	105	210	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.1	3297	3	89.1	0.79	7.15	50.3	605.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102206	スギ	105	150	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.9	2737	2	73.3	1.96	14.19	50.3	370.2	3
2	18.8	2513	2	98.6	1.55	10.64	50.3	370	4
3	16.4	2729	2	87.1	1.89	12.18	50.1	370.1	4
4	17.6	2569	2	82.6	1.91	12.76	50.3	370.1	4
5	17.2	2677	2	84.1	1.97	12.64	50.1	370.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102207	スギ	105	105	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15.5	1929	2	63.2	6.75	23.69	50.1	181.1	3
2	15.4	2042	2	115.1	3.83	13.12	50.1	181	5
3	16.2	2140	2	110.7	3.91	13.58	50.2	181.2	5
4	17.2	1505	2	74.7	5.88	20.19	50.1	181	3
5	17.6	2035	2	124.9	3.11	11.69	50.1	181.2	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102208	スギ	105	180	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.2	1936	2	80.9	0.47	6.04	50.5	709.4	4
2	16.3	2292	2	88.8	0.48	5.56	50.2	709.5	4
3	18.7	2078	2	85	0.42	5.72	51.1	709.4	4
4	18	1885	2	60.2	0.32	7.8	50.6	709.2	3
5	17.6	2445	2	102.7	0.4	4.79	50.4	709.2	5
6	17.1	2102	2	76.2	0.5	6.42	50.3	709.4	3
7	18	2384	2	104.4	0.39	4.71	50.1	709.2	5
8	16.2	2000	2	94.1	0.39	5.18	50.4	709.5	4
9	17.1	2030	2	71.9	0.43	6.7	50.5	709.3	3
10	17.8	2450	2	95.5	0.33	5.05	50.6	709.5	4
11	14.9	2565	1	111.9	0.35	4.38	50.4	709.4	5
12	16.3	2125	2	71	0.65	7	50.6	709.4	3
13	15.8	2282	2	57.3	0.45	8.31	50.7	709.3	2
14	16.7	2546	2	102	0.36	4.78	50.3	709.3	5
15	16.7	2281	2	59.7	0.33	7.87	50.8	709.4	3

16	17.7	2333	2	118.2	0.25	4.06	51.1	709.3	5
----	------	------	---	-------	------	------	------	-------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102209	スギ	105	210	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	15	3052	2	84.2	0.23	4.91	51	965.5	4
2	22.9	3165	3	99.6	0.36	4.32	50.5	965.5	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102210	スギ	105	150	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.3	2206	2	101.4	0.6	5.75	50.4	492.2	5
2	19	1692	2	89.3	0.66	6.51	50.3	492.2	4
3	18	1746	2	76.4	0.92	7.76	50.1	492.3	3
4	17.3	1944	2	86.5	0.59	6.63	50.3	492.3	4
5	16.8	1644	2	75.2	0.85	7.79	50.4	492.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102211	スギ	105	270	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.1	3418	3	54.2	0.27	6.05	50.8	1595.6	2
2	24.5	3115	3	52.4	0.19	6.17	50.3	1595.5	2
3	21.8	2829	3	36.9	0.3	8.79	50.6	1595.6	1
4	22.4	2624	3	40.4	0.2	7.95	50.3	1595.5	2
5	21.3	2829	3	38.3	0.29	8.46	51	1595.6	1
6	23.5	2831	3	40	0.27	8.09	50.3	1595.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102600	スギ	120	360	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.6	9667	3	53.7	0.25	8.11	50.1	2430.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102601	スギ	105	330	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.6	5337	3	70.5	17.33	23.81	51.1	1787.7	3
2	23.7	7346	3	56.7	0.27	8.33	50.7	1787.5	2
3	23.9	6536	3	53.8	0.33	8.82	50.5	1787.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102700	スギ	105	300	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.6	6142	3	51.5	4.09	5.61	50.4	1477.3	2
2	21.1	5219	3	74.4	0.35	7.07	50.9	1477.7	3
3	22.5	6943	3	55.6	0.32	9.3	50.4	1477.4	2
4	23.5	5154	3	45.6	0.43	11.39	50.5	1477.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102701	スギ	105	180	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.6	2498	2	113.6	0.32	4.29	50.3	709.5	5
2	14	1920	1	85	0.51	5.82	50	709.4	4
3	17.4	2455	2	116.5	0.43	4.3	50.8	709.5	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102702	スギ	105	180	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.1	3386	2	94.3	0.94	7.21	50.7	415.2	4
2	15.8	3273	2	91.8	1.01	7.46	50.1	415.3	4
3	17.3	3144	2	85.8	1.05	7.95	50.2	415.2	4
4	15.7	3277	2	101	0.92	6.78	50.2	415.3	5
5	17.1	3249	2	84.7	1.18	8.17	50.2	415.1	4
6	16.6	3191	2	86.8	1.04	7.86	50.1	415.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102703	スギ	105	150	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.3	1925	2	104.5	12.55	17.55	50.3	492.3	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102704	スギ	105	105	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

1	17.6	1454	2	71.6	2.63	11.81	50.3	241	3
2	17.5	1572	2	56.5	2.95	14.59	50.3	241.1	2
3	18.2	1503	2	63.6	2.88	13.23	50.1	241.1	3
4	17.3	1682	2	91.3	1.84	9.04	50.3	241.1	4
5	17.5	2062	2	65.5	2.76	12.82	50.1	241.2	3
6	19.3	1600	2	86.5	2.06	9.67	50.1	241.2	4
7	18.6	1724	2	97.6	2.02	8.76	50.4	241.3	4
8	14.3	2082	1	57.5	2.93	14.39	50	241.4	2
9	16.3	1873	2	43.7	4.02	19.09	50.1	241.1	2
10	17.3	1731	2	65.4	2.67	12.74	50.1	241.2	3
11	19.5	1583	2	88	1.92	9.4	50.1	241.1	4
12	18.3	2052	2	75.9	2.26	10.93	50.2	241.1	3
13	18.9	1543	2	69.4	2.38	11.87	50.1	241.3	3
14	17.5	1707	2	84.5	2.11	9.9	50	241	4
15	18.6	1495	2	67.7	2.59	12.31	50.2	241.2	3
16	16.4	1805	2	77.8	1.96	10.44	50.1	241.5	3
17	17.6	1700	2	95.2	1.92	8.83	50.3	241.1	4
18	18.5	1510	2	72.9	2.47	11.48	50.4	241.1	3
19	18.8	1442	2	79.6	2.19	10.46	50.2	241.1	4
20	17.9	1530	2	79.8	2.12	10.37	50.2	241.2	4
21	18.2	1479	2	52.5	3.07	15.61	50.1	241.2	2
22	17.1	1172	2	92.1	1.87	9.02	50.2	241.2	4
23	16.4	1956	2	81.1	2.01	10.13	50.1	241.1	4
24	18.5	1469	2	64.8	2.44	12.59	50.3	241.2	3
25	17.1	1436	2	58.9	2.79	13.95	50.2	241.1	3
26	17.7	1381	2	70.1	2.38	11.78	50	241.1	3
27	17.8	1682	2	83.1	2.09	10.01	50.2	241.2	4
28	18.4	1586	2	86.8	2.07	9.66	50.1	241.3	4
29	18.9	1424	2	78.7	2.38	10.75	50	241.1	3
30	18	1388	2	89.7	1.99	9.33	50	241.1	4
31	17.6	1990	2	71.3	2.42	11.64	50.3	241	3
32	18.7	1603	2	60	2.94	13.92	50	241.3	3
33	17.9	1396	2	64.8	2.8	12.96	50.1	241.1	3
34	17.3	1854	2	87.6	1.95	9.45	50.4	241	4
35	15.9	1345	2	81.5	2.31	10.39	50.2	241.2	4
36	11	1921	1	77.2	2.26	10.78	50.2	241.1	3
37	19.1	1336	2	66.9	2.68	12.52	50.1	241.2	3
38	16.6	1470	2	47.5	3.56	17.42	50.1	241.1	2
39	17.2	1686	2	81.3	2.23	10.33	50.2	241.2	4
40	17.7	1857	2	74.6	2.5	11.31	50.3	241	3
41	17.7	2014	2	75.1	2.24	11	50.3	241.2	3
42	17.3	1220	2	64.2	2.82	13.08	50.1	241.2	3
43	15.5	1683	2	83.9	2.25	10.1	50.1	241.2	4
44	17.9	1938	2	75.5	2.29	11.01	50.1	241.2	3
45	19.9	1491	2	89.9	2.01	9.33	50.3	241.3	4
46	17.7	1725	2	80.2	2.26	10.46	50.3	241.2	4
47	18.5	1779	2	103	1.82	8.21	50.2	241.1	5
48	18.6	1482	2	93.1	1.94	9	50.2	241	4
49	16.5	1962	2	79.4	2.19	10.48	50.1	241.1	4
50	17.3	2172	2	79.3	2.32	10.61	50.3	241.1	4
51	18.8	1882	2	78.6	2.51	10.88	50.2	241.2	3
52	18.7	1624	2	90.8	1.85	9.1	50.1	241.2	4
53	19.1	1348	2	78.4	2.31	10.69	50.4	241.1	3
54	17.5	1698	2	77	2.43	10.98	50.1	241.1	3
55	19.5	1657	2	91.5	2	9.19	50.3	241.2	4
56	18.6	1521	2	95.3	1.95	8.87	50.1	241.4	4
57	16.9	1853	2	77.2	2.24	10.77	50.1	241.1	3
58	18.7	1324	2	68.1	2.2	11.88	50.1	241.4	3
59	14.2	1688	1	35.7	4.62	23.03	50.1	241	1
60	17.4	1652	2	78	2	10.44	50	241.1	3
61	18.3	1518	2	87.6	1.9	9.41	50.2	241.1	4
62	17.6	1431	2	60.6	2.68	13.53	50.2	241.1	3
63	15.5	1566	2	40.5	4.37	20.61	50.2	241.1	2
64	17	1709	2	97.4	1.99	8.76	50	241.3	4
65	17.8	1165	2	88.1	2.03	9.51	50.1	241.3	4
66	17.5	1245	2	110.5	1.55	7.51	50.2	241.2	5
67	13	1492	1	58.8	3.04	14.22	50.3	241	2
68	16.6	1668	2	60.5	2.62	13.49	50.2	241.1	3
69	16.9	1752	2	56	2.89	14.65	50.1	241.3	2
70	19	1469	2	100.9	1.77	8.29	50.3	241.2	5
71	17.9	1452	2	86.7	1.8	9.39	50.3	241.3	4
72	18	1592	2	89.6	2.11	9.46	50.2	241.3	4
73	17.1	1887	2	72.9	2.13	11.17	50.1	241.2	3

74	17.7	1357	2	69.4	2.5	11.97	50.3	241.1	3
75	18.6	1339	2	71.3	2.55	11.78	50.1	241.1	3
76	16.5	1794	2	66.4	2.67	12.57	50.2	241.1	3
77	17.3	1669	2	86.3	2.28	9.91	50.2	241.2	4
78	17.5	1710	2	85.9	2.09	9.75	50.2	241.1	4
79	18.8	1786	2	71.8	2.45	11.63	50	241.3	3
80	17.8	1992	2	73.1	2.29	11.31	50	241.2	3
81	18.9	1982	2	75.8	2.4	11.09	50.1	241.2	3
82	18.6	1798	2	78.1	2.26	10.68	50.2	241.1	3
83	16.6	1962	2	47.1	3.54	17.51	50.1	241.1	2
84	17.3	2307	2	61.5	2.87	13.56	50.2	241.1	3
85	19	1524	2	68.9	2.48	12.03	50.2	241.1	3
86	19.9	1634	2	51.7	2.36	15.08	50.1	241	2
87	19.4	1507	2	88.2	1.69	9.15	50.2	241.2	4
88	17.4	1346	2	85.2	2.15	9.87	50.2	241	4
89	17.8	1116	2	67.7	2.36	12.07	50.2	241	3
90	15.7	1143	2	57.3	2.9	14.38	50.1	241.1	2
91	14.1	1247	1	48	3.69	17.4	50.1	241.1	2
92	12	2193	1	60	3.05	14.02	50.2	241.2	3
93	16.6	1397	2	63.5	2.72	13.08	50.1	241.1	3
94	19.5	1142	2	57.5	2.82	14.26	50.2	241.2	2
95	16.8	1383	2	79.1	2.26	10.59	50.1	241.2	4
96	17.2	1420	2	73.5	2.47	11.43	50.1	241.1	3
97	17.5	1405	2	81.3	2.27	10.36	50.2	241.1	4
98	16.8	1932	2	79.4	2.13	10.43	50	241.2	4
99	17.5	1703	2	77.9	2.23	10.68	50.2	241.2	3
100	17.3	1754	2	79.9	2.01	10.24	50.2	241.1	4
101	16.8	1818	2	74.1	2.25	11.13	50.2	241.2	3
102	18.6	1412	2	82.1	2.17	10.19	50.1	241.1	4
103	17.5	2144	2	73	2.3	11.31	50.4	241.2	3
104	18.9	2126	2	68.7	2.46	12.04	50.1	241	3
105	15.9	1696	2	81.5	2.24	10.31	50.3	241.1	4
106	16	1473	2	64.1	2.67	12.93	50	241	3
107	17.8	1750	2	84.1	2.95	10.78	50.1	241.1	4
108	18.2	1572	2	83.6	3.01	10.89	50	241.1	4
109	14.5	1875	1	56.8	3.04	14.64	50	241.1	2
110	18.5	1489	2	99.7	3.03	9.63	50.2	241.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102905	スギ	105	210	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.9	4245	2	88.1	0.72	7.15	50.4	605.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102906	スギ	105	210	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	7.6	2411	1	53.7	0.33	4.78	50.8	605.4	2
2	6.5	2287	1	65.1	0.42	4.09	50.9	605.3	3
3	8	2419	1	73.4	0.35	3.61	50.4	605.6	3
4	19.3	3036	2	80	0.3	3.29	50.2	605.5	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102907	スギ	105	180	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.8	2227	2	63	0.66	5.46	50.2	492.3	3
2	16.3	2035	2	90.7	0.43	3.76	50.6	492.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102908	スギ	105	150	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.2	1548	2	55.4	0.99	10.42	50.1	492.1	2
2	16.7	1547	2	58.4	1.05	10	50.3	492.4	2
3	17.4	1550	2	65.8	0.99	8.93	50.1	492	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102909	スギ	105	300	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.7	3422	3	49.7	0.23	5.93	51	1969.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102910	スギ	105	360	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分

1	24.2	4886	3	52.8	0	4.51	50.8	2836	2
---	------	------	---	------	---	------	------	------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102911	スギ	105	300	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.5	4866	3	59.9	0.1	4.83	51.6	1969.9	3
2	24	4347	3	67.5	0.16	4.36	50.8	1970.1	3
3	21.9	5155	3	51.1	0.19	5.74	51.5	1969.9	2
4	24.6	4043	3	51.4	0.11	5.62	51.7	1969.6	2
5	22	4517	3	45	0.15	6.45	50.2	1969.7	2
6	23.5	4248	3	58.8	0.11	4.93	51	1969.8	2
7	22.8	4252	3	54	0.11	5.36	50.6	1969.8	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102912	スギ	105	300	3600	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.3	5023	3	67.5	0.32	7.72	50.5	1477.3	3
2	23.6	5234	3	48.7	0.46	10.71	50.6	1477.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102913	スギ	105	240	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.8	3074	3	76.3	0.22	4.8	50.4	1260.7	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102914	スギ	105	210	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.3	2509	3	63.5	0.19	6.4	50.6	965.6	3
2	16.8	2355	2	71.9	0.45	5.93	50.4	965.3	3
3	18.7	2602	2	63.2	0.45	6.69	50.5	965.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102915	スギ	105	180	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	14.8	2382	1	101.5	25.09	29.53	50.7	709.5	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
10102916	スギ	105	105	2700	2010/12/10				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm ²)	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.4	1496	2	83.5	14.85	22.73	50.2	241.2	4