

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082303	スギ	105	360	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.5	6657	3	45.9	0.38	9.55	50.7	2126.3	2
2	20.5	6701	3	62.1	0.31	7.09	50.5	2126.9	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082304	スギ	105	300	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.1	5546	3	60.6	0.36	8.61	50.3	1477.5	3
2	23.3	5688	3	65.7	0.34	7.94	50.8	1477.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082305	スギ	105	300	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.5	3252	3	49.2	0.14	5.9	50.5	1969.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082306	スギ	105	270	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.6	3635	2	41.4	0.24	7.8	50.2	1595.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082307	スギ	105	240	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.6	3813	3	54.4	20.52	30.01	50.7	806	2
2	20.4	3451	3	55.5	0.8	10.38	50.1	827.1	2
3	20.8	3880	3	66.8	0.75	8.7	50.6	827.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082308	スギ	105	210	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.6	3675	3	69.3	0.77	8.94	50.5	605.2	3
2	21	4214	3	89.6	0.78	7.11	50.1	605.3	4
3	22	4352	3	93.1	0.68	6.76	50.7	605.2	4
4	23	4191	3	75.6	0.77	8.26	50.7	605.3	3
5	23.1	3524	3	55.2	0.94	11.21	50.3	605.3	2
6	19.7	3206	2	60.8	0.9	10.22	50.1	605	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082309	スギ	105	210	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.9	2530	2	69.5	0.36	6.03	50.5	965.3	3
2	23.5	2150	3	61.6	0.39	6.78	50.9	965.3	3
3	23.8	2173	3	51	0.48	8.2	50.9	965.5	2
4	22.6	2701	3	67.4	0.4	6.25	50.4	965.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082310	スギ	105	180	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	14.4	3572	1	70.2	0.96	9.39	50.4	415.3	3
2	16	3680	2	75.8	1.36	9.16	50.3	415.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082311	スギ	120	180	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.2	1879	2	80.4	0.52	6.18	50.7	810.5	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082312	スギ	105	150	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	11.6	2332	1	93.1	1.63	11.26	50.2	370.1	4
2	16.9	2514	2	83.7	1.83	12.54	50.2	370.1	4
3	15.7	2701	2	72.6	2.23	14.58	50	370	3
4	17.5	2242	2	80.4	2.42	13.58	50	370.3	4
5	17.1	2312	2	88	2.32	12.51	50.1	370.2	4
6	16.9	2081	2	82.6	2.76	13.62	50	370.3	4
7	18.1	2572	2	71.6	2.18	14.71	50	370	3
8	18	2198	2	89.3	1.77	11.81	50	370.1	4
9	15.9	2963	2	69.9	2.3	15.12	50.1	370.1	3
10	17.5	2381	2	79.3	1.98	13.28	50.1	370.1	4
11	16.9	2437	2	66.6	2.24	15.7	50.2	370.1	3
12	16.6	2512	2	100.3	1.43	10.37	50.2	370.2	5
13	16.2	2208	2	61.5	2.37	16.96	50	370.1	3
14	16.9	2587	2	114.6	1.3	9.13	50.2	370.3	5
15	15.9	2098	2	63.6	2.18	16.28	50.1	370.3	3

16	16.3	2034	2	67.5	1.84	15.11	50.2	370.1	3
----	------	------	---	------	------	-------	------	-------	---

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11082400	スギ	105	105	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.6	1253	2	67.9	2.6	12.3	50	241.1	3
2	16.9	1308	2	68.1	2.47	12.13	50.2	241.1	3
3	18.4	1262	2	74.5	2.04	10.87	50.1	241.1	3
4	18.3	1201	2	73.7	2.51	11.45	50.1	241.2	3
5	17.1	1375	2	87.7	2.3	9.81	50	241	4
6	18.1	1095	2	70.4	2.83	12.18	50.1	241	3
7	16.6	1281	2	71.9	2.6	11.76	50	241.1	3
8	18.5	1308	2	77.5	2.24	10.72	50.2	241	3
9	17.7	1210	2	76.3	2.23	10.85	50.2	241	3
10	17.6	1253	2	81	2.07	10.2	50.2	241.2	4
11	17	1119	2	84.5	2.07	9.86	50.1	241.2	4
12	17.4	1287	2	84.4	2.08	9.87	50.3	241.1	4
13	18	1208	2	71.3	2.42	11.66	50.1	241.2	3
14	18.1	1141	2	62.7	2.77	13.28	50	241.1	3
15	13.3	1469	1	88.7	1.91	9.33	50.2	241.2	4
16	17.6	1329	2	83	2.19	10.12	50.1	241	4
17	17.2	1085	2	68.1	2.55	12.21	50.2	241.1	3
18	16.1	1223	2	59.3	2.89	13.98	50.1	241.1	3
19	16.6	1198	2	100	1.92	8.5	50.2	241.1	5
20	15.9	1323	2	77.1	2.37	10.9	50.2	241	3
21	18.9	1289	2	70.2	2.15	11.52	50.1	241.1	3
22	18.2	1327	2	78.5	2.01	10.4	50.1	241.1	3
23	18.7	1330	2	78	2.15	10.58	50.1	241	3
24	17.4	1225	2	78.4	2.12	10.51	50.1	241	3
25	17.5	1280	2	71.1	2.05	11.31	50.1	241.2	3
26	16	1351	2	79.9	2.23	10.48	50.1	241.3	4
27	16	1342	2	73.8	2.36	11.27	50.3	241.1	3
28	17.6	1446	2	92.5	1.75	8.87	50.1	241.1	4
29	18.8	1363	2	85.8	1.79	9.46	50.1	241.1	4
30	19	1198	2	68.5	2.59	12.21	50.1	241.2	3
31	18.2	1241	2	107.3	1.59	7.72	50.1	241	5
32	17.2	1195	2	72.7	2.4	11.46	50.1	241.3	3
33	17.9	1118	2	64.2	2.91	13.18	50	241.2	3
34	16.1	1266	2	76.5	2.45	11.06	50.1	241.3	3
35	16.6	1303	2	78.8	1.79	10.14	50.1	241	3
36	18.2	1164	2	106.7	1.75	7.91	50.4	241.1	5
37	17.5	1220	2	82.8	1.99	9.94	50.3	241.2	4
38	17.7	1200	2	86.9	1.88	9.45	50.3	241.1	4
39	17	925	2	72.6	2.39	11.45	50.2	241	3
40	16.5	1259	2	89	1.67	9.07	50	241	4
41	18.6	1195	2	64	2.78	13.07	50.2	241.3	3
42	18	1220	2	94.8	1.82	8.77	50.1	241.2	4
43	17	1163	2	72.2	2.34	11.46	50.1	241.1	3
44	16.6	1202	2	67.2	2.83	12.62	50	241	3
45	17	1431	2	70.5	2.27	11.61	50.1	241.1	3
46	18	1351	2	81.3	1.97	10.06	50.2	241.1	4
47	17.8	1089	2	70.5	2.2	11.54	50.1	241.1	3
48	16.4	1367	2	80.8	2.15	10.29	50.2	241.1	4
49	17.5	1342	2	87.5	2.11	9.64	50	241.2	4
50	17.7	1287	2	80.6	2.24	10.41	50	241.1	4
51	15.3	1531	2	68.3	2.91	12.55	50	241.2	3
52	17.3	1327	2	93.4	1.81	8.85	50.2	241	4
53	17.5	1381	2	95.2	1.7	8.62	50	241.2	4
54	18.9	1351	2	67.9	2.44	12.14	50.1	241.2	3
55	18	1387	2	85	1.85	9.59	50.2	241	4
56	17.2	1296	2	101.1	1.9	8.4	50.3	241	5
57	17.4	1454	2	88.7	1.98	9.39	50.3	241.1	4
58	17	1197	2	74.9	2.52	11.31	50.1	241.1	3
59	17	1262	2	69.8	2.27	11.71	50	241.1	3
60	17.6	995	2	73.5	2.33	11.28	50.1	241.1	3
61	16.2	1268	2	62.7	2.76	13.25	50.2	241.1	3
62	17.2	1199	2	70.7	2.67	11.97	50.2	241.1	3
63	17.5	1238	2	75.7	2.08	10.77	50.3	241.2	3
64	17	1393	2	87.8	2.19	9.68	50.2	241	4
65	18.3	1356	2	66.2	2.73	12.66	50.2	241	3
66	17.6	1004	2	79	2.07	10.41	50.1	241.2	4
67	16.7	1219	2	61.6	2.61	13.3	50.1	241.1	3
68	14.6	1608	1	78	1.97	10.41	50	241.1	3
69	18.6	1298	2	72.8	2.28	11.32	50.1	241.1	3
70	17.1	1393	2	78.2	2.32	10.73	50.2	241.1	3
71	17	1338	2	76.6	2.45	11.05	50.1	241.2	3

72	17.4	1485	2	70.6	2.43	11.76	50.1	241.2	3
73	18.5	1171	2	73.9	2.22	11.12	50.1	241	3
74	17	1168	2	61	2.82	13.61	50.1	241.2	3
75	16.5	1281	2	103.7	1.72	8.07	50.1	241.2	5
76	17.2	1391	2	102.5	1.83	8.26	50.1	241.3	5
77	17.5	1314	2	71.2	2.45	11.69	50.1	241.1	3
78	18	1290	2	70.6	2.28	11.59	50.2	241	3
79	15.3	1624	2	104	1.42	7.75	50.2	241.2	5
80	18.3	1284	2	69.2	2.52	12.03	50	241.1	3
81	17.4	1287	2	70.9	2.68	11.97	50	241.1	3
82	18.6	1233	2	68.1	2.48	12.13	50.4	241	3
83	17	1314	2	80.6	2.05	10.22	50.1	241.1	4
84	16.5	1309	2	82.8	2.04	9.99	50	241	4
85	17.7	1305	2	80.5	2.41	10.59	50.1	241.1	4
86	17.6	1554	2	100	1.59	8.16	50.3	241	5
87	17.5	1509	2	75.6	2.54	11.25	50	241.1	3
88	17.7	1564	2	82.8	2.24	10.19	50.1	241.2	4
89	17.3	1354	2	68	2.88	12.57	50	241.1	3
90	17.8	1290	2	61.7	2.76	13.44	50	241.2	3
91	16.9	1308	2	73.1	2.59	11.6	50.1	241.1	3
92	16.1	1413	2	89.7	1.98	9.32	50.1	241.1	4
93	17.9	1430	2	65.8	2.84	12.85	50	241.2	3
94	18	1265	2	73.4	2.34	11.31	50	241.1	3
95	16.5	1601	2	100.9	1.85	8.37	50.3	241.2	5
96	19.2	1238	2	78.2	2.04	10.45	50.2	241.1	3
97	17.2	1279	2	92.2	1.89	9.03	50.1	241.1	4
98	17.9	1323	2	81.2	2.15	10.26	50	241	4
99	18.7	1235	2	94.9	1.98	8.92	50.1	241.1	4
100	18	1235	2	74	2.66	11.55	50.2	241	3
101	16.5	1369	2	110.3	1.51	7.48	50.2	241.3	5
102	17.9	1157	2	81.6	2.29	10.35	50.2	241.1	4
103	17.5	1382	2	100	1.74	8.32	50.2	241.1	5
104	18.6	1495	2	109.9	1.68	7.67	50.1	241.1	5
105	17.9	1146	2	81	2.14	10.26	50.2	241	4
106	17.5	1397	2	85.6	1.93	9.62	50.2	241.1	4
107	18.6	1260	2	102.7	1.53	7.93	50.3	241	5
108	16.6	1373	2	75.5	2.25	10.97	50.1	241.2	3
109	18	1220	2	88.5	1.76	9.2	50	241	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083100	スギ	105	300	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23.1	5107	3	71.5	0.35	7.34	50.5	1477.5	3
2	23.6	5015	3	60.2	0.41	8.7	51.3	1477.4	3
3	23.5	4682	3	66.6	0.35	7.85	51.1	1477.5	3
4	21.6	4622	3	53.7	0.45	9.75	50.3	1477.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083101	スギ	105	300	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.5	3753	3	54.1	0.29	5.53	50.2	1969.8	2
2	22	4196	3	54.1	0.23	5.47	50.4	1969.8	2
3	19.9	3608	2	59.4	0.14	4.91	51.3	1969.9	3
4	24.4	3864	3	41.4	0.28	7.12	50.8	1969.6	2
5	22.1	4260	3	40.7	0.1	7.06	50.3	1969.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083102	スギ	105	240	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.9	3952	3	76.9	0.53	7.44	50.3	827.1	3
2	22.9	4107	3	69.1	0.57	8.26	50	827.2	3
3	21.2	4523	3	62.3	0.69	9.22	50.1	827.4	3
4	21.7	3742	3	83.6	0.6	6.96	50	827.4	4
5	20.7	4323	3	78.7	0.63	7.39	50.1	827.5	3
6	21.6	3590	3	44.2	0.83	12.85	50.1	827.1	2
7	20	3255	3	48.9	0.35	7.49	50.8	1260.5	2
8	21	2663	3	70.4	0.34	5.3	50.4	1260.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083103	スギ	105	210	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20	2344	3	70.5	0.31	5.9	50.2	965.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083104	スギ	105	210	3600	2011/10/20				

NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.8	3763	3	88.1	0.67	7.1	50.4	605.3	4
2	20.1	3817	3	87.9	0.79	7.24	50.4	605.3	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083105	スギ	105	360	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22.1	5324	3	45.2	8.93	0.38	50.5	2126.7	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083106	スギ	105	300	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	22	7445	3	65.5	0.36	7.99	50.5	1477.4	3
2	23.2	6310	3	61.1	0.38	8.55	51	1477.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083107	スギ	105	240	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.8	2691	3	52.7	0.34	6.96	50.4	1260.4	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083108	スギ	105	210	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21.9	4012	3	76.3	0.9	8.33	50.2	605.4	3
2	20.3	3785	3	90.2	0.73	7.01	50.6	605.2	4
3	20.4	3114	3	74	0.9	8.56	50.3	605.3	3
4	20.4	2166	3	59.4	0.45	7.08	50.9	965.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083109	スギ	105	180	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.1	2913	2	94.6	0.89	7.14	50.4	415	4
2	19.5	2712	2	48.5	1.48	13.68	50.3	415.1	2
3	17.8	2520	2	64.1	1.3	10.53	50.1	415.1	3
4	17.8	2712	2	58.8	1.42	11.48	50.2	415.3	2
5	16.5	2742	2	73.4	1.33	9.39	50.4	415.2	3
6	18.7	2799	2	70.1	1.33	9.77	50.3	415.1	3
7	17.4	2852	2	61.2	1.28	10.94	50.1	415	3
8	18.1	2764	2	58.6	1.25	11.35	50.1	415.1	2
9	18.2	2766	2	58.7	1.33	11.42	50.2	415.4	2
10	18	2764	2	78.8	1.28	8.79	50.4	415.3	3
11	17.3	3214	2	184.5	0.82	4.03	50.3	415.5	6
12	16.7	3214	2	88.2	0.95	7.66	50.2	415.2	4
13	17.1	3380	2	84.6	1.27	8.27	50.3	415.3	4
14	18.7	3243	2	69.6	1.41	9.92	50	415.2	3
15	18.7	2712	2	51	1.45	13.06	50	415.3	2
16	18.8	2710	2	146.3	1.48	5.53	50.1	415.3	6
17	18.7	2711	2	69.4	1.59	10.12	50.1	415.4	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083110	スギ	105	180	2700	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.5	2898	2	61.3	0.71	8.06	50.3	709.3	3
2	19.1	2933	2	104.1	0.38	4.71	50.6	709.6	5
3	17.8	2163	2	74.8	0.56	6.59	50.2	709.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11083111	スギ	105	150	3600	2011/10/20				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	6.6	2057	1	75.4	2.28	14.17	50.2	370.1	3
2	17.4	2490	2	94.1	1.5	11.02	50.6	370.2	4
3	16.3	2032	2	71.2	2	14.6	50.1	370.2	3
4	15.4	2520	2	74.7	2.03	14.03	50.2	370	3
5	15.5	2455	2	92.1	1.73	11.47	50.1	370.2	4
6	17	2505	2	93	1.76	11.4	50.2	370.1	4
7	18	2353	2	90.2	1.74	11.69	50.1	370.2	4
8	15.9	2721	2	140.5	1.87	8.26	50	370.4	6
9	18.5	2295	2	66.6	2.61	16.07	50	370	3
10	15.9	2718	2	87	1.89	12.2	50.3	370.3	4
11	15.5	2911	2	121.7	1.4	8.76	50.6	370.2	6
12	17.7	2193	2	76.2	1.78	13.55	50.1	370.3	3
13	16.8	2565	2	102.7	1.3	10.03	50.2	370.2	5
14	17.8	2325	2	82.9	1.75	12.55	50.4	370	4
15	16	2193	2	77.9	1.98	13.49	50.2	370	3