

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030400	スギ	105	330	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	21	5936	3	68.8	0.25	6.89	51.1	1787.9	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030401	スギ	105	330	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	24.3	4264	3	41.2	0.16	6.44	51.1	2383.1	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030402	スギ	105	300	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.4	4976	2	66.3	0.24	7.78	50.8	1477.5	3
2	18.9	5008	2	76.5	0.39	6.92	50.7	1477.5	3
3	17.5	4902	2	54.9	0.43	9.53	51	1477.4	2
4	15.7	5019	2	78.8	0.28	6.62	50.9	1477.9	3
5	16.4	4895	2	81.4	0.34	6.48	51.2	1477.7	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030403	スギ	105	300	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.4	3898	2	59.6	0.18	4.94	50.5	1969.7	3
2	19.5	3984	2	54.6	0.23	5.42	50.4	1969.3	2
3	19.9	3416	2	48.8	0.16	5.97	50.8	1970	2
4	19.3	3391	2	53.7	0.19	5.47	51.2	1969.8	2
5	19.5	3485	2	52.7	0.29	5.67	50.4	1970.1	2
6	20.1	3050	3	40.5	0.31	7.31	51	1969.8	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030404	スギ	105	270	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	19.8	4097	2	58.9	0.47	8.54	50.3	1040.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030405	スギ	105	270	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23	3216	3	58.3	0.36	5.73	50.6	1596.1	2
2	24.3	3588	3	58.8	0.31	5.63	50.9	1595.7	2
3	22.3	3873	3	73	0.24	4.53	51.1	1595.8	3
4	21.6	3541	3	58.5	0.25	5.6	50.4	1595.5	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030406	スギ	105	240	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.3	3118	3	67.4	0.26	5.44	51.4	1260.6	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030407	スギ	105	180	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.4	2892	2	93.9	0.94	7.25	50.2	415.4	4
2	17.7	3319	2	75.9	1.25	9.05	50.3	415.2	3
3	17.1	2535	2	54.8	1.41	12.2	50.3	415.3	2
4	15.8	2796	2	81.8	0.93	8.16	50.1	415	4
5	18.9	2531	2	68.9	1.31	9.89	50.5	415.2	3
6	16.1	2533	2	55.6	1.5	12.15	50.1	415.2	2
7	16	2536	2	85.8	1.55	8.45	50.5	415.4	4
8	15.5	2919	2	62.2	1.6	11.12	50.3	415.4	3
9	15.1	3216	2	67.7	1.27	10.01	50.1	415.2	3
10	20	3121	3	90	0.87	7.45	50.2	415.3	4
11	18.5	2803	2	75.6	1.13	8.96	50.4	415.3	3
12	19.4	3128	2	89.3	0.9	7.53	50.2	415.2	4

13	16.6	2827	2	75.3	1.19	9.05	50.2	415.3	3
14	17.9	2336	2	91	0.82	7.33	50.2	415.4	4
15	16.1	2880	2	58.4	1.55	11.69	50.2	415.4	2
16	16	2877	2	64.7	1.56	10.72	50.4	415.7	3
17	15	2916	2	97.1	0.89	6.99	50.1	415.4	4
18	16.1	3295	2	112.1	0.76	6.04	50.2	415.2	5
19	16.8	3015	2	91.2	0.93	7.41	50.6	415.2	4
20	15.6	2973	2	91.7	1.06	7.52	50	415.4	4
21	15.3	2974	2	92.2	0.9	7.32	50.2	415.2	4
22	18.1	2783	2	82.9	1	8.14	50.4	415.3	4
23	16.4	2987	2	90.9	1.09	7.6	50.4	415.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030408	スギ	105	150	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	16.7	3070	2	86.9	1.82	12.14	50.1	370.1	4
2	17.2	2542	2	102.6	1.25	9.99	50.2	370.2	5
3	17.7	2629	2	84.8	1.78	12.35	50.2	370	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030500	スギ	105	150	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	12	1754	1	121.2	0.39	4.7	50.6	492.5	6

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030501	スギ	105	150	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	16.6	2022	2	69.9	2.17	14.99	50.3	370.2	3
2	17	2072	2	72.4	1.96	14.34	50.2	370.3	3
3	17.2	2041	2	77.9	2.2	13.71	50.2	370.3	3
4	17.1	2662	2	82.3	1.88	12.77	50.2	370.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030502	スギ	105	210	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	21	2999	3	52.8	0.93	11.65	50.8	605.2	2
2	23.2	3844	3	77.5	0.74	8.05	50.1	605.2	3
3	22	4153	3	87.7	0.85	7.31	50.5	605.3	4
4	20.5	3536	3	72	0.74	8.61	50.3	605.3	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030503	スギ	105	240	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	23.1	4131	3	62.5	0.7	9.21	50.3	827.3	3
2	22.5	3127	3	49	0.93	11.77	50.2	827.2	2
3	22.4	3509	3	39.8	0.93	14.27	50.3	827.3	2
4	22.2	5221	3	70.7	0.74	8.26	50.2	827.3	3
5	19.9	4326	2	62.7	0.72	9.19	50.6	827.5	3
6	22.7	3925	3	43.1	0.97	13.28	50.4	827.2	2
7	23	4645	3	57.1	0.75	10.06	50.1	827.2	2
8	23.3	3891	3	38.9	0.88	14.54	50.5	827.4	2
9	23.3	4212	3	50.5	0.93	11.45	50.2	827.2	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030504	スギ	105	105	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	18	2506	2	88.6	5.57	17.62	50.3	181	4
2	18.2	1695	2	79.9	5.52	18.9	50.2	181	4
3	17.4	2030	2	105.7	4.12	14.25	50.2	181.2	5
4	18.4	1980	2	102.9	4.38	14.77	50.2	181	5
5	17.1	2111	2	111.8	4.11	13.68	50.2	181.1	5
6	16.4	2278	2	125	3.67	12.23	50.2	181.1	6

7	17.2	1806	2	97.5	5.15	16.14	50.1	181.3	4
8	16.4	1835	2	107.8	4.51	14.45	50.1	181.3	5
9	15	1650	2	91.9	4.44	16.1	50.1	181.2	4
10	17.6	1512	2	88.5	5.31	17.39	50.2	181	4
11	17.3	2031	2	94.5	4.5	15.84	50	181.2	4
12	17.8	1931	2	101.9	4.93	15.43	50.1	181.1	5
13	17.1	2061	2	74.6	6.46	20.82	50	181.1	3
14	18.7	1804	2	101.5	4.4	14.92	50.5	181.2	5
15	17	1634	2	83.7	5.37	18.15	50.1	181.1	4
16	18	2149	2	51.9	8.77	29.38	50.2	181.1	2
17	19.1	1747	2	110.4	4.06	13.73	50.3	181	5
18	16.4	1792	2	96.6	5.08	16.15	50.2	181.1	4
19	16	3196	2	90.6	5.08	16.89	50.2	181.1	4
20	18.4	2051	2	88.9	4.87	16.9	50.2	181.1	4
21	16.5	1803	2	91.7	5.25	16.93	50	181.1	4
22	17.2	2590	2	93.1	5.53	17.03	50.2	181.2	4
23	17	1890	2	113.5	4.03	13.47	50	181.1	5
26	17.1	2149	2	226.3	5.92	10.65	50.3	181.3	6
25	---	---	---	56.3	6.92	25.91	50.2	181.2	2
26	---	---	---	76.7	5.59	19.54	50.2	181.2	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030505	スギ	105	105	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18	1084	2	78.6	2.34	10.73	50	241.4	3
2	17.4	1238	2	75.6	2.28	10.99	50.1	241.1	3
3	17.2	1393	2	88.3	2.32	9.77	50.4	241.2	4
4	17.5	1044	2	81.2	2.36	10.47	50.1	241.1	4
5	17.6	1677	2	61.4	2.9	13.62	50.2	241.3	3
6	19.4	1190	2	81.3	2.15	10.25	50.1	241.1	4
7	16.4	1230	2	102.4	1.78	8.21	50.3	241.3	5
8	16.9	1126	2	74.3	2.58	11.44	50.4	241.3	3
9	16.4	1691	2	75	2.51	11.28	50.4	241.2	3
10	17.4	1318	2	113.2	1.6	7.41	50.3	241.1	5
11	17.2	1351	2	98.9	1.86	8.53	50	241.3	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030600	スギ	105	300	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	20.1	4797	1	65.3	0.32	7.97	51	1477.4	3
2	22.5	4793	1	67.9	0.31	7.67	50.6	1477.5	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030601	スギ	105	240	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	23	3900	3	62.1	0.2	5.82	50.7	1260.8	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030602	スギ	105	180	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	13.1	2266	1	115.9	0.32	4.21	50.7	709.5	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030603	スギ	105	180	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.6	3471	2	77.3	0.96	8.62	50	415.1	3

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030604	スギ	90	180	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	18.7	3389	2	123.4	0.97	6.18	50.4	390.3	6
2	17.8	2871	2	92.7	1.53	8.47	50.2	390.4	4

3	15.1	3004	2	100.8	1.12	7.51	50	390.4	5
4	17.7	3119	2	102.7	0.88	7.14	50.4	390.1	5
5	18.1	2914	2	68.9	1.43	10.77	50.3	390.4	3
6	19.1	3236	2	92	0.92	7.91	50.5	390.3	4
7				115	0.84	6.43	50.5	390.2	5

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030605	スギ	90	180	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	16.5	2189	2	80.2	0.39	5.03	50.8	517.3	4
2	15.5	2288	2	107.8	0.41	3.87	50.2	517.4	5
3	18.2	2305	2	99.5	0.3	4.04	50.8	517	5
4	18.4	2260	2	117.1	0.38	3.56	50.8	517.2	5
5	18.1	2211	2	95.2	0.39	4.31	50.3	517.6	4
6	18.3	2244	2	102.4	0.31	3.95	50.8	517.7	5
7	18.1	2277	2	106.5	0.24	3.74	50.5	517.6	5
8	17.4	2152	2	78.1	0.48	5.25	50.2	517.2	3
9	18.4	2311	2	103	0.32	3.94	50.4	517.4	5
10	18.9	1777	2	81.6	0.29	4.86	50.3	517.5	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030700	スギ	105	105	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1,	荷重2	区分
1	17.8	1163	2	79.8	2.18	10.43	50.1	241.1	4
2	16.9	1261	2	112.2	1.48	7.35	50.1	241.2	5
3	18.5	987	2	87.8	1.81	9.31	50.1	241.2	4
4	16.8	1096	2	91.6	2.14	9.33	50.4	241.4	4
5	15.8	1243	2	116.5	1.35	6.99	50.4	241	5
6	17.7	1255	2	109.6	1.45	7.45	50.4	241.2	5
7	17.4	1499	2	75.1	2.09	10.86	50.1	241.2	3
8	17.9	1866	2	108.2	1.9	7.99	50	241.2	5
9	17.1	1309	2	79.1	2.29	10.62	50.1	241.3	4
10	18.7	1188	2	102.9	1.61	7.99	50.5	241	5
11	16.9	1215	2	107.8	1.62	7.73	50.1	241.2	5
12	17.2	1446	2	76.8	2.27	10.84	50.3	241.2	3
13	19.6	1042	2	101.6	1.79	8.26	50.2	241	5
14	17.4	1429	2	99.7	1.62	8.22	50.1	241.1	5
15	18.6	1358	2	115.3	1.45	7.16	50.3	241.3	5
16	16.6	1347	2	80.6	2.2	10.36	50.1	241	4
17	18.1	1036	2	80.5	2.18	10.35	50.2	241	4
18	16.5	1419	2	92	2.08	9.23	50.3	241.1	4
19	17.8	1391	2	104	1.78	8.11	50.1	241.1	5
20	18.3	1086	2	79.2	2.23	10.53	50.3	241.1	4
21	16.7	1479	2	89.1	1.65	9.04	50.2	241.3	4
22	16.7	1476	2	92.3	1.62	8.74	50.4	241	4
23	18.1	1069	2	80.3	2.36	10.55	50.2	241.1	4
24	17.3	1148	2	78.6	1.89	10.26	50.1	241.1	3
25	18.5	1096	2	100.3	1.87	8.44	50.1	241.2	5
26	16	1318	2	86.8	2.22	9.79	50.5	241.2	4
27	18.8	1012	2	94	1.83	8.83	50.3	241.2	4
28	16.6	1422	2	74.8	2.6	11.39	50.1	241	3
29	18.8	1414	2	82	2.16	10.19	50.1	241.1	4
30	19	1916	2	104.6	1.61	7.9	50.3	241.2	5
31	18.3	1057	2	65.8	2.46	12.44	50.4	241	3
32	13.7	1160	1	58.5	2.85	14.1	50.2	241.2	2
33	16.3	1020	2	64.3	2.5	12.74	50.1	241.1	3
34	17.1	1560	2	78.5	2.15	10.53	50.2	241.1	3
35	17.6	1261	2	103.6	1.58	7.93	50.3	241.2	5
36	18.7	1179	2	96.7	1.8	8.61	50.1	241.1	4
37	16.9	1299	2	104.4	1.83	8.13	50.3	241.1	5
38	17	1296	2	103.4	1.84	8.22	50.1	241.4	5
39	18.3	1420	2	97.4	1.89	8.65	50	241.1	4

40	18.5	1317	2	107.2	1.75	7.89	50.2	241.2	5
41	16.8	1463	2	102.5	1.78	8.2	50.2	241.2	5
42	18.6	1109	2	108.5	1.66	7.73	50	241.1	5
43	17.8	979	2	62.6	2.94	13.47	50	241.3	3
44	17.8	1784	2	82.1	1.96	9.97	50.2	241.1	4
45	19.1	1030	2	71.4	2.37	11.58	50.2	241	3
46	17.7	1800	2	69.1	2.62	12.14	50.2	241.2	3
47	18	1394	2	99.5	2.1	8.71	50.3	241.2	5
48	17.5	1522	2	89.4	2.06	9.42	50.1	241	4
49	19.1	1136	2	79	2.15	10.48	50.2	241.2	4
50	17	1051	2	89.2	1.85	9.23	50.2	241.3	4
51	15.7	1413	2	92.2	1.89	9.04	50	241.2	4
52	16.6	1471	2	80	2.14	10.36	50.3	241.1	4
53	6.8	1040	1	106.7	1.34	7.5	50.5	241.2	5
54	18.3	1268	2	79.7	2.26	10.52	50.2	241.1	4
55	19.6	1393	2	79.7	2.12	10.38	50.1	241.2	4
56	17.3	1097	2	57.4	2.9	14.37	50	241.1	2
57	18	1253	2	95.6	1.43	8.32	50.1	241.2	4
58	19.2	1058	2	83.5	2.03	9.91	50.4	241.2	4
59	17.6	1350	2	84.3	2.05	9.86	50.2	241.2	4
60	18	1085	2	124.4	1.49	6.78	50.2	241.1	6
61	17.4	1143	2	79.1	2.31	10.63	50.3	241.3	4
62	17.4	1185	2	89.2	2.1	9.48	50.2	241.3	4
63	16.9	1033	2	100.1	1.87	8.45	50.1	241.2	5
64	16.6	1549	2	87.7	2.18	9.67	50.5	241	4
65	18.8	1225	2	74.1	2.58	11.45	50.3	241.1	3
66	17.7	1516	2	83.4	1.98	9.88	50.2	241.3	4
67	18	930	2	93.1	1.71	8.78	50.1	241	4
68	17.7	1237	2	106.5	1.71	7.89	50.1	241.1	5
69	---	---	---	104.3	0.47	5.84	50.2	241.2	5
70	---	---	---	63.5	2.91	13.28	50	241.2	3
71	---	---	---	98.8	1.64	8.31	50.1	241.2	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11030701	スギ	105	105	3600	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	17.6	1972	2	85.1	5.32	17.88	50.2	181	4
2	18.4	2627	2	77.7	5.37	19.16	50	181.2	3
3	19.5	2314	2	65.4	6.31	22.66	50.2	181.2	3
4	16.6	3224	2	89	4.46	16.49	50.1	181.1	4
5	19.1	1941	2	85.5	4.86	17.39	50	181.2	4
6	18.6	1721	2	73.7	5.99	20.51	50	181	3
7	17.8	1562	2	70.2	6.07	21.3	50.1	181	3
8	17.3	1780	2	89.2	4.86	16.87	50.1	181.2	4
9	17.9	1677	2	86	5.22	17.66	50.2	181.1	4
10	17	1830	2	98.7	4.51	15.36	50	181.1	4

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11031300	スギ	105	240	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	---	---	---	52.7	0.36	6.98	50.4	1260.6	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11031301	スギ	105	240	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	21.2	3241	3	52.7	0.3	6.92	50.5	1260.8	2

ロット番号	樹種名	材幅	材厚	スパン	日付				
11031302	スギ	105	105	2700	2012/3/22				
NO	水AV	重量	水判定	強度(Tonf/cm <sup>2</sup> )	たわみ1	たわみ2	荷重1	荷重2	区分
1	16.6	1087	2	102.2	1.53	7.97	50.1	241.1	5