

先駆的実績をベースに
ジョシーツが **さらに!** 進化しました!!

NJK

バランスのとれた
遮熱+透湿+防水+防風!
+
1100mm幅を標準在庫!


—アルミコーティング型透湿防水シート—

ジョシーツLX[®] シルバー 10/11

アルミコーティング型透湿防水シート「ジョシーツLX[®] シルバー10/11」は、ジョシーツLXの透湿性能、そしてジョシーツLX[®] シルバーの遮熱性能を受け継ぎ、施工性に優れた1100mm幅をシリーズに加えて登場です。

熱反射比較試験

ジョシーツLX[®] シルバー



各社反射型透湿防水シートを15mmの空間を設けて合板で挟みこんだ試験体を作製後、太陽光線に当て、サーモグラフィーで表面温度を撮影しました。

サーモグラフィーの色(青)が濃い程、温度が低いことを表しており、日射(熱線)反射効果が高いことを表しています。

防水性

防風性

さらに!

施工性UP!

広幅

透湿性




住まいの品質を考える


日本住環境株式会社

ジョシーツLX® シルバー11は、1100mm幅だから！

土台から胴差までストレスなく張り上がります。さらに、一般的な住宅の桁まで張り上げる場合、1000mm幅品に比べて1廻り少なくすむので、施工時間も短縮されます！



〈ジョシーツLX®11〉(重ね幅100ミリ)



〈幅1000mm品〉(重ね幅100ミリ)

(※上の図は、土台～胴差間を表しています。通し柱は10尺、胴差は8寸胴差を想定しています。)

■ 性能値

ジョシーツLX® シルバー10/11は、第三者試験機関においてJIS A6111:2004の品質基準に適合した性能を有することを確認しております。

JIS A6111:2004		単位	JIS基準値	測定値
透湿性(透湿抵抗)		mPa/μg	0.19以下(A種) 0.13以下(B種)	0.13
結露防止性		—	結露しない	結露しない
強度	引張強さ	N	タテ、ヨコとも100以上	タテ 366 ヨコ 213
	つづり針保持強さ		タテ、ヨコとも27以上	タテ 67.1 ヨコ 58.0
発火性		—	発火しない	発火しない
防水性	水压	kPa	10以上	88
	水压	kPa	8以上	63
	引張強度残存率	%	タテ、ヨコとも50以上	タテ 84.2 ヨコ 88.7
	引張伸度残存率	%	表示する	タテ 84.5 ヨコ 71.4
熱収縮性	収縮率	%	1.5以下	0.3
防風性(通過時間)		s	10以上	757

※上記は、試験値であり保証値ではございません。

■ 規格

製品名称	規 格				価 格
	幅(mm)	長さ(m)	面積(m ²)	荷姿	
ジョシーツLX® シルバー10	1000	50	50	1本入/箱	オープン
ジョシーツLX® シルバー11	1100	46	50	1本入/箱	オープン

住まいの品質を考える 日本住環境株式会社

本 社 〒110-0006 台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター9F TEL 03-5289-3303
 札幌支店 〒060-0001 札幌市中央区北1条西5-2 興銀ビル6F TEL 011-222-6330
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通3-3-1 ジブラルタル中央ビル4F TEL 019-604-2331
 仙台支店 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-13-4 泉エクスセルビル4F TEL 022-371-3717
 新潟営業所 〒950-0965 新潟市中央区新光明5-1 千歳ビルディング6F TEL 025-285-8910
 金沢営業所 〒920-0869 金沢市上堤町2番33号 興能ビル9F TEL 076-222-5306
 長野営業所 〒381-2203 長野市真島町川合335-1 長野合同オフィス3F TEL 026-285-6922
 東京支店 〒110-0006 台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター9F TEL 03-5289-3305
 特販グループ 〒110-0006 台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター9F TEL 03-5289-3306
 北関東営業所 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町1-14-8 三井生命浦和ビル5F TEL 048-826-2115
 南関東営業所 〒243-0018 厚木市中町4-16-18 YAGI BLDG4F TEL 046-297-7175
 名古屋営業所 〒464-0074 名古屋市中区千種区仲田2-15-12 ワークビル5F TEL 052-744-0250
 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区南本町1-10-10 オーエックス南本町ビル5F TEL 06-4391-5356
 広島営業所 〒730-0017 広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル4F TEL 082-502-3125
 福岡営業所 〒812-0062 福岡市東区松島1-36-2 プラシード101 TEL 092-623-0612
 URL <http://www.njkk.co.jp>
 JS-01-1104-100-AP

●ジョシーツLX®は、弊社の登録商標です。
 また、商品は、予告なく、改良等により仕様の変更を行う場合がございますので予めご了承下さい。



認証取得事業所
 東京本社、札幌支店、仙台支店、新潟営業所、長野営業所